

**TÜRKİYE SELÜLOZ VE KÂĞIT SANAYİİNİN İLMİ
VE TEKNİK YÖNLERİDEN İNCELENMESİ**

Yazar

Prof. Dr. Savni HUŞ

Içindekiler :

Birinci bölüm : I. Türkiye ormanlarına genel bir bakış.

- II. Türkiyede kâğıt endüstrisinin gelişim tarihçesi.
- III. Türkiye selüloz ve kâğıt sanayiinin bugünkü durumu.
- IV. Türkiye kâğıt sanayiinin ormanla olan münasebeti.

İkinci bölüm : I. Türkiyede selüloz konusunda bugüne kadar yapılmış ve yapılmakta olan araştırmalar.

- A) Selüloz araştırması yönünden selüloz ve kâğıt sanayii müsesesinin durumu.
- B) İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesinin durumu.
- C) Türkiyede mevcut ve selüloz konusu ile ilgili diğer müseseler.
- II. Türkiye selüloz sanayiinin müstakbel geliştirilme programı ve projeleri.

BİRİNCİ BÖLÜM

I. Türkiye ormanlarına genel bir bakış :

Türkiye selüloz ve kâğıt sanayiinin ham madde kaynağını, büyük ölçüde yurt ormanları teşkil etmesi bakımından, memleket ormancılık politikasının dayandığı ana prensipler ile ormanların genel yüz ölçümdeki miktarı ve ağaç türleri itibarile karışım oranları hakkında kısa bir bilgi verilmesi faydalı görülmüştür.

Türkiye ormanları ağaç serveti bakımından nisbeten fakir olup saha itibarile de geniş bir alanı kaplamadığından memleket odun ihtiyacı Yurt ormanlarından güç-

lükle karşılanabilmektedir. Bu bakımından Türkiye ormancılık politikası tatbikatta şu hususları karşılamaya yardımcı bir istikamet ve hareket tarzı tatbik etmektedir.

1. Mevcut ormanların korunması ve sahalarının genişletilmesi ile yıllık hasılatın artırılması,
2. Memleket odun ihtiyacının düzenli, devamlı ve ekonomik bir şekilde karşılanması,
3. Orman endüstrisi ile orman işçisi ve geçimini orman mahsulleri ile karşılayan halkın ihtiyacının emniyet altına alınması ve orman içinde ve yakınında yaşayan köylünün hayat standartının islah edilmesi,
4. Halkın ağaç ve ormana karşı olan sevgi ve alâkasının artırılması.

Genel istatistik bilgiler

A — Türkiyenin yüz ölçümü	77,698,000 ha.
B — Memleketin tabii kültive arazisinin kısımları	
1 — Tarım sahası	15,610,000 ha.
2 — Ormanlık ve alçak arazideki çayır ve mera sahaları	36,474,000 ha.
3 — Sebze ve meyva bahçeleri ile bağlı ve zeytinlik sahalar	1,565,000 ha.
4 — Orman sahası	10,584,000 ha.
a) İşlenebilen ormanlık saha	10,284,000 ha.
b) İşlenemeyen ormanlık saha	293,000 ha.
c) Muhabaza ormanları	7,600 ha.
5 — Prodüktif olmayan sahalar	12,514,000 ha.
6 — Göl ve bataklıklar	951,000 ha.

Prodüktif ormanlardaki ağaç türlerinin karışım oranları

Türkiye ormanlarının (% 52) sini konifer ve (% 48) ni de yapraklı ağaç türleri teşkil etmektedir.

En önemli ağaç türlerinin iştirak oranları şu şekildedir:

Çam % 38,5, Meşe % 22, Kayın % 8,5, Göknar % 6,8. Bunları koniferlerden sedir, ardiç, lâdin, yapraklılardan da gürgen ve kestane takip eder.

Türkiye ormanlarında bulunan diğer ağaç türleri ise kıız ağaç, kavak, ihlamer, dişbudak, şimsir, karaağaç, akçaağaç, cınar, yabanı kıraz, erik ve findik gibi yapraklılarla porsuk ve servilerdir.

Türkiye ormanlarının orman çeşitlerine göre sınıflandırılması

Türkiye ormanları, verimlilik ve kalite bakımından şu şekilde bir sınıflandırma ya tâbi tutulabilir:

Normal produktif koru ormanları	2,2	milyon ha.
Degrede haldeki koru ormanları	2,8	" "
Normal produktif baltalık ormanlar	1,6	" "
Degrede haldeki baltalık ormanlar	3,9	" "
Toplam	10,5	milyon ha.

**Konifer türlerinin genel orman sahasındaki
iştirak oranı**

Çam türleri	% 38,5
Göknar	% 6,8
Lâdin	% 2,0
Sedir, ardıç, porsuk	% 4,7
Toplam	% 52,0

**Yapraklı ağaç türlerinin genel orman
sahasındaki iştirak oranı**

Meşe	% 22,4
Kayın	% 8,6
Gürgen	% 2,7
Kestane	% 1,4
Kızılağaç	% 1,0
Kavak	% 0,8
Ihlamur	% 0,5
Dişbudak	% 0,4
Diğer yapraklarını döken ağaçlarla çalılar	% 10,2
Toplam	% 48,0

II. Türkiye'de kâğıt endüstrisinin gelişim tarihi : (*)

Eunu iki devrede tetkik etmek mümkündür.

- 1 — Osmanlı İmparatorluğu zamanında,
- 2 — Cumhuriyet devrinde.

Osmanlı İmparatorluğu zamanına ait kâğıt imalâtı faaliyetinin XV.inci yüz yılın ortasından itibaren başladığı görülmektedir. Gerçekten İstanbul'un Türkler tarafından fethedildiği 1453 yılında Kâğıthane köyü civarında kurulmuş bulunan bir kâğıt imalâthanesine rastlanmaktadır ve bunun da işler bir vaziyette olduğu tesbit edilmektedir. Buna göre bu ilk imalâthanenin Bizanslılardan tevarüs edildiği ve bu sânatın da onlardan öğrenildiği anlaşılmaktadır. Kâğıt imalâtında o zaman kullanılan ham madde paçavra, muharrik kuvvette su idi.

1727 de İbrahim Müteferrika adındaki zat Türkiye'de ilk defa olarak matbaayı kurdu. 1746 yılında da Yalova'da yine bir kâğıt imalâthanesi tesis edilerek Avrupa'da imal edilen kâğıtların kalitesinde kâğıt çıkarılmaya başlandı. Bu imalâthane bir taraftan Türkiye'de kurulan ilk matbaanın ihtiyacı olan kâğıdı, diğer taraftan da

piyasanın talebini karşılamaya çalıştı. Fakat Avrupada kâğıt makinelerinin icadı üze-rine bu imalâthane rekabet edemez bir duruma geldi. Yine aynı devreler içerisinde diğer bazı imalâthaneler ve hattâ 1803 yılında sigara kâğıdı yapan bir tesis de dey-dana getirilmiş ise de manifaktür kademesini aşamamış ve makineleşmiş bir imalât karşısında sönükkalmış ve geniş bir müstehlik kitlesinin ihtiyacını karşılamayacak duruma gelmişlerdir.

Buna göre XIX. uncu yüzyılın başına kadar Türkiye'de Avrupalıların kâğıt ima-linde kullandıkları makinelere rastlanmamaktadır. 1848 de İzmir'de Bryan - Donkin mamulâti bir kâğıt fabrikası kurulmuş ise de Avrupa rekabetine dayanamış olarak kapanmıştır. O sırada Beyrut'ta kurulan ve XIX. uncu yüz yılın sonuna kadar faa-liyette bulunan bir fabrika mamüllerinin İstanbul'da yüksek fiyatlarla satıldığı tes-bit edilmektedir.

1887 yılında yapılan bir teşebbüs ile Türk ve İngiliz sermayesinin iştirakile ma-kineleri İngiltere'deki Masson Scotte kumpanyasından getirilmek üzere İstanbul'da (Ottoman Paper Manufacturing Company LTD) şirketi kurulmuş ve fabrika 1894 te faaliyete geçmiş ise de 6 ay işledikten sonra malî ihtilâflar yüzünden 1912 yılına kadar kapalı kalmıştır. Bunu müteakip ihtilâflar hal olunmuş ve fabrika tekrar açılmış ise de Birinci Cihan Savaşının çıkışı dolayısı ile faaliyetini tamamen tatil etmiş-tir. Bu fabrikada ham madde olarak paçavra ve saman işlenmiştir. Buna göre Os-manlı İmparatorluğu zamanına ait kâğıthaneler sadece paçavra ve pek az saman iş-lemiş, mihaniki odun selülozu kullanmamıştır. Böylece bu devrede kâğıt sanayiinin manifaktür safhasından fabrika safhasına geçmemiş olduğu görülmektedir.

İkinci periyot olan Cumhuriyet devrinde bu maksatla ciddi teşebbüsler yapılmış ve İzmit'te Sümerbank tarafından kurulan kâğıt ve karton fabrikası 18/Nisan/1936 da ilk kâğıt mamulünü çıkarmış ve 6/II/1936 da mihaniki hamur (selüloz) tesisleri işletmeye açılmıştır. Bunu takip eden yıllar zarfında kaolin paçavra selülozu, saman selülozu, ikinci kâğıt fabrikası, klor-alkali ve odun selülozu fabrika ve tesisleri faa-liyete geçmek suretile kâğıt sanayii genişletilmiştir. Halen 5 kâğıt, 1 selüloz ve 7 mihaniki odun hamuru tesisleri mevcuttur.

III. Türkiye selüloz ve kâğıt sanayiinin bugünkü durumu :

Türkiye'de büyük çaptaki selüloz ve kâğıt fabrikaları İstanbul'a 100 Km. me-safede olan İzmit'te kurulmuştur. Odun selülozu fabrikasının kapasitesi 13,200 ton, saman selülozunun 3000 ve paçavra selülozunun da 1000 tondur.

Teknik durum ve selüloz istihsalinde tatbik edilen metodlar :

Türkiye selüloz sanayiinde kimyevi selüloz, mihaniki odun hamuru (mihaniki selüloz) ve taşlı değirmenlerde selüloz hamuru imal edilmektedir. Odun kimyevi se-lülozunun istihsalinde sülfit metodu tatbik edilmekte ve ham madde olarak da baş-heca göknar ve lâdin odunları kullanılmaktadır. Ormandan 3 - 4 metre boyunda, 20 - 100 santimetre çapında getirilen ve kabukları soyulan odunlar, fabrikada 1 - 1,5 metre boyunda kesilmekte, çapları büyük olanlar da ayrıca yarıldıktan sonra yonga-lama makinelerine verilmektedir. Halen yarma suretle elde edilen odun yerine daha çok normal selüloz odununun haiz olması läzimgelen boyutlardaki yuvarlak odunlar tercihan kullanılmaktadır. Pişirme ameliyesi için lüzumlu olan $\text{Ca}(\text{HSO}_4)_2$, kalsiyum bisülfit çözeltisinin istihsalinde kullanılan ham maddelerin tamamı memleket dahi-linden temin edilmektedir.

* Bu hususta geniş ve müteselsil bilgi, Doç. Dr. Hayri Nuray'ın "Türkiye Kâğıt Sanayii" 1953. eseri ile M. Ali Kâğıtçının "Selüloz Sanayii" 1940 eserinde mevcuttur.

Saman selülozunun istihsalı, (Mono sülfit) metoduna göre yapılmakta ve pişirme medde kullanılan mono sülfit çözeltisi, odun selülozu fabrikasının pirit ocağından elde olunan (SO_2) nin klor-alkali fabrikası mamulâti olan sud kostik ile birleştirilmesi suretile elde olmaktadır. $2 \text{NaOH} + \text{SO}_2 = \text{Na}_2\text{SO}_3 + \text{H}_2\text{O}$. Burada sud kostik, litrede 50 gram olmak üzere bir kulenin üstünden püskürtülmekte ve aşağıdan gelen (SO_2) gazı ile temasa getirmektedir. Herbîrisi 14 m^3 lük olan döner kazanlara 2,2 ton saman dolduruluduktan sonra içersinde ortalama 220 g. (Na_2SO_3) sodyum mono sülfit ve 110 g. (NaOH) sud kostik bulunmak suretile hazırlanmış olan 4500 litrelik çözelti, bu kazanlara ilâve edilmektedir. Pişirme ameliyesi 6 atmosferlik buhar basıncı müvacehesinde 5 saat müddetle yapılmaktadır. Beyazlatmada hipo klorid (Ca(OCl)_2) maddesi kullanılmaktadır. Elde edilen sainan selülozu kurutulmaya tâbi tutulmadan kâğıt fabrikalarına nakledilmektedir.

Paçavra selülozu, pamuklu paçavralar, kendir ve kenevir üstüpülerinden elde edilmektedir. Paçavra fabrikasında daha ziyade kendir kullanıldığından pişirme, alkali reaksiyonu yeter derecede görülen Ca(OH)_2 ile yapılmaktadır. Paçavralar için ise soda ve kireç karışımından ibaret olan bir çözelti kullanılır. Pişirme, 7 m^3 lük döner kazanlarda 4 atmosferlik basınçta 12 saat müddetle yapılmakta, beyazlatmada % 2 - 10 luk kalsiyum hipo klorid kullanılmaktadır.

Göründüğü üzere, yeter miktarda kimyevi selüloz istihsalı maksadı ile çeşitli ham madde kullanan müteaddit fabrikalar kurulmuş bulunmaktadır. Bunun başlıca sebebi, memleketin çeşitli kâğıt mamullerine olan ihtiyacını karşılama zaruretidir.

Mihaniki odun hamuru (mihaniki selüloz) : Mihaniki odun hamuru istihsalı halen fabrikada mevcut 7 adet odun paralama makineleri (Slayfer) ler yardımı ile yapılmaktadır. Ormanda bu maksatla tefrik edilen odunlar, fabrikada 1 - 1,1 metre boyalarında kesilerek kabukları yontulduktan sonra paralama makinelerine gönderilmektedir. Paralama makinelerinde elde edilen lifler sulandırıldıktan sonra bir seri halinde birleştirilmiş olan (sortir) eleklerinden geçirilmek suretile kıymık, topak ve demet halindeki lif maddelerinden ayırtılmaktadır. Böylece elde edilen mihaniki odun hamuru, ya doğrudan doğruya hollander'lere sevk edilmekte yahutta % 20 kuru maddede ihtiyaç eden ruleler halinde depolarda istenildiği zaman kullanılmak üzere bekletilmektedir.

Taşı değirmenler : Bu tesislerde bilhassa eski ve kullanılmış kâğıtlarla ithal suretile temin edilen yahutta fabrika mamulâti olan selüloz ve mihaniki odun hamuru levhaları, hollander'lerde işlenebilecek bir şekilde getirilmek üzere bir ön muameleye tâbi tutulurlar.

Türkiye kâğıt sanayisinin yardımcı ham maddeleri :

Bunlar kaolin, magnezit, reçine, şap ve boyalardan ibaret bulunmaktadır. Boyar maddeler Bayer, Badische Anilin ve ICI menşeli olup bazik karekterdedirler.

Kireç kaymağı, sud kostik, tuz asidi ve çözeltimli haldeki klorda fabrikaya bağlı klor-alkali fabrikasında istihsal edilmektedir. Bunalardan klor-alkali elektro şimik metoda, hipo korid ise İsveçli mühendis Nils Bakman sisteme göre elde edilmektedir. Bu metoda göre % 99 saf mermer tozu 8 katlı kuleye konulduktan sonra alt taraftan klor gazı sevk edilmekte ve bir miktar da su ilâve edilmektedir. Her katta karıştırıcılar bulunmaktadır.

Kâğıt hamurunun kompozisyonu ve evsâfi :

Türkiye kâğıt hamurlarının terkibinde 1 No. lu listede görülen maddeler bulunmaktadır. (Bu liste ingilizce metindedir). Takriben 40 çeşit kâğıt ve karton imal eden fabrikanın mamullerinden bir kısmı misâl olmak üzere aynı listeye dercedilmişdir. Bu cetvelde görüldüğü üzere ham madde tedarikinin zorluğu ve bilhassa maliyeti düşürmek maksadıyla meselâ birinci hamur kâğıdın imalinde % 80 beyaz sülfit selülozuna, % 20 nisbetinde beyazlatılmış saman selülozu katılmış bulunmaktadır. Aslında bu kalitedeki bir kâğıdın % 100 bisülfit selülozu kullanmak suretile imâl edilmesi gerekmektedir.

Türkiyede halen metre karesi 20 gramdan daha düşük kâğıt yapılmamaktadır.

Fabrikada ince sargılık kâğıt, meyve kâğıdı ve tuvalet kâğıdı imal eden (Yankee) makinesi de mevcuttur. Üçüncü kâğıt fabrikasında da 160 cm. genişliğinde tek ve çift yüzlü oluklu mukavva yapabilen bir makine ile bir adet çimento torbası kâğıdı yapan makine bulunmaktadır.

Selüloz ve kâğıt müessesesinde (SEKA) imal edilen çeşitli kâğıtlardan bazılarına ait elyaf nisbetleri ve mukavemet yüzdesleri bir misâl olarak 2 No. lu cetvelde gösterilmiştir. (Bu cetvel ingilizce metindedir).

Selüloz fabrikasının iş programına göre bu yılı selüloz istihsalı kapasitesi 32363 ton kimyevi selüloz, 31267 ton mihaniki odun hamuru, 3400 ton saman selülozu ve 400 - 1000 ton da paçavra selülozudur.

Türkiyenin kâğıt ihtiyacı :

Türkiyede kâğıt istihlâki günden güne süratla artmakta ve bu sebeple ithal edilen miktar, istihsalden fazla bulunmaktadır. Türkiye kâğıt ithalâtında memleketler itibarı ile 1944 yılına kadar Almanya % 50 - 70 nisbetile başta gelmekte, müteakip yıllarda da İsveç onde olmak üzere İskandinav memleketleri, Amerika ve Kanada ön planda gelmiş bulunmaktadır.

Türkiyede kâğıt istihlâki 1920 yılında 20,000 ton iken mu miktar 1950 de 40,000 tonu aşmış ve nüfus başına düşen kâğıt miktarı ise 1961 yılında 3,5 - 4 Kg. 1962 de 4,6 Kg.'a erişmiş bulunmaktadır. Dünyada halen nüfus başına düşen kâğıt miktarının tahminen 25 Kg. olduğu kabul edilirse Türkiye'deki miktarın buna kıyasla çok düşük olduğu anlaşılr. Bununla beraber yapılan tahminlere göre 1965 yılında nüfus başına düşecek kâğıt miktarının 6 Kg.'a yahutta yıllık kâğıt ihtiyacının 187,500 tona ulaşacağı söylenilmektedir. Halen mevcut tesislerle 1962 yılı kâğıt ve karton talebinin % 59,3 ünün dahil karışılanıldığı düşünülürse ihtiyacın geri kalan kısmının ithal edilmek suretile giderilmesi gerekmektedir.

Türkiye kâğıt sanayisinde kullanılan ve kullanılması mümkün olan ham maddeler:

Bugün kullanılan esas ham madde odundur. Bu hususta şap, saman ve kullanılmış kâğıtlardan da faydalınlımaktadır.

Türkiye kâğıt sanayisinde odun selülozu istihsalı için göknar, lâdin; saman selülozu için şap, saman, misir sapı; paçavra selülozu için pamuklu paçavralar, kendir ipleri, kendir elyafi ve üstüpü; kâğıt fabrikasyonu için göknar, lâdin ve kavak mihaniki hamuru ile sülfit ve sulfat kimyevi selülozu, saman selülozu, paçavra selülozu ve eski kâğıtlar kullanılmaktadır. Klor-alkali istihsalinde de tuz ve kireç taşı istimal edilmektedir.

Türkiye kâğıt sanayiinde göknar ve ladin'den kimyevi selüloz ve mihaniki odun hamuru; kavak ve söğüt odunlarından da yalnız mihaniki hamur istihsal edilmektedir. Son senelerde de kayın odunundan yarı kimyevi selüloz istihsalı denemeleri yapılmaktadır. Eu ham maddelerden en fazla kullanılan göknar odunudur. Yerli odunlar Devlet Orman İşletmeleri'nden, pek cüzi bir miktarı da özel şahislardan alınmaktadır. Bugünkü istihsal durumuna göre çeşitli ağaç odunlarından olmak üzere yılda 360,000 m³ oduna ihtiyaç bulunmaktadır. Ancak 1962 - 1967 beş yıllık Devlet Planlaması çerçevesi içerisinde bu fabrikanın yılda 100,000 ton kâğıt imal etmesi hususu gerçekleştirildiği takdirde 350,000 m³ oduna ihtiyacı olacağının tahmin edilmektedir. Fabrikanın sigara kâğıdı ve krep kâğıdı imalinde kullandığı kendir, keten ve pamuklu paçavralar memleket dahilinden temin edilmektedir. Yılda takriben 950 ton kendir ve ip, 4600 ton paçavra ve çuval eskisi kullanılmaktadır. Halen selülozluk odun ve mihaniki odun hamuru ithal edimeyip ancak mihaniki odun hamuru istihsalinde kullanılan odunun dışarıdan tedarik edilmekte olduğu ve bunun tutarının 1962 yılı için 85,000, 1963 yılı için de 80,000 m³ olacağı fabrika ilgilileri tarafından söylemektedir.

Bazı imalatta odun selülozu yerine geçen saman selülozünün istihsalinde daha ziyade bugday, arpa, yulaf, çavdar ve misir sapları ile çeltik sapları kullanılmaktadır. Randiman itibarile çavdar en başta gelmektedir. Bu zirai artıkların lif boyları ve bünyelerindeki elyaf nisbetleri hakkında henüz tatmin edici bir araştırmaya rastlanmamıştır. Yılda ortalama 15,000 ton samana ihtiyaç bulunmaktadır.

(SEKA) müessesesinde muhtelif ham maddelerin selüloz lifleri özellikleri ve selüloz verimleri üzerinde bazı araştırmalar yapılmış ise de bunlar henüz yeter de-recede genişletilmiş değildir. Deneyleri yapılanlar arasında en yüksek selüloz verimini % 68 nisbetile kendir ve en düşüğünü de % 20 olarak meyan kökünün verdiği müessesesece tesbit edilmiştir. Ayrıca saman pişirme deneylerinde sud kostikle % 38, mono sülfit ile de % 41 selüloz verimi elde edilmiştir. Bir de Doğu ladin'i (*Picea orientalis*) odununun sud kostikle muamelesinde % 35 - 41,7 ve Türkiye'de yetişen okaliptüs (*E. rostrata*) odununun bi sülfit metoduna göre pişirilme denemesi neticesinde de % 38 - 40 verim sağlanmıştır.

İzmit selüloz ve kâğıt fabrikaları, mihaniki hamura olan ihtiyacını ekseriya kendi imalatı ile karşılamış ise de son yıllarda kâğıt istihsalinin artması dolayısı ile imalatı kifayet edememeye başlamış ve ithal yoluna gidilmiştir. Bir zamanlar mihaniki odun hamuru istihsalindeki randiman, geniş çaplı odunların kullanılması sebebiyle % 67 - 73 gibi düşük nisbetlerde bulunmuş ise de halen daha ziyade standart boyutlardaki odunların kullanılmaya başlanması dolayısı ile bu miktarın % 95'e yükselen olduğu tesbit edilmiştir.

Müessesede kullanılmakta olan döküntü ve eski kâğıt ham maddesinin de Türkiye için özel bir önemi bulunmaktadır. Zira bu tip kâğıtların, kalitesi yüksek kâğıtlara katılması, selüloz ve dolayısı ile odun sarfiyatında bir azalmayı mucip olmaktadır. Türkiye kâğıt sanayiinde sadece umum kâğıt istihlakının ortalama % 11 i tekrar kullanılmaktadır. Durum diğer memleketlerle mukayese edildiği zaman bu miktarın düşük olduğu ve asgari % 20 ye yükseltilmesi gerektiği anlaşılmıştır(*). Müessesenin yıllık döküntü ve eski kâğıt ihtiyacı, takriben 10,000 ton olarak gösterilmektedir.

* Dr. H. Nuray: "Türkiye Kâğıt Sanayii" 1953.

Yardımcı dolgu maddeleri :

Bunların başında % 90 nisbetile kolofan gelmektedir. Kullanılan kolofan tipleri, H - L arası ile E, F ve G tipleridir. Son zamanlara kadar ithal suretile tedarik edilen kolofan, Türkiye'de reçine istihsalının başlaması dolayısı ile memleket dahilinden temin edilmektedir. 1962 yılı kolofan ihtiyacının 1270 ton olduğu ilgililer tarafından bildirilmiş bulunmaktadır.

Şap yardımcı maddesi ithal suretile temin edilmekte ve yıllık sarfiyat miktarı da 3000 tonu bulmaktadır. Kaolin, magnezit ve tebesir memleket dahilinden temin edilmektedir. Bu dolgu maddeleri kâğıtlara % 3 - 25 nisbetinde olmak üzere karıştırılmaktadır.

Boyar maddeler ithal edilmekte ve Bayer, Badische Anilin ve ICI bazik boyaları kullanılmaktadır. Bunlardan başka, tuz, pirit, kükürd, kireç taşı, maden kömürü, linyit gibi lüzumlu maddeler memleket dahilinden temin edilmektedir.

Türkiye kâğıt sanayiinde kullanılması mümkün olan diğer ham maddeler :

Bunlar okaliptüs, kavak ve kayın odunları ile odun deseleri, sazlar, kamişlar ve ve patates artıkları ve sapları ve ilâh... gibi zirai artıklardır.

Türkiyede (*Eucalyptus rostrata*) türünün fena yetişme muhitlerinde bile beş yaşında iken selüloz sanayiinde kullanılabilecek bir çapa eristikleri tesbit edilmiş bulunmaktadır(*). Bu ağaç odunu ile selüloz ve kâğıt sanayii müessesesinde yapılan ve yukarıda bildirilmiş bulunan bir deneme pişirmesinde % 38 - 40 randiman elde edilmiştir. Ancak sertliği dolayısı ile yongalama bakımından güçlükler göstermektedir. Mamaifîh aynı durum, okaliptüs kullanan Güney Avustralya, İspanya ve İtalya memleketlerinde de vukua geleceğine göre bu memleketlerce uygulanan teknik terribat tetkik edilmek suretile bu güçlük bertaraf edilebilir. Okaliptüs'ün selüloz sanayii için olan bu özel durumu gözönünde bulundurulmak suretile Türkiye'de selüloz sanayiine elverişli olup da halen bulunmayan *E. regnans*, *E. delegatensis*, *E. capitellata*, *E. muellerina*, *E. sieberiana*, *E. eugenuoides*, *E. considenlrama* gibi türlerin yetiştirmesine cihetine gidilmesi tavsiye edilmektedir(**).

Kavak : (SEKA) müessesesinin mihaniki hamur ihtiyacını karşılamak üzere kurduğu 300 hektarlık bir kavaklı mevcuttur. Burada *P. Euro Americana* I.T. 154 ve 214 klonları ile ayrıca Kanada kavakları arasında büyümeliyi olduğu görülen ve *P. Euro Americana* R.R. Sümer adı verilen bir kavak klonu yetiştirilmektedir. Bundan başka yeni tesis edilmiş bulunan beynelmiley Yakınşark Kavaklık Araştırma Enstitüsü fidanlığında da bilhassa çok seri büyüğü görülen 1 - 214 klonu üzerinde de araştırmalar yapılmaktadır. Böylece yakın bir gelecekte kavak, yalnız mihaniki hamur olarak değil selüloz istihsalinde de kullanılabilen bir duruma gelecektir. Fabrikada halen işlenen odunun ancak % 1 ini kavak teşkil etmektedir.

Kayın : Türkiye kâğıt sanayiinde ancak deneme mahiyetinde kullanılmış olan bu ağaç türü odunu filhakika kısa lifli olmakla beraber göknar + kayın veya göknar +

* Fırat, Prof. Dr. Fehim : Quelques données sur la production en bois des boisements d'*Eucalyptus rostrata* dans la région Méditerranéenne d'Anatolie. Publication of the Faculty of Forestry University of Istanbul No. 21. İstanbul Mai 1952.

** Heske, Ord. Prof. Dr. F. : Yapraklı Ağaçlardan ve Bilhassa Okaliptüsten Selüloz ve Kâğıt İstihsalı Hakkında Mütalâa. İstanbul, 1950.

Kayacık, Doç. Dr. H. : Türkiye'de Yabancı Ağaç Yetiştirilmesi. İ. Ü. Orman Fakültesi Dergisi. Sayı: I, Cilt: I, İstanbul 1951.

lâdin ile karıştırılmak suretile özel şartlar altında yapılacak olan pişirmelerde bundan iyi neticeler alınacağı muhakkaktır. Ayrıca ekonomik birmetod olarak vasiplandırılan yarı kimyevi selüloz istihsalı metodu ile de bu ağaç türü odunundan geniş çapta faydalara sağlanacağı şüphe getirmez bir gerectir. Bu bakımından kayın odunu'nun Türkiye selüloz sanayiinde mutlak surette kullanılması ve bunu sağlamak bakımından da yarı kimyevi selüloz istihsaline ait tesislerin kurulması gerekmektedir. Bu konu Devlet Plânlama Dairesinde selüloz mevzuunda yapılan müzakereler sırasında teyid edilmiş ve işin gerçekleştirilmesi hususunda rapor ve plânların sıratle ihzari cihetine gidilmesi kararlaştırılmış bulunmaktadır.

Odun artıkları : Diğer bazı memleketlerde olduğu gibi Türkiye'de de artıklardan faydalananmada toplama ve nakil imkânları bakımından müşkülât mevcuttur. Ayrıca Türkiye'de halen daha ziyade sulfit metodu ile selüloz istihsal edilip sulfat veya yarı kimyevi selüloz istihsaline ait tesisler bulunmadığından artıklardan faydalama bugün için mümkün olamamaktadır.

Saz ve kamışlar : Bilhassa şeker kamışları ve diğer bazı sazlar üzerinde lâboratuvar deneyleri yapılmakta olup henüz endüstriyel bir tatbikata geçilmiş değildir. Patates, tütün sapları artıkları ve jüt de keza araştırma saflası ve durumundadır.

IV. Türkiye kâğıt sanayiinin ormanla olan münasebeti :

Türkiyede selüloz ve kâğıt imali, halen büyük ölçüde odun ham maddesine dayandığından bu sanayi kolu ile orman teşkilatı arasında sıkı bir münasebetin mevcut olması gerekmektedir.

Memleketimizde halen kâğıt odununa olan ihtiyaç büyütür ve gittikçe de artmak temayı göstermektedir. Zira günbegün tezayüt eden kâğıt istihlâkını karşılamak için lüzumlu bulunan odun ham maddesine olan ihtiyaç belirli bir şekilde çoğalmakta ve bunun tabii bir neticesi olarak selüloz odunu temini bakımından Türkiye ormanlarına tahmil edilen yük de artmaktadır. Diğer taraftan selüloz istihsalinde tatbik edilegelen metodun bir icabı olarak mahdut ve iyi kaliteli ağaç türleri odunlarını kullanmak ve buna karşılık selüloz sanayiinde değerlendirilmesi ön planda bahis konusu olabilecek çam ve kayın gibi türleri ihmäl etmek mecburiyetinde kalınması da ayrıca Türkiye ormanlarını bu mevzuda tazyika maruz bırakan önemli bir husus teşkil etmektedir. Bu sebeplerle selüloz sanayiinin isteğine tam bir şekilde uygun evsaftaki odunları Türkiye ormanlarından temin etmek mevcut şartlar ve teknik yetersizlikler dolayısı ile mümkün olamamakta ve bu sebeple de selüloz müessesesi odun isteklerinde ister istemez memleket ormanlarında mevcut ham madde vasıflarına uymak ve şartlarını hafifletmek mecburiyetinde kalmaktadır. Böylece bir taraftan taşit masrafları dolayısı ile ve yüksek kaliteli sanayi odunu kullanmanın ileri gelen maliyet yükselmesi, diğer taraftan yaşı ve ekseriya kalitesi düşük odunlar kullanmadan mütevellit randıman düşüklükleri meydana gelmektedir. Buna beraber Türkiye ormanlarında selüloz sanayiinin isteğine uygun odunların elde edilmesini sağlayacak olan silvikkültürel tedbirler alınaliberi müessesese, yaşı gövdeler yerine daha ziyade normal boyutlardaki selüloz odunu kullanmaya başlamış bulunmaktadır.

Türkiye ormanlarında silvikkültürel tedbirlerin alınması ile kâğıt sanayiinin isteğine uygun materyelin elde edilmesinin faydalı bir neticesi de ormanların böylece bir tazyik ve tahripten kurtarılmasının sağlanabilmesidir. Filvakî selüloz endüstrisi

halen mevcut ormanları tahri pedecek bir durumda bulunmamakla beraber kâğıt ihtiyacının artışı karşısında böyle bir tehlikeli durumun vuku bulabileceğini göz önünde tutmak ve buna göre Türkiye ormanlarının genel olarak hektardaki verimleri olan 0,29 - 0,86 metre küp'ü hiç olmazsa Fransa ve İtalya ormanlarının hektardaki verimleri bulunan 2,45 ve 2,7 metre küp'e çıkarıcı tedbirler almak ve göknar, lâdin ormanlarında selüloz odunu temini bakımından gerçekli olan aralama kesimlerinin yapılabileceği meşcerelein vüsat ve bonitetlerini tesbit etmek lazımgelmektedir(*)..

Türkiye kâğıt sanayiinde mihaniki hamur ve selüloz istihsalinde çam odunu kullanılmamaktadır. Türkiye ormanlarının % 38,5 ini çam ağaçları teşkil etmesi bakımından sulfat metodunun tatbiki için gerekli tesislerin biran evvel kurulması gerekmektedir. Bununla beraber sulfat ve kraft selülczu istihsalının 1967 yılına kadar temini yolunda gerekli projeler hazırlanmış bulunmaktadır.

Türkiye selüloz sanayii müessesesinde kayın odunu da kullanılmamaktadır. Türkiye ormanlarının % 8,5 nu kayın ağaçları teşkil etmesi ve bu sanayiin kuruluş yezinden uzak bulunmayan ormanlarda yeter miktarda kayının bulunması dolayısı ile bu ağaç odununun değerlendirilmesi tedbirlerinin alınması lazımdır. Beş yıllık inkişaf projesinin gerçekleşmesi halinde gerek kraft gerekse yarı kimyevi selüloz istihsalı metodlarıyla kayının da değerlendirilmesi mümkün olacaktır.

Kavak odununun bilhassa İkinci Cihan Savaşından sonra selüloz sanayiinde fazla rağbet gösteren bir ağaç türü olması dolayısı ile Türkiye'de bu bakımından gerekli kavaklıkların kurulması yolunda hızlı ve verimli bir faaliyet görülmektedir. Nitekim birçok hususî kavaklıklar tesis edilmekte ve ayrıca da selüloz sanayiinin bizzat kurdugu 300 hektarlık bir kavaklı bulunmaktadır. Buna paralel olarak yine selüloz sanayiine yakın ve 155 hektarlık bir sahada 1955 senesinde Orman Genel Müdürlüğü tarafından bir kavaklı tesis edilmiş ve bu kavak fidanlığı 1962 yılında Beynemile Yakinşark Kavaklıçılık Araştırma Enstitüsü sıfat ve hüviyeti ile faaliyetini bir araştırma müessesesi halinde genişletmiş bulunmaktadır. Bu Enstitü, FAO yardım ile her türlü modern tesisleri haiz bir duruma getirilmiş olup yerli ve yabancı kavak türleri ve klonları üzerinde başarılı çalışmalarına devam etmektedir. Elde edilen neticeler çok ümit verici olup 8 - 10 yıl içerisinde Türkîyenin çeşitli sahâlarda kullanılacak olan kavak odunu ihtiyacının bu yaygın faaliyet sayesinde karşılanabileceği tahmin edilmektedir.

Türkiye selüloz sanayiinde kereste fabrikaları artıkları henüz kullanılamamakta ve bunlar halen mahalli yakıt ihtiyacını karşılamaktadır.

İKİNCİ BÖLÜM

I. — Türkiye'de selüloz konusunda bugüne kadar yapılmış ve yapılmakta olan araştırmalar :

A) Selüloz araştırması yönünden selüloz ve kâğıt sanayii müessesesinin durumu:

Müessesede lâboratuvarında odundan gayri selüloz istihsalinde kulâmlabilecek olan tütün sapi, bağ çobuğu ve jüt artıkları üzerinde bazı değerler elde edilmiş bulunmaktadır(**).

* Nuray, Dr. Hayri : Türkiye Kâğıt Sanayii. 1953.

** Bu husustaki bilgi, SEKA Müessesesi Plân ve Organizasyon Müdürü sayın Yüksek Kimya Mühendisi Şemsettin Çekinirer'den almımıştı.

Tütün sapı :

Mono sülfit metodu ile % 53,8 beyazlatılmamış selüloz verimi elde edilmiştir. Bu ham maddede ekstraktif madde miktarı % 3,89, lignin, TAPPI metoduna göre küllü olarak % 19,5, külsüz olarak da % 18,6 bulunmuştur. Pentozan, Jayme metoduna göre % 14,98, furfurol ise % 10,9 dur. Beyazlatmada 79 - 82 beyazlatma derecesine erişilmiştir.

Bağ çubuğu :

Bu ham maddede ekstraktif maddeler miktarı % 4,93, lignin, küllü olarak % 24,61, külsüz olarak % 22,17, pentozan % 12,55, furfurol % 9,13 bulunmuştur.

Jüt artıkları :

Bu ham maddede mono sülfit metoduna göre esmer selüloz verimi % 71,36 bulunmuş, beyazlatmada 85 beyazlatma derecesine (Brecht Libert) erişilmiştir. Lignin miktarı, küllü % 12,91, külsüz % 11,94, eksraktif maddeler miktarı da % 6,6 olarak bulunmuştur.

Jüt artıkları selülozu yeter derecede beyazlatılamadığından sigara kâğıdı imâlatında kullanılamamaktadır. Bu maddenin endüstriyel kullanım değerini tesbit edecek bir tecrübe henüz yapılmamıştır.

Yukarıda bildirilmiş olan maddelere ait deneylere devam edilmekte olduğundan neticeleri henüz yayınlanmamış bulunmaktadır.

B) İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesinin durumu :

Türkiye'de odun kimyası konusu ile ilgili araştırmaları yapmak üzere 2 yıl önce Orman Fakültesinde Orman Mahsulleri Kimyası adıyla bir kürsü ihdas edilmiş bulunmaktadır. Bu Kürsü ilk iş olarak memleketimizde bugüne kadar ilmi ve rasyonel bir şekilde etüd edilmemiş olan selüloz konusunu ele almış ve Türkiye selüloz ve kâğıt sanayiinde en çok kullanılan göknar odunu üzerinde araştırmalara başlamıştır. Bu çalışma ile Türkiye ormanlarında mevcut olan 4 göknar türünün kimyasal bileşimi ve bunların selüloz istihsalindeki verimleri mukayeseli bir şekilde belirtilmiş olacaktır.

Ayrıca Türkiye'de yetişen yerli ve bilhassa yabancı kavak türü ve klonlarında selüloz araştırmalarına başlanmış bulunmaktadır. Türkiye'de bilhassa iyi bir şekilde yetiştigi görülen 1 - 124 kavak klonu üzerinde İtalya'da yapılmış bulunan kimyasal araştırmalara paralel olarak Türkiye'nin ekolojik şartlarına göre aynı kavak türü veya klonları odunlarında vukua gelmesi muhtemel değişimlerin tesbitine başlanmıştır.

Bundan başka selüloz sanayiinde halen tatbik edilen standart kimyevi selüloz istihsalı metodları arasına yarı miyevi seüloz istihsalı metodunun mutlak surette ithalinde zaruret mevcuttur. Zira bilindiği üzere yarı kimyevi selüloz istihsalı metodu birçok çeşitli ağaç türleri odunlarına tatbik edilebilmekte ve bahusus yapraklı ağaç odunlarından elde edilen başarı çok üstün bir durumda bulunmaktadır. Türkiye ormanlarında mevcut olan ve halen selüloz sanayiinde gerektiği şekilde değerlendirilemeyen kayın, lâdin ve kavak gibi ağaçların odunlarından tam bir şekilde faydalana bakımdan, yarı kimyevi selüloz istihsalı metodunun Türkiye seüloz sanayiinde yer alması bir zaruret halinde belirmektedir. Adı geçen ağaç türleri odunları

İçerinde Avusturya'da ALB. semisel metoduna göre çalışan bir fabrikada yapılmış olan deneylere göre Türkiye Doğu Kayını (*Fagus orientalis*) odunundan % 79,6 selüloz raidimanı alınmış ve mono sülfit ihtiyacı % 13,7 olarak bulunmuştur. Ayrıca doğu kayınının Almanya ve Avusturya'da yetişen (*Fagus silvatica*) türü odununa nazaran daha üstün özelliklere sahip olduğu ve bu vasıfların ancak bugüne kadarigne yapraklı ağaç odunlarında tesbit edildiği açıklanmıştır. Buna göre doğu kayını odununun her zaman beyazlatılmamış selüloz ve mihaniki odun hamuru ile karıştırarak muayyen tip kâğıtların hazırlanmasında ve parşömen kâğıtlarında da erzats olarak kullanılabileceği ve bir de kaba kâğıtların imâli için çok elverişli bir durumda oldukları anlaşılmıştır. Avusturya'nın aynı selüloz fabrikasında doğu lâdini (*Picea orientalis*) odunu üzerinde yapılan deneyler sonunda ise bu odunun % 64,4 nisbetinde uzun elyaf ihtiyaç ettiği ve yüksek mukavemetli lifler verdiği tesbit edilmiştir. Bu na göre doğu lâdini selülozunun, her çeşit mihaniki odun hamuru htiva eden kâğıtlarda, yazı ve baskı kâğıtları gibi içersinde sülfit selülozunun bulunduğu kâğıtların imâlinde kullanılabileceği anlaşılmaktadır. Ayrıca doğu lâdini yarı kimyevi selülozo, peroxide ile beyazlatma sonunda % 2 - 3 gibi cüz'î bir zayıflatıcı beyazlık derecesi takriben 78 GE gibi yüksek olan bir mahsul vermektedir ve bu sebeple yüksek kaliteli yazı ve baskı kâğıtlarıyla renkli veya renksiz krepon kâğıtlarının imâline elverişli bulunmaktadır. Bundan başka lâdin yarı kimyevi selülozo kullanmak suretile yapılan kâğıtların rutubet çekmedikleri ve bilhassa içersine % 1 - 2 nisbetinde melâmin sun'î reçinesi katılmak suretile imâl edilen kâğıtların, İslanmaya karşı yüksek bir mukavemet göstermeleri dolayısı ile su geçirmez kâğıtların yapılmasında da kullanılabileceği tesbit edilmiş bulunmaktadır.

Türkiye göknar türlerinden (*Abies bormülleriana*) odunu üzerinde Avusturya'nın adı geçen fabrikasında yapılan deneylerde % 64,9 nisbetinde uzun lif ihtiyaç ettiği, sarfedilen kimyevi maddenin % 15,7 nisbetinde bulunduğu tesbit edilmiştir. Bu na göre işbu göknar türü yarı kimyevi selülozunun — diğer kimyevi selüloz yerine kaim olmak üzere — içersinde mihaniki odun hamuru bulunan bılıcümle kâğıtların ve bilhassâ yazı, baskı, tuvalet, krepon, parşömen v.s. kâğıdı gibi malzemelerin imâlinde kullanılabileceği anlaşılmış bulunmaktadır. Keza peroxide ile yapılan beyazlatma deneyi de müsbat olup sülfit selülozo yerine kaim olabilecek bir durumda olduğu görülmektedir.

Bu neticelere göre Türkienen belli başlı orman ağaçları odunlarının yarı kimyevi selüloz istihsaline elverişli bir durumda oldukları anlaşılmaktadır. Türkiye'de yetişen kavak türleri ve klonları üzerinde bu maksatla yapılmış herhangi bir araştırma henüz mevcut değildir. Bu bakımından Orman Fakültesinde kurulmuş bulunan Orman Mahsulleri Kimyası Kürsüsünün çalışma programında Türkiye ormanlarında mevcut olan ve selüloz istihsalı bakımından önemli bulunan ağaç türleri odunlarının yarı kimyevi selüloz istihsalı metodlarına göre işlenmesi bakımından yapılması gereken ilk ve sistematik araştırmalara başlanması konusu da bulunmaktadır.

C) Türkiye'de mevcut ve selüloz konusu ile ilgili diğer müesseseler :

Türkiye'de selüloz konusu üzerinde ilmi ve teknik etüdler yapabilecek olan Selüloz ve Kâğıt Sanayii, Orman ve Ziraat Fakültelerinden başka Milletlerarası hâvâyeti 1962 yılında tanınmış bulunan Yakınşark Kavaklıcık Araştırma Enstitüsü, Orta Genel Müdürlüğüne bağlı Ormancılık Araştırma Enstitüsü ve müstakil bir hüküme olan Standartlar Enstitüsü mevcuttur.

Selüloz konusunda yapılacak olan araştırmalarda adı geçen müesseselerin bir-
işbirliği programı içerisinde çalışması gerekmekte ve bu hususun gerçekleştirilmesi-
ne gayret edilmektedir.

II. — Türkiye selüloz sanayiinin müstakbel geliştirilme programı ve projeleri:

Türkiye Hükümeti, memleketin iktisadi ve kültürel kalkınmasını beş yıllık bir-
plân çerçevesi içerisinde sağlamak maksadıyla Devlet Plânlama Dairesi adıyla bir-
teşkilât kurmuş bulunmaktadır. Bu teşkilâtın sınai kalkınmayı programlaştırma
seksyonunda selüloz ve kâğıt mevzuu da ele almış ve bu önemli konunun en ve-
rimli ve elverişli bir şekilde halledilmesi hususunda hazırlanan proje ve etüdler tet-
kik edilmeye başlanmıştır. Henüz tasarı halinde bulunan projelere göre: Halen mev-
cut bulunan İzmit Selüloz ve Kâğıt fabrikalarının kapasitesi 100,000 tona çıkarılacak,
Karadeniz sahilinde kurulacak olan tesislerde de kapasitesi tutarı takriben 166,000-
ton olmak üzere kraft, yazı, baskı ve gazete kâğıtları imal edilebilecektir. Ayrıca
güney Türkiye'de çam ağaçları odunlarını işleyebilecek ve böylece ambalaj, karton
kâğıtları ile kraft selülozo ve mihaniki odun hamuru istihsal edebilecek bir tesis ile
ziraî artıkları işleyebilecek ayrı bir tesis kurulacaktır.

Bu projeler tabbik mevkiiine konulduğu takdirde cem'an 930,000 metre küpe-
denk 429,000 ton odun ham maddesine ihtiyaç hasil olacak ve bunun takriben 150,000 -
180,000 metre küpünü çam, 550,000 metre küpünü ladin - göknar ve 110,000 - 200,000
metre küpünü de kayın teşkil etmiş olacaktır.

FAYDALANILAN ESERLER

- Berke, A.: Orman Mahsullerinden Faydalananma Bilgisi. İstanbul 1948.
- Eraslan, İ.: Doğu Lâdini Teknolojik Vâsifları, Ankara 1947.
- Evîn, C.: Selüloz sanayiinde kullanılan ham ve yardımcı maddeler. İzmit 1944.
- Fırat, F.: Kâğıt ve selüloz sanayiimiz. Orman ve Av özel sayısı, II.
- Fırat, F.: Quelques données sur la production en bois des boisements d'Eucalyptus rostrata dans la région Méditerranéenne d'Anatolie. Publication of the Faculty of Forestry University of Istanbul. No. 21. İstanbul, Mai 1952.
- Güniz, V.: Forest nad Forestry in Turkey. 1954.
- Heské, F.: Türkiye ormanlarının yükünü azaltma bakımından odun endüstrisi alanında mevcut olan imkânlar. Or. Fak. Dergisi. Cilt. 2, Sayı. 1, 1952.
- Heské, F.: Yapraklı ağaçlardan ve bîlhassa okaliptüsten selüloz ve kâğıt istihsalı hakkında mütalâa. İstanbul, 1950.
- Huş, S.: Kavak odununun kimyevi yönünden değerlendirme imkânları. Or. Fak. Dergisi. Cilt. 9, Sayı. 2, 1959.
- Huş, S.: Yarı kimyevi selüloz ve memleketimiz bakımından önemi. Or. Fak. Dergisi. Cilt. 1, Sayı. X, 1960.
- Kâğıtçi, M. Ali: Selüloz sanayii. 1940.
- Kayaçık, H.: Türkiyede yabancı ağaç yetişirilmesi. Or. Fa. Dergisi, Cilt. 1, Sayı. 1, 1951.
- Nuray, H.: Türkiye Kâğıt sanayii. 1953. (Doktora tezi orijinali).
- Saatçioğlu, F.: Kavak üretme ve yetiştirmeye teknigi. İstanbul 1948.
- SEKA : Selüloz ve Kâğıt Fabrikaları Umum Müdürlüğü mamullerini tanıtan broşürler. İzmit.
- Toker, R.: Türkiyede okaliptüs (E. rostrata) ün maden oireği bakımından teknik özelliklerini hakkirda araştırmalar. 1951 (Doktora tezi orijinali).

AN OUTLOOK ON THE PULP AND PAPER INDUSTRY IN TURKEY FROM THE SCIENTIFIC AND TECHNICAL STANDPOINT

Prof. Dr. Savni HUŞ
Faculty of Forestry, İstanbul University

Part : 1.

- I. The general view of Turkish Forests
- II. The historical development of the Paper Industry in Turkey
- III. Pulp and Paper Industry in Turkey
- IV. Paper Industry in relation to Forestry in Turkey

Part : two.

- I. Research work on pulp which has already been done and research which Continues in Turkey
 - A — Research carried out by the pulp and paper industry
 - B — Research undertaken at the Faculty of Forestry of Istanbul University
 - C — Other Institutions in Turkey which are related to the Pulp industry
- II. Development Plan of the Turkish pulp and Paper Industry.

Part : 1.

I. — The general view of Turkish Forests.

The main principles of the Turkish Forest Policy are based on the following facts: The Forests of Turkey are relatively poor in timber resources and they do not cover a large area. They are therefore hardly sufficient to meet the potential needs of the country for wood. For this reason, the forest policy is directed in practice towards the fulfilment of the aims stated below :

To conserve and develop the existing forests, enlarging the area they cover increasing their yield.

2. To meet the country's requirements for wood in a regular and economical manner.

3. To secure priorities and facilities for forest industries as well as economic assistance for forest workers and dealers in forest products, with a view to improving the living standards of the population settled in the villages in or near the forests.

4. To make the public love trees and forests, and to be vitally interested in them.

General Statistical Information

A — Area of Turkey	77.698.000 ha.
B — Division of the Country into natural Cultivated areas :	
1. Cultivated lands	
2. Mountain meadows and grasslands and lowland pastures	15.610.000 ha.
3. Vegetable gardens, orchards, vineyards and olive groves	36.474.000 ha.
4. Forests	1.565.000 ha.
a) Accessible forests	10.584.000 ha.
b) Unaccessible forests	293.000 ha.
c) Forests serving the purposes of conservation	7.600 ha.
5. Unproductive land	12.514.000 ha.
6. Lakes and swamps	951.000 ha.

Classification of the Productive forest species

Turkish forests consist of conifers (52%) and Broadleaved trees (48%).

The Percentages of the most important species forming Turkish forests are as follows according to their proportion : Pine 38.5 %, Oak 22 %, Beech 8.5 %, and Fir 6.8 %.

These are followed by such conifers as cedar, juniper, spruce and broad leaved trees like hornbeam and chesnut. Other species which occur in Turkish forests are alder, poplar, basswood tree, ash, boxwood, elm, plan tree, wild chery, wild plum, nut unsw... yew and cypress.

The area of Turkish forests, their classification and composition :

They can be divided into the following categories from the point of view of yield and quality:

Normal productive high forest	2.2 million ha.
Degradet unproductive "	2.8 " "
Normal productive coppice	1.6 " "
Degradet unproductive coppice	3.9 " "

Total : 10.5 million ha.

Coniferous Species in Turkish Forests in Proportion to the Total Area:

Pine Species	38.5 %
Fir	6.8 %
Spruce	2.0 %
Cedar, Juniper, Yew tree, nut-gal	4.7 %
Total: 52.0 %	

Broad'- leaved Trees in Proportion to the Total Area of Forests :

Oak	22.4 %
Beech	8.6 %
White beech	2.7 %
Chestnut	1.4 %
Alder	1.0 %
Poplar	0.8 %
Basswood tree	0.5 %
Ash	0.4 %
Other broad - leaved trees and bushes	10.2 %
Total: 48.0 %	

II. — The historical development of the Paper Industry in Turkey. This subject will be discussed for two periods: The Ottoman Empire period, and the Republic period.

Available information for the first period starts in the fifteenth century. The first paper manufacturing was started at Kâğıthane Köy, near İstanbul. As this manufacturing enterprise was in action just after the occupation of İstanbul by the Turks in 1453, it is understood that the skill must have been taken from the Byzantines. The raw material used in those days was old rags and tatters.

In 1727 the first printing house was established by Ibrahim Müteferrika. In 1746 at Yalova (on the Bay of İzmit) another paper manufacturing plant was established and this started to produce papers of the same quality as produced in Europe. This manufacturing enterprise tried to cover the needs of both the new printing houses and of the markets. But after the development of paper making machines in Europe, this factory was unable to compete with the West. At the same period, some other manufacturing enterprises (even one for making cigarette paper) were established, but these could not develop into a lasting industry.

Until the beginning of the nineteenth century, the machines used in the West were not seen in Turkey. In 1848 at İzmir a paper factory was built which used Bryan - Donkin machines. But soon after, it was closed down because of western competition. However, during that period a paper factory was built in Beiruth and this survived till the end of century sold her products in İstanbul at a high price.

In 1887 a joint Turco - British paper company was established in İstanbul which called "The Ottoman Paper Manufacturing Company". This company, using machines of the Masson Scotte Co. of Britain, started to produce in 1894. But months due to financial difficulties it was closed down till 1912. Though difficulties were overcome and it had started to work, the first World War closed permanently.

This factory used straw and old rags and tettetrs as raw material. Thus the manufacturers of paper the Ottoman period had used only rags and straw on a small scale, but not ground wood, and could not reach a significant industrial level.

During the second period, that is during the Republic, steps were taken for this purpose and the first paper and cardboard factory was founded at Izmit. On 18 April, 1936, the first Turkish paper came to market. On 6 November, 1935, the ground wood pulp section of the factory was opened.

In the years after, a kaolin plant, a straw pulp plant, a second paper plant, a chlor-alkali plant and a wood - pulp factory were all opened and the paper industry was developed. At the present time in Turkey 5 paper mills, 1 pulp mill and 7 ground - pulp plants exist, all located together at Izmit.

III. — Pulp and Paper Industry in Turkey :

The pulp and paper plants of Turkey are situated at Izmit, about 100 Km. east of Istanbul. The capacity of the wood pulp factory is 13,200 tons, of straw pulp is 3,000 tons, and of pulp is 1,000 tons.

Technical Conditions of the Turkish Pulp and Paper Industry:

In the Turkish Pulp Industry chemical pulp and ground wood pulp are produced. Sulphite processing is used for wood pulp manufacturing As raw material, mainly fir and spruce woods are used. Logs 3 to 3 meters long and 20 to 100 cm. in diameter, and stripped of bark, are brought from the forest and cut into 1 to 1-1/2 meter pieces, the thicker ones are split for workers to send them to the chippers. The whole of the raw materials for the cooking liquor which is used for digesting are available in Turkey.

Manufacturing of straw pulp:

This is done by the mono-sulphite method. Mono-sulphite liquor is obtained by combining sulfur dioxide with Caustic soda. Here sodium hydroxide at the rate of 50 grams per liter is sprayed from the tower and it contains the sulfur dioxide which comes up from below. Each of rotating steel cylinders is filled with 2.2 tons of straw and cooked 5 hours under 6 atmospheres of vapour pressure with about 4500 litres liquor which contains about 220 grams of sodium sulfide and 110 grams of sodium hydroxide. Bleaching is done with calcium hypochlorite. Thus obtained, the pulp is used without drying in the manufacture of paper.

Old rag pulp :

In the old rag pulp factory, cotton rags, flax and flax okaum (tow) are used as raw materials. In this factory, as flax is used mostly, calcium hydroxide is preferred as a cooking liquor. On the other hand, in cooking of the old rags, soda and lime mixture is used. Cooking is done in rotating digesters under 4 atmospheres of pressure for 12 hours. Bleaching is done with 2 to 10 percent solution of calcium hypochlorite.

Therefore, various individual factories have been built for the production of

chemical pulp. The main reason for this is the use of different kinds of raw materials for obtaining various kinds of paper which the native market demands.

Ground - wood pulp :

~~There are 7 grinders in this factory. The logs which are prepared during the~~ ~~in the forest are cut to 1 to 1.1 meters long in the factory, and after removing~~ ~~bark are sent to the grinders. Ground pulps are either sent directly to the Hollan-~~ ~~or are kept in storage at 20% dry matter for future use.~~

Sizing materials of the Turkish pulp industry:

These are kaolin, magnisite, chalk, rosin, alum, and dyes. Dyes are the production of Bayer and Badische Anilin of West. Germany, and ICI, and are alkaline in reaction.

Lime, caustic soda, chloridric acid and the liquid chlorites are produced at the chlor - alkali factory which is attached to the paper plant. Chlor - alkali is produced after the electrochemical process and hypochlorite is produced after the Swedish engineer Nils Bakmann's process.

Composition and Properties of the paper:

Available materials in the composition of the Turkish paper are given in the attached list No. 1. The factory produces about 40 different types of paper and cardboards and some of them are given as examples in that list.

In Turkey the thinnest paper produced is 20 grams per square meter. There is one Yankee machine in the factory at which thin wrapping, toilet paper, etc. are made. There is a machine in a third factory which makes one - or two - sides corrugated paper and another one which makes cement bags.

The fiber and strength percentages of some of the papers which are produced at the Turkish pulp and paper plants are given at appendix 2 as examples.

The yield of the pulp factory for this year is 32,363 tons of wood pulp, 31,267 tons of ground - wood pulp, 3,400 tons of straw pulp and 400 to 1,000 tons of old rag pulp.

Paper consumption of Turkey:

As the paper consumption in Turkey is increasing very rapidly, Turkey still imports paper from abroad. Until 1944, from 50 to 70 percent of Turkey's paper import was from Germany but since then Sweden has taken the leading part. Turkey also imports from the Scandinavian countries, the USA and Canada.

Paper consumption of Turkey was 20,000 tons in 1930 and over 40,000 tons in 1960. It was about 3.5, to 4.0 kg. per capita in 1961. If this is compared with the world average which is about 25 kg. per capita, then it is understood that the average is very low in Turkey. However, it is estimated that in 1965 it will be 6 kg. per capita, 16,560 tons per year. With the available plants, only 60 percent of the need could be covered, and rest will have to be imported.

Raw materials which are use and others which possibly will be used in Turkey.

The main material which is used at the present is wood. Besides this, stalks of various vegetables, straw and used papers are also used.

In the Turkish paper industry white fir and spruce are used for wood pulp production; for straw - pulp, straw and maize stalks; and for old - pulp, cotton rags, flax fiber and tow are used. In the paper factories fir, spruce and poplar ground - wood pulp, sulphite pulp, straw pulp, old - rag pulp and used papers are used. For chlor - alkali production, common salt and lime stones are used.

In the Turkish paper industry, from fir and spruce wood chemical pulp and ground - wood pulp are produced; from poplar and willows, only ground - wood pulp is produced. In recent years experiments were made for using beechwood in semi - chemical pulp production. Fir wood is the most used species. Local wood is provided by the Turkish Forest Service and to some extent by private enterprise. Under the present conditions yearly 360.000 cubic meters of differenet kinds of wood are consumed. But if the 5 - year development plan of the Turkish Government is achieved, according to which paper production of Turkey will be increased to 100,000 tons yearly, then the demand of the factories wood will be estimated at 350.000 cubic meters annually. The flax, hemp and cotton rags used for cigarette paper and crepe-paper production are all obtained from local markets. Yearly, about 950 tons of flax and rope, 4,600 tons of rags and old sacks are consumed by the plant. Straw and stalk material which substitutes for wood pulp has a special importance for Turkey. The used stalks and straws are mainly wheat, barley, rye, oats, rice and maize. The yield of rye is highest. There are not yet sufficient investigations about the fiber lenght and fiber percentages of these agricultural residues. The demand for straw is about 15,000 tons per year. Though some investigations are made about pulp yield of various raw materials at the Izmit pulp factory, still these are at the experimental stage. Among the investigated materials, the highest yield is obtained from flax with 68% and lowest from miyan roots at 20%. Straw cooking with caustic soda yields 38%; monosulphite cooking yields 41% pulp. By treatment of oriental spruce (*Picea orientalis*) with caustic soda, 35% to 41.7% yield is obtained. With sulphite processing it is hoped that the yield will be increased to 50%; however, there is not yet any definite result to publish.

The Izmit plant had satisfied its demand for ground pulp until recent years by its own manufacturing. But in recent years with the rising of paper production they have begun to import. Some time ago, the yield obtained for ground - wood pulp was about 67% to 73%. The reason for the low yield was the use of large diameter and old fir logs. But nowadays they are using the standart - size wood and therefore the yield has increased to 95%.

The residues of paper and used papers have special value for the plant, because use of these papers in good quality paper production reduces the use of pulp and through that the wood consumption. About 11% or 10,000 tons of the paper consumption of Turkey is reused in the pulp Industry. Comparing with other countries this figure is low, and it should be increased to 20%.

Sizing material:

Among these, rosin predominates with 90%. The types used are H-L and E-

F, G.. These materials were imported until recent years, but now they are produced in Turkey. The consupmtion of rosin for 1962 will be about 1,270 tons.

Alum is imported. The annual consumption is about 3,000 tons.

Kaolin, magnesite and chalk are obtained in the local market. These sizing material are added to papers in the amount of 25%.

Dying materials are imported from Bayer, Badische Anilin, and I.C.I. Besides these, common salt, pyrite, sulphur, lime stone, coal and lignite are obtained from the local market.

Other sizing material which possibly could be used be in the Turkish Pulp Industry:

These materials are the eucalypts, poplar ,beechwood and wood residues, bamboos, potato stalks, etc.

Eucalyptus rostrata even in unsuitable sites is growing to a size which could be used in the pulp industry in Turkey. With an experiment using the sulphite process with this species, a 38% to 40% yield is obtained. Only because of hardness, it causes some difficulty in chipping. However, this difficulty could be overcome using the methods which are used in Southern Australia, Spain and Italy. Therefore other species of **Eucalyptus** such as, *E. regnans*, *E. delagetensis*, *E. Capitellata*, *E. muellerina*, *E. sieberiana*, *E. eugenoides*, *E. considenlrama* should be grown in Turkey.

Poplar:

The Izmit Paper and pulp plant has a poplar plantation of its own for covering partially the demand for ground - wood pulp. In this plantation they have **Populus**, **Euro - Americana**, I. T. 154 and 214, and Canadian poplar which is named as **P. Euro - Americana**, T. R. Sümer. This one has goode growth. Besides these, at the Near East Poplar Research Institute, experiments are under way for 1 - 214 which has a good growth in Turkey. Thus it is hoped that in the near future poplar wood will be used not only as ground pulp but also in chemical pulp production. At present only 1% of the wood which is used is poplar.

Beech:

The use of this wood is in the experimental stage. However it is hoped that cooking of this wood together with fir, or fir and spruce, will give good results. Besides, one can easily expect that by using semi - chemical methods, the use of this wood will be furthered.

Wood residues:

There is difficulty in collection and transportation of wood residues in Turkey. In additon, in Turkey only sulphite processing is used in pulp production and there are no factories for sulphate or semi - chemical processing, therefore the use of wood residues is not presently feasible.

Bamboos and canes:

Especialy on suger cane and some bamboos laboratory experiments are under

way. Also potato stalks, tobacco stalks and jute remnants are under experiment but no significant result have been obtained to date.

IV. Paper Industry in relation to Forestry in Turkey:

There is a close relationship between forestry and the paper industry in Turkey as this industry depends mostly upon wood. There is great demand for pulp wood, and this is restricted to some good quality species which could be evaluated in other important wood - using industries. Therefore the wood demand of this industry has a heavy effect on Turkish forest lands. As only the sulphite method is used in Turkey, this gives difficulty in finding good quality, knotless wood in Turkish forests. As it is so, the paper industry has to adapt itself to available wood raw material which is produced in the country. As a result of this the costs are increasing because of the use of high quality wood plus the transportation expenses on one hand, and on the other the use of old and low quality wood causes a decrease of the yield. However, in recent years the use of wood other than normal - size pulp wood is being abandoned.

It is therefore necessary to take steps in sylvicultural systems in order to produce wood suitable for the pulp industry. At the present, the pulp industry is not in a position to destroy the Turkish forests. But as the industry is developing very rapidly, there is such a danger for the future in localized areas. Therefore steps should be taken in order to increase the present yield of the forest from between 0,29 and 0,86 cubic meters per hectare, to at least 2,45 to 2,7 cubic meters which are yield figures for French and Italian forests. This could be achieved through thinning in fir and spruce forests and in addition the thinning material could be used in the pulp industry.

In the Turkish paper industry pine is not for ground wood and chemical pulp production. As 38.5% of Turkish forests are pine, it is therefore essential to establish sulphate method plants as soon as possible to utilize this long - fibered resinous wood. However, such projects would be ready to produce kraft pulp in the 5 - year plan.

As it was mentioned above, the beech wood is not used in the pulp and paper industry. But 8.5% of the Turkish forest areas are beech and easily accessible, therefore steps should be taken in order to evaluate this species in this industry. However, this should be possible if the 5 - year plan of the Turkish Government is realized, because this plan will bring the kraft and semi - chemical process in to use.

Since the second World war, poplar wood has had wide usage in the pulp industry, and in Turkey large areas of plantations have been established. In fact, there are many poplar plantations in Turkey and the one which is established by the pulp industry itself has already been mentioned above. In addition to this, in a nearby area the forest Service has established a plantation of 155 hectares in 1955; and in 1962 this plantation was given to the Near East Poplar Research Institute. This Institute is fully furnished by modern equipment through the FAO aid and is doing research work on both native and exotic polar species. The results already obtained give satisfaction and in 8 to 10 years Turkey will be able to produce poplar wood for all kinds of uses.

In the Turkish pulp Industry sawmill residues are not yet in use, and these are consumed locally as fuel material.

PART TWO

1. Research work on pulp which has already been done and research which continues in Turkey:

A — Research carried out by pulp and paper industry:

Some laboratory research at the plant on non - wood material such as tobacco stalks, vines and jute residues has already been done and some results have been obtained. For instance:

Tobacco stalks:

With the mono - sulphite method, 53.8% unbleached pulp yield is obtained. In this raw material 0,89% extractives are found. Lignin, according to the TAPPI method, with ash 19,5% and without ash 18,6% is available. Pentozan, according to the Jayme method, is 14,98% and Furfural is 10,9%. In bleaching, 79° to 82° grade is reached.

Vines:

Extractives: 4,93%, lignin: with ash, 24,61% without ash, 22,17%; Pentosans: 12,55%; Furfural: 9,13%.

Jute residues:

Unbleached pulp yield is 71,36% (after the mono - sulphite process). Bleaching grade: 85° (Brecht Libert), lignin, with ash: 12,91%, without ash, 11,94%; extractives: 6,6%. As these jute residues could not be bleached enough, they could not be used for cigarette paper production. Industrial usage experiment on this material is not yet concluded.

As the experiments are still in progress on the above materials, the results are not yet published.

B — Research undertaken at the Faculty of Forestry of İstanbul University:

At the Faculty of Forestry two years ago, the Institute for Forest Products Chemistry was established and the primary object of this Institute is to conduct research in the field of wood chemistry. This Institute has decided to give primary importance to pulp and paper and to all the research work on this subject as the scientific investigations for Turkish woods are very meagre. Fir (*Abies*) was the first species chosen because it was widely used in this industry and very little known about it. With this research which covers the four species of firs growing in Turkey, the chemical constituents and their comparative yield will be known. Besides this subject, research has started on native and exotic poplars. The poplar clone, No. 1 - 214, which is very promising for Turkey was chosen as the first species as it has been investigated in Italy and its chemical properties are known under Italian conditions. After the completion of this study which is going parallel to Italian research, the affect of ecological conditions on this clone in Turkey will be understood.

Another field of research the Institute has planned to carry out is to study the effect of the semi - chemical method on various Turkish hardwoods, especially beech and poplar. In fact, research on oriental beech (*Fagus orientalis*) in Austria after the ALB. Semicell method has shown good results. For instance, 79.6% pulp yield was reached with 13.7% mono - sulphite demand. This is a very good result, because with *Fagus silvatica* which is widely grown in Europe and investigated in Germany and in Austria, these result could not be obtained. The figures given above are comparable with coniferous woods, and it shows that importance should be given to its investigation in Turkey. According to the results obtained in Austria on the oriental beech, it is possible to use pulp which is produced by semi - chemical method for special types of papers by mixing it with unbleached pulp and ground pulp, and also in manufacturing of parchment as a substitute material, as well as in the manufacturing of card boards.

At the same factory in Austria, research was conducted on the oriental spruce (*Picea orientalis*), and it was found that this species contains 64.4% long fiber which has good strength. Therefore it is possible to use the pulp of this species in all kinds of papers which contain ground wood, and in writing and printing papers which contain sulphite pulp. Besides these, the semi - chemical pulp of the oriental spruce bleached with peroxide gives very little loss (2% - 3%) and reaches the bleaching grade of 78° GE. Therefore, it becomes possible to use it in the production of high quality writing and printing papers, and in coloured or non - coloured crepe papers. And it was also in Austria that the papers made with semi - chemical pulp do not absorb much moisture; and especially if they contain 1 to 2% melamin, they are very resistent to water.

At the same factory in Austria, research was done on *Abies bornmülleriana* which is a native species of Turkey, and it gave good results; for instance, it contained 64.9% of long fiber and consumed 15.7% chemicals. It is understood that this semi-chemical pulp of *Abies bornmülleriana* could be used as a substitute for other chemical pulps in the manufacture of writing, printing, toilet, crepe and parchment papers. Also bleaching with peroxide has given good results. So it is seen that fir semi-chemical pulp could be used instead of sulphite pulp for many products. These results show that the chief species of Turkish forest trees are suitable for producing semi - chemical pulp, although there has not been research yet on the Turkish poplars for producing semi - chemical pulps.

All this has brought us to the inescapable conclusion that it is necessary to make a careful research program, and to study all the Turkish woods by the semi-chemical methods in pulp making in the following years at the Institute of Forest Products Chemistry.

C — Other Institutions in Turkey which are related to the pulp industry:

In Turkey there are also, besides those mentioned above, the Near East Poplar Research Institute, the Forestry Research Institute of the Forest Service, and the National Institute of Standards. All are able to conduct some phases of these kinds of research. Therefore some degree of cooperation between these organizations is necessary and steps are being taken to effect such cooperation.

II. Development Plan of the Turkish Pulp and Paper Industry:

The State Planning Organization has begun to prepare a five-year development

program for Turkey in which the pulp, and Paper problem has taken an important part. There are several proposed projects for development. According to these projects, the capacity of the İzmit pulp and paper plants will be increased to 100,000 tons yearly; on the Black Sea Coastal area, which is the richest forest region of Turkey, a new factory will be opened with an ultimate capacity of 166,000 tons which will produce kraft, writing, printing, and news print papers; in southern Turkey which is rich in pine species, another kraft factory will be opened to produce wrapping papers, hardboards, and ground pulp. A second one will use agricultural residues.

If these projects were all achieved, then the need would be about 930.00 M³ or 429,000 tons of wood annually. Of these, 150,000 to 180,000 M³ would be pine; 550,000 M³ would be spruce and fir; and 110,000 to 200,000 M³ beech.

Appendix: 1

Raw Materials Used in the Manufacture of Some Types of Papers in Turkey:

Type of paper	Gr./m ²	Sulphite Pulp %	Kraft Pulp %	Straw Pulp %	Old rags Pulp %	Ground-wood Pulp %	Refused Paper %	Used Paper %
Firs quality writing and printing	50-60-75 90-100	80 bleached	—	20 bleached	—	—	—	—
Second quality writing and printing newspaper	50-60-75 90	50 unbleached	—	—	—	50	—	—
Parchment	35-75	100	—	—	—	—	—	—
Newsprint	50-60	15-20	—	—	—	80-85	—	—
Kraft wrapping	40-45	—	100	—	—	—	—	—
Match box carton	40-45	65	—	—	—	10	25	—
Thick wrapping	100-150 280	15	—	—	—	10	—	75
Toilet - paper	20	100	—	—	—	—	—	—
Carbon - paper	20	90	—	—	—	—	10	—
Cigarette - paper	20	100 Flax	—	—	—	—	—	—

produced by the Turkish pulp and paper industry:

Fiber Percentages, tensile and folding strengths of some kinds of papers

Kinds of Paper	Gr./m ³	Fiber Percentage			Size %	Tensile strength m	Folding strength kg.
		Pulp %	Gronwood Pulp %	Pulp %			
Writing paper	60	100	0	—	4-7 ash	4.000	3.6
First quality		"	"	—	"	1.500	1.4
A ₁ 594 × 841		75	"	—	"	"	4.5
" "		90	"	—	"	"	1.7
" "		150	"	—	"	"	5.4
						"	2.0
						"	9.0
						"	3.4
Writing paper	60	50	50	—	"	3.500	3.2
						1.500	1.4
Second quality	75	"	"	—	"	"	4.6
" "		90	"	—	"	"	1.7
						"	6.1
						"	2.0
Carboard	300	70-60	30-40	—	7-10	—	—
							200 m. 40 m.
Writing and printing paper Second quality	60	50	50	—	4-7	3.500	3.2
						1.500	1.4
Envelop paper						5.000	5.3
Kraft pulp	70	60-70	20-30	—	3-6	2.000	2.1
"	120	"	"		"	"	9.0
							4.5

*) For Tensile test paper, strips of 15×180 m/m are used.