

KOMPOZİT REZİN ESASLI YAPIŞTIRMA SİMANLARININ RADYOOPASİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Doç.Dr.Sadullah ÜÇTAŞLI*

Dr.Dt.Bengi ÖZTAŞ**

Dr.Dt.Derya ÖZTAŞ**

ÖZET

Farklı yapıdaki kompozit rezin esaslı yapıştırma simanlarının, 0,5 mm, 1,0 mm ve 2,0 mm kalınlıklarındaki radyoopasite değerleri, 1 mm kalınlığında dentin ve standart aliminium kalıp ile radyografik olarak değerlendirildi. Örneklerin radyografik yoğunlukları, densitometre ile ölçüldü ve eşit kalınlıkta aliminium ile karşılaştırıldı. Test edilen materyaller, aynı kalınlıkta aliminium ile karşılaştırıldığında, tüm materyaller radyoopak özellik sergiledi. Ancak, 3M Opal luting composite ve Variolink'te daha yüksek radyoopasite değeri gözlandı.

Anahtar Kelimeler: Radyoopasite, Işık ve/veya kimyasal sertleşen kompozit rezin esaslı yapıştırma simanları.

GİRİŞ

Asitle pürüzlendirilmiş metal desteksiz seramik restorasyonların uzun süreli klinik başarısı, estetiğin iadesinde, metal desteksiz seramik kronların yanısıra, ön grup dişlerde laminate veneer, arka grub dişlerde inlay/onlay gibi konservatif yaklaşımın da sıkılıkla tercih edilmesine neden olmuştur.¹ Bilindiği gibi, bu restorasyonların dişe yapıştırılmasında kompozit rezin esaslı simanlar kullanılmaktadır. Bu tip simanların esas yapısı, kompozit rezin dolgu materyallerine benzemekte ve inorganik doldurucuları, rezin matrikse organosilan bağlanma ajanı ile bağlanmaktadır.²

Kompozit rezin esaslı simanlar polimerizasyonlarına göre 3 grupta toplanır:

1. Kimyasal olarak polimerize olanlar,
2. Işık ile polimerize olanlar,
3. Hem ışık hem de kimyasal olarak (dual) polimerize olanlar.

Dişhekimlerinin kullanımına sunulan rezin esaslı dual simanlar, baz ve katalizör içermektedir. Baz kısmı, ışık ile polimerize olur, ön grup

RADIOOPACITY OF RESIN BASED COMPOSITE LUTING CEMENTS

SUMMARY

The aim of the present study was to determine the effect of the different thicknesses on the radiopacity of different types of resin based composite luting cements. The radiographs of 0.5 mm, 1.0 mm and 2.0 mm thick specimens were taken together with 1.0 mm dentin and pure aluminum step wedges. The radiographic density of the specimens was measured using a densitometer and expressed in terms of the equivalent thickness of aluminum, all tested materials passed radiographic requirements. However, 3M Opal luting composite and Variolink showed higher radiopacity values.

Key Words: Radiopacity, Light and/or dual cure resin based composite luting cements.

dişlere uygulanan metal desteksiz seramik kronların ve laminate veneerlerin yapıştırılmasında kullanılır. Baz ve katalizör karışımı ise, hem ışık hem de kimyasal olarak polimerizasyona imkan sağlar ve arka grub dişlere uygulanan metal desteksiz seramik kronların, inlay/onlayların simantasyonunda tercih edilir. Yapıştırma simanlarının arzu edilen bir özelliği de radyoopak olmasıdır. Bu özellik, simantasyondan sonra restorasyonun uyumunu, siman tabakasında olası taşkınlık veya açıklıkları ve periyodik kontrollarda sekonder çürüğün radyografik olarak izlenmesine olanak sağlayacaktır.³⁻⁶ Bu çalışmanın amacı, farklı kalınlıklarda hazırlanan ve ışık ya da hem ışık hem de kimyasal olarak polimerize olan çeşitli kompozit rezin esaslı simanların radyoopasitelerinin ölçülmesi ve birbirleri ile karşılaştırılmasıdır.

* Ankara Üniv.Dışhek.Fak.Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi.

**Ankara Üniv.Dışhek.Fak.Oral Diagnoz ve Radyoloji Anabilim Dalı Arş.Gör.

MATERIAL VE METOD

Bu çalışmada test edilen materyaller ve özellikleri Tablo 1'de görülmektedir. Test örnekleri, 5 mm çapında ve sırasıyla 0.5, 1.0 ve 2.0 mm kalınlıklarındaki metal kalıplardan yararlanılarak elde edildi. Materyallerin sadece ışık ile polimerize olan baz kısmı, kalıp içine yerleştirildikten sonra 40 saniye süre ile ışıkla polimerize edildi (Optilux, Demetron USA). Hem ışık hem de kimyasal olarak polimerize olan, baz ve katalizör kısımları, oranları bire bir olacak şekilde 30 saniye süre ile karıştırıldı ve kalıp içine yerleştirildikten sonra 40 saniye süre ile ışık ile polimerize edildi (Optilux, Demetron, USA). Her materyal ve her kalınlık için, iki adet olmak üzere toplam 72 örnek hazırlandı. Hazırlanan test örnekleri, radyografileri alınmadan önce, 24 saat süre ile, 37 °C karanlık ve kuru ortamda saklandı. Ayrıca, radyografik değerlendirmeye almak üzere, yeni çekilmiş dişlerden 20 adet 5 mm çapında 1 mm kalınlığında dentin diskler elde edildi. Farklı kalınlıklardaki rezin siman test örnekleri ve birer mm artıla toplam 12 basamaklı Al 1100 materyalinden yapılmış alüminyum kalıp (Al step wedge) ve 1 mm kalınlığındaki dentin örneklerinin radyografisi, klinik uygulamadaki yumuşak dokuyu taklit etmek üzere 1.5 mm kalınlığında plexiglass örtünün üzerinden alındı. 18x24 cm extra oral film üzerine yerleştirilen, alüminyum kalıp ve test örnekleri 50 kVp, 10 mA, FS 0.8x0.8, total filtrasyon 2 mmAl ve FS film mesafesi 50 cm, ışınlama süresi 0.2 sn olmak üzere ışınlama yapıldı. Işınlama işlemini takiben film otomatik banyo cihazında (DL 24, Dürr Dental, Almanya), G150 ve G334 (Agfa Grevaert, Almanya) banyo sottisyonunda banyo edildi. Test örneklerinin densitesi (yoğunluğu) Al step wedge ile birlikte optik densitometre (Transmission Densitometer DT 1105, R.Y.Parry Ltd., Newbury, Berkshire, İngiltere) kullanılarak, her örnekte 3 farklı noktadan olmak üzere gerçekleştirildi. Test edilen materyallerin istatistiksel değerlendirmesi varyans analizi ve Mann-Whitney U testi kullanılarak, % 95 güven aralığında yapıldı.

BULGULAR

Farklı kalınlıklarda hazırlanan alüminyuma ait radyografik yoğunluk sonuçları Tablo 2'de, 0.5, 1.0 ve 2.0 mm kalınlıklarda hazırlanan kompozit rezin esaslı simanlara ait radyografik yoğunluk sonuçları Tablo 3'de, 20 adet 1.0 mm kalınlığındaki dentin disklerin radyografik yoğunluk sonuçları ise Tablo 4'de verilmiştir. 1.0

mm dentin örnekler, 1.0 mm kalınlığındaki alüminyuma eşdeğer radyoopasite değeri sergiledi ($p>0.05$).

Genel olarak, test edilen örneklerin kalınlıkları arttıkça, radyoopasite değerleri de artmıştır. 2.0 mm kalınlığındaki alüminyum ile 2.0 mm ve 1.0 mm kalınlığında test edilen materyallerin radyoopasite değerleri karşılaştırıldığında, tüm materyaller radyoopak özellik sergiledi. Test edilen tüm materyaller karşılaştırıldığında, materyallerin radyoopasite değerleri istatistiksel olarak birbirinden farklılık gösterdi ($p<0.05$), 3M Opal luting composite ve Variolink en yüksek radyoopasite değerleri sergiledi.

Aynı materyallerin ışık ile veya hem ışık hem de kimyasal olarak sertleştirildiği durumlarda radyoopasite değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edilmemi (p>0.05).

Tablo 1. Kullanılan kompozit rezin esaslı simanlar.

Materyal adı (üretici firma)	Sıra mikro dolgunuculu hibrit	Polymerizasyon şekli ışık / kimyasal	Fırınca +
Opal luting composite (3M)	+	+	+
Duo-cement (Coltene)	+	+	+
Porcelain dual cure (Kerr)	+	+	+
Twinblock cement (Kulzer)	+	+	+
Variolink (Vivadent)	+	+	+
Dual-cement radiopaque (Vivadent)	+	+	+

Tablo 2. Farklı kalınlıklardaki alüminyumin radyodensite değerleri.

kalınlık (mm)	radyodensite	
1	2.108	en radyoşeffektif
2	1.775	
3	1.476	
4	1.137	
5	0.967	
6	0.749	
7	0.611	
8	0.521	
9	0.430	
10	0.370	
11	0.331	
12	0.295	en radyopak

Tablo 3. Yapıştırma simanlarının radyografik yoğunluk ortalaması ve standart sapmaları.

Materyal		Yögenlik (Densite) Değerleri		
		0.5 mm	1.0 mm	2.0 mm
Opal luting composite (3M)	B	1.756 ± 0.03	1.071 ± 0.02	0.565 ± 0.02
	B+K	1.710 ± 0.03	1.012 ± 0.03	0.606 ± 0.02
Duo cement (Coltene)	B	2.147 ± 0.03	1.884 ± 0.02	1.323 ± 0.02
	B+K	2.095 ± 0.02	1.831 ± 0.02	1.299 ± 0.02
Porcelite dual cure (Kerr)	B	2.155 ± 0.02	1.991 ± 0.02	1.489 ± 0.01
	B+K	2.148 ± 0.02	1.977 ± 0.02	1.485 ± 0.01
Twinlook cement (Kulzer)	B	2.091 ± 0.02	1.834 ± 0.01	1.265 ± 0.01
	B+K	2.004 ± 0.01	1.775 ± 0.01	1.200 ± 0.02
Varidolink (Vivadent)	B	1.629 ± 0.02	0.979 ± 0.01	0.425 ± 0.01
	B+K	1.762 ± 0.02	0.976 ± 0.01	0.403 ± 0.02
Dual cement radiopaqe (Vivadent)	B	2.137 ± 0.03	1.842 ± 0.02	1.287 ± 0.02
	B+K	2.128 ± 0.02	1.800 ± 0.03	1.230 ± 0.02

B : Bazı, sadece ışık ile polimerizeyorum

B+K : Bazı+Katalizör, hem ışık hem de kimyasal polimerizeyorum

Tablo 4. 1.0 dentin döküklerin radyografik yoğunluk sonuçları.

Örnek sayısı	
1	2.008
2	2.116
3	2.158
4	2.154
5	2.078
6	2.127
7	2.230
8	2.189
9	2.198
10	2.106
11	2.123
12	2.287
13	2.109
14	2.120
15	2.005
16	2.183
17	2.121
18	2.070
19	2.148
20	2.1±3

TARTIŞMA

Restoratif materyaller gibi yapıştırma simanlarının da radyoopasite değerlerinin dış minesine benzer veya daha yüksek olması, radyografik teşhiste ayırt edici rol oynar.^{3,4,6}

Internasyonel Standartlar Örgütü⁷ ve Amerikan Dişhekimliği Birliği,⁸ üretici firmaların materyalinin rardoopak olduğunu iddia edebilmesi için, radyografik incelemede eşit kalınlıkta alüminyumdan daha fazla radyoopak olması gerektiğini; daha düşük radyoopasite değerlerinin restorasyon kenarlarındaki defektin veya çürüğün teşhisinde karışıklıklara yol açacağını⁶ ifade etmiştir. Bu standartlar, restoratif materyaller

kadar yapıştırma simanları içinde geçerlidir.³ Bu çalışmada da, daha önceki çalışmaların kârakterinde benzer şekilde radyoopasite değerlerinin karşılaştırılmasında alüminyum kalıp referans olarak alındı. Mine ve dentinin radyoopasitesini değerlendiren bazı araştırmacılar 2.1 mm Al/1.0 mm mine, 1.0 mm Al/1.0 mm dentin,¹¹ 1.84 mm Al/1.0 mm mine, 1.16 mm Al/1.0 mm dentin¹² radyoopasitesine eşdeğer olduğunu belirtmişlerdir. Bu bulguların 1.0 mm dentin sonuçları, çalışmamızın sonuçları ile paralellik göstermektedir.

Rezin simanlar için gerekli olan optimum radyoopasite değerleri yayımlanmıştır, fakat tanıda ayırt edici rol oynaması için dentinden yüksek, mineye eşdeğer radyoopasite özellikleri göstermesi arzu edilir. Bu çalışmada, 1.0 mm ve 2.0 mm kalınlıklarında hazırlanan test örnekleri, 1.0 mm ve 2.0 mm kalınlığındaki Al ile karşılaşıldığında, test edilen tüm rezin esaslı yapıştırıcı simanlar, eşdeğer alüminyumdan daha radyoopak görüntü vererek, gerekli olan radyografik ihtiyacı karşılamaktadır. Prevost ve arkadaşları,¹³ radyodensitede materyalin kalınlığının daha az, materyalin moleküler yapısının ise daha önemli olduğunu ifade etmişlerdir. Espelid ve arkadaşları ise⁴ restorasyon ile diş arasındaki radyoopasite farklılığının emilen-radrasyon miktarındaki farklılığa, başka bir deyişle, emilme, materyalin tertibine, x-ışınlarının yönünün geçtiği restorasyonun kalınlığına bağlı olduğunu belirtmişlerdir. Çalışmamızda test edilen tüm materyallerde kalınlık arttıkça radyoopasite değerlerinde artış tesbit edildi. Bu bulgular, radyoopasitede moleküler yapı kadar, kalınlığında etkili olduğu sonucuna varmamızı neden olmuş ve özellikle düşük radyoopasitedeki materyallerin radyografik değerlendirmesinde daha dikkatli davranışılması gereğini hatırlatmıştır.

Aynı materyalin, ışık ile veya hem ışık hem de kimyasal olarak sertleştirildiği durumlarda, radyoopasite değerlerinde farklılık gözlenmedi ($p>0.05$). Bu durum radyoopasitenin polimerizasyon şecline bağlı olmadığı, içeriklerindeki radyoopak doldurucularla direkt ilişkili olması ile açıklanabilir. Ancak, rezin esaslı simanların birbirleri arasındaki radyoopasite farklılıkları, içeriklerine ilave edilen strontium, zirconium, barium ve ytterbiumfluoride gibi atom numarası yüksek radyoopak dolduruculara ve oranlarına bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Bu doldurucular belirli oranda katılır, bu oranın artırılması materyalin yarı şeffaflığını olumsuz yönde etkileyecegi gibi kimyasal bozulmasına da neden olacaktır.⁹ Matsumura ve arkadaşları⁵ çinko fosfat, polikarboksilat ve cam iyonomer yapıştırma simanlarının radyoopasitelerini deger-

lendirmiş, çinkofosfat ve polikarboksilat siman-
ların radyoopasitelerinin mineden daha fazla
olduğunu bildirmiştirlerdir. Çinko fosfat ve
polikarboksilatın yüksek radyoopasite değerleri,
iceriklerindeki yüksek çinko oksit miktarına, cam
iyonomerlerdeki düşük radyoopasite değerleri ise
iceriklerindeki aliminyum ve silikon bileşim-
lerine bağlıdır. Smith¹⁰ ise, cam iyonomer-
lere radyoopasite kazandırmak için içeriklerine
strontium, barium ve zirconium gibi elementlerin
katılması gerektiğini ifade etmiştir. Dual cure
radiopaque ve Variolink ışıklı yapıştırma
simanları, doldurucularının büyütüklükleri dışında
rezin matriksleri ve doldurucu tipleri aynıdır.
Başka bir deyişle, Dual cure radiopaque
mikrodolduruculu, Variolink ise hibrit tip rezin
esaslı yapıştırma simanıdır. Bu iki materyalin
radyoopasite değerlerindeki farklılık, doldurucu
büyütüklüklerinin farklı olması ile açıklanabilir.

Willems ve arkadaşları⁹ mikrodolduruculu
kompozitlerin radyoopasitelerinin mine ve
dentinden daha düşük olduğunu ifade etmişlerdir.
Bilindiği gibi hibrit tip yapıştırma simanlarının
ortalama doldurucu büyütüklükleri, başka bir
deyişle içeriklerindeki mikrodoldurucuların mik-
tarı farklıdır. Hibrit tip simanlar kendi aralarında
karşılaştırıldığında, farklı radyoopasite değerleri
göstermelerinin bir nedeni de bu olabilir. Ayrıca,
rezin matriks ve doldurucuların ışığı kırmaz
indeksinin birbirinden farklı olması, klinikte
opaklı vermektedir.

Bu çalışmanın klinik önemi şudur: tüm test
edilen yapıştırma simanları, eşit kalınlıktaki
aliminyuma eşdeğer veya daha radyoopak
görüntü vermişlerdir. Bu nedenle, hem ışık hem
de kimyasal olarak sertleşen yapıştırma simanları,
metal desteksiz arka grup porselen kronların ve
inlay/onlayların yapıştırılmasında uygundur.
Ancak, ön grup porselen kronların ve veneerlerin
yapıştırılmasında sadece ışık ile polimerize olan
ve daha yüksek radyoopasitedeki siman seçimi-
nin (3M Opal luting composite veya Variolink)
daha uygun olacağı unutulmamalıdır.¹⁴

Hem ışık hem de kimyasal olarak sertleşen
kompozit rezin esaslı siman kullanıldığından
kimyasal aktivatörün içinde bulunan amin
grubuna bağlı olarak zamanla sariya dönük bir
renk değişimi olacağı akılda tutulmalıdır.

KAYNAKLAR

1. Jordan RE. Esthetic composite bonding techniques and materials. 2nd edition, St.Louis, Mosby-Year Book, Inc. 1993: 319.
2. Phillips RW. Skinner's science of dental materials. 9th edition, Philadelphia, WB Saundar's Company, 1991: 497.
3. Goshima T, Goshima Y. Optimum radiopacity of composite inlay materials and cements. *Oral Surg Oral Med Oral Pathol* 1991; 72: 257-260.
4. Espelid I, Tveit AB, Erickson RL, Keck SC, Glasspoole EA. Radiopacity of restorations and detection of secondary caries. *Dental Materials*, 1991; 7: 114-117.
5. Matsumura H, Sueyoshi M, Tanaka T, Atsuta M. Radiopacity of dental cements. *Am J Dent* 1993; 6: 43-45.
6. Akerboom HBM, Kreulen CM, van Amerongen WE, Mol A. Radiopacity of posterior composite resins, composite resin luting cements and glass ionomer lining cements. *J Prosthet Dent* 1993; 70: 351-355.
7. International Standards Organization. ISO: DP 4049. Dental resin based restorative materials. 1985; 6: 10.
8. American Dental Association Council on Dental Materials, Instruments and Equipment. Status report on posterior composites. *J Am Dent Assoc* 1983; 107: 74.
9. Willems G, Noack MJ, Inokoshi S, Lambrechts P, Van Meerbeek B, Braem M, Roulet JF, Vanherle G. Radiopacity of composites compared with human enamel and dentine. *J Dent* 1991; 19: 362-365.
10. Smith DC. Composition and characteristics of glass ionomer cements. *J Am Dent Assoc*, 1990; 120: 20-26.
11. Williams JA, Billington RW. A new technique for measuring the radiopacity of natural tooth substance and restorative materials. *J Oral Rehabil* 1987; 14: 267-269.
12. El-Mowafy OM, Brown JW, McComb D. Radiopacity of direct ceramic inlay restoratives. *J Dent* 1991; 19: 366-368.
13. Prevost AP, Forest D, Tanguay R, DeGrandmont P. Radiopacity of glass ionomer dental materials. *Oral Surg Oral Med Oral Pathol* 1990; 70: 231-235.
14. El-Mowafy OM, Benmergui C. Radioopacity of resin-based inlay luting cements. *Operative Dent* 1994; 19: 11-15.

Yazışma Adresi:

Doç.Dr Sadullah ÜÇTAŞLI
Ankara Üniversitesi
Dişhekimliği Fakültesi
Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı
Beşevler/ANKARA