

%1'lik SODYUM HİPOKLORİT SOLÜSYONUNUN ALJİNAT ÖLÇÜLERİİNİN BOYUTSAL STABİLİTESİNE ETKİSİ

THE EFFECT OF 1% SODIUM HYPOCHLORIDE SOLUTION ON THE DIMENSIONAL STABILITY OF ALGINATE IMPRESSIONS

Gülsen Bayraktar¹, Bülent Şermet², Tayfun Bilgin³

ÖZET

Dişhekimliğinde çapraz enfeksiyonun kontrolünde ölçü maddelerinin dezenfeksiyonu önemli bir yer almaktadır. Ölçülerde kullanılmakta olan dezenfeksiyon yöntemleri, materyallerin özelliklerine bağlı olarak, özellikle dönüşümsüz hidrokolloid ölçü maddelerinin boyutsal stabilitesinde farklı boyutlarda değişikliğe neden olabilmektedir.

Bu çalışmada; ölçülerin dezenfeksiyonunda sıkılıkla kullanılan %1'lik sodyum hipoklorit ve kontrol grubu olarak su sprey edilerek 15,30,60 dak. bekletilen aljinat ölçülerin, 6 boyutta boyutsal stabilitesi araştırılmış ve ayrıca ana modelle karşılaştırılmıştır.

Çalışmanın sonucunda; çeşitli boyutlarda ve zaman dilimlerinde ana modelden istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar saptanmış olmakla beraber, bu farklılıklar WHO'nun belirttiği maksimum boyutsal değişikliğin (%0.15) altında gerçekleşmiştir. Ancak, kontrol grubu ile deney grubu arasında istatistiksel farklılık olmadığından %1'lik sodyum hipoklorit solüsyonunun aljinat ölçülerin dezenfeksiyonu için uygun bir dezenfektan solüsyon olabileceği ifade edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Aljinat ölçülerin dezenfeksiyonu, %1'lik sodyum hipoklorit, boyutsal stabilité.

¹ Doç. Dr. İ.Ü.Dış Hek Fak. Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı

² Doç. Dr. İ.Ü.Dış Hek Fak. Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı

³ Prof. Dr. İ.Ü.Dış Hek Fak. Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı

ABSTRACT

Disinfection of impression materials has an important role in cross-infection control in clinical dentistry. Methods used for disinfection of impression materials may result in different degrees of changes in the dimensional stability of impression materials depending on their properties, especially irreversible hydrocolloids.

In this study, 1% sodium hypochloride which is commonly used for disinfection of impressions and as the control group water were sprayed over alginate impressions and after 15, 30 and 60 minutes their dimensional stability was investigated in 6 dimensions and compared with the master cast.

As a result of the study, although in some dimensions and at some time intervals, compared to the master cast statistically significant changes were found, these changes were under the maximum dimensional change reported by WHO.

As there were no statistically significant differences between experimental group and control group, it can be said that 1% sodium hypochloride solution is a suitable disinfectant solution for the disinfection of alginate impressions.

Key Words: Disinfection of alginate impressions, 1% sodium hypochloride, dimensional stability.

GİRİŞ

Dişhekimliğinde, enfeksiyöz mikroorganizmaların; hasta, hekim, dişhekimliği personeli ve teknisyeni arasındaki transferi olarak tanımlanan çapraz enfeksiyonun kontrolü en önemli konulardan biridir. Günümüzde AIDS ve Hepatit B gibi kan ve tükürük yoluyla geçen bulaşıcı hastalıklarda önemli artışlar olduğu bildirilmektedir. Bu sonuç, çapraz enfeksiyonun kontrolünün önemini artırmaktadır(1,5,11,13,14,18,19,22,23,24,32).

Hasta ağızında çalışırken temas edilen kan ve tükürük yoluyla veya oluşan aerosollerle direkt olarak, ya da alınan ölçü maddeleri, modeller ve protezlerle indirekt olarak; mikroorganizmalar klinik ve laboratuvarlara yayılıp enfeksiyon kaynağı oluşturabilmektedir. Bu nedenle, diş hekimliğinde çapraz enfeksiyonun kontrolünde ölçü maddelerinin dezenfeksiyonu önem kazanmaktadır(7,11,16,19,26,29,30,32). Ancak, ölçülerde kullanılmakta olan dezenfeksiyon yöntemlerinin, materyallerin özelliklerine bağlı olarak, özellikle dönüşümsüz hidrokolloid ölçü maddelerinin boyutsal stabilitesinde ve yüzey

netliğinde farklı boyutlarda değişikliklere sebep olduğu bildirilmektedir (13,19,23,29,33).

Ölçü maddelerinin dezenfeksiyonunda; geniş ve hızlı antibakteriyal etkinliği ve fiyatının ekonomik olması nedeniyle hipoklorit solüsyonları en çok kullanılan dezenfektanlar arasında yer almaktadır(1,10).

Diğer yandan; uygulama kolaylığı, hastayı rahatsız etmemesi, ekonomik olması ve özel düzeneklere gereksinim duyulmaması gibi avantajları nedeniyle dönüşümsüz bir hidrokolloid ölçü maddesi olan aljinatlar, modellerin elde edilmesinde sıklıkla kullanılan ölçü maddeleridir(8).

Araştırmamızda, sıklıkla kullanılan dezenfektan solüsyon olan %1'lik sodyum hipokloriti; diş hekimliğinde geniş kullanım alanı olan aljinat ölçülerin boyutsal stabilitesine, ölçülerin AB, BC, CD, DA, AC, BD olmak üzere 6 boyutunda ve toplam boyutta; 15,30,60 dakika (dak.) olmak üzere 3 zaman diliminde etkisinin araştırılması amaçlanmıştır.

GEREÇ VE YÖNTEM

Bu çalışmada, ölçüm yapılacak aljinat ölçülerin standart olarak elde edilmesi için paslanmaz çelikten bir aperey hazırlanmıştır. Bu aperey alt ve üst iki parçadan oluşmaktadır. Alt parça üzerine, 4 adet kesik diş bulunan parsiyel bir üst çene modeli sabit olarak yerleştirilmiştir. Üst parçaya ise, üst dişli çeneye uygun 2 numara standart dişli bir ölçü kaşığının her ölçüde aynı konumda yerleşebilmesi için vidalı bir düzenek hazırlanmıştır. Modelden ölçü alınması sırasında da ölçü kaşığına standart bir basınç uygulanabilmesi amacıyla apereyin üst parçası, alt parça üzerine 4 köşeden standart bir şekilde vidalanmıştır (Resim 1).

Çalışmamızda, hidrokolloid ölçü maddesi olarak ISO (1563:1990) ve BS (4269:Pt.2 1991) uygun Blueprint cremix marka (Made in Germany by: Dentsply DeTrey GmbH D-78467 Konstanz) aljinat ölçü maddesi kullanılmıştır. Ölçü maddesi üretici talimatlarına uygun olarak $20^{\circ}\text{C} \pm 1$ 'deki oda ısısında ve 21°C 'de su kullanılarak 30 saniye (sn) karıştırılmıştır. Ölçü kaşıkları, karıştırmanın başlangıcından itibaren 1dak. 30 sn. içinde model üzerinde standart olarak hazırlanmış olan yerine yerleştirilmiş ve model üzerinde 3 dak. bekletilmiştir. Ölçü kaşıkları model üzerindeki yerine yerleştirilmeden önce, nemli ağız ortamının taklit edilebilmesi amacıyla model 1 sprey basımı su ile nemlendirilmiştir.

Ölçü alma işleminin tamamlanmasından sonra, ölçüler akan su altında 15 sn. süre ile yıkanarak, hasta ağızından alınan ölçülerden sonra ölçülerin yıkanması işlemi taklit edilmiştir. Daha sonra ölçülere, kontrol grubu için 8

sprey sıkımı su, deney grubu için 8 sprey sıkımı %1'lik sodyum hipoklorit solüsyonu* uygulanarak kağıt peçetelere sarılmış ve kapalı bir kutu içinde bekletilerek 15,30,60 dak. ölçümleri yapılmıştır.

Ölçüm işlemleri, Tarım Makine ve Aletleri San A.Ş.de Tesa 3 marka (D-MS 6101, İsviçre) bilgisayarlı hassas ölçüm aletiyle gerçekleştirilmiştir. Alet 3 düzlemden, 1/1000 mm hassasiyetle ölçüm yapabilmektedir. Her ölçüm 2 defa tekrarlanarak ortalaması alınmış ve model üzerindeki kesik dişlerin okluzal yüzlerinin tam ortasını gösteren işaretlerin aljinat ölçüdeki izdüşümleri esas alınarak AB, BC, CD, DA, AC, BD olmak üzere 6 boyutta; 15,30,60 dak.lık zaman dilimlerinde deney grubu için 324 ölçüm, kontrol grubu için 252 ölçüm olmak üzere toplam 576 ölçüm gerçekleştirilmiş ve bilgisayar kayıtları elde edilmiştir. Ana modele ait ölçümler 3 defa tekrarlanarak ortalamaları alınmış ve $AB = 22.1383$ mm, $BC = 30.6087$ mm, $CD = 22.3792$ mm, $DA = 43.9688$ mm, $AC = 42.3751$ mm, $BD = 43.4098$ mm olarak elde edilmiştir (Şekil 1).

BULGULAR

BULGULAR: Aljinat ölçü maddesiyle elde edilen ölçülerin, su ve %1'lik sodyum hipoklorit solüsyonu sprey edilerek dezenfekte edilmeleri ile 15,30,60 dak.lık zaman dilimlerinde AB, BC, CD, DA, AC ve BD boyutlarında ve toplam boyutta elde edilen ölçüm değerleri ortalamaları ve standart sapmalarına ait veriler Tablo 1.'de gösterilmiştir.

Su ve %1'lik sodyum hipoklorit solüsyonu sprey edilerek bekletilen aljinat ölçülerin AB, BC, CD, DA, AC ve BD boyutlarında ve toplam boyutta 15,30,60 dak.lık zaman dilimindeki ana modelden boyutsal farklılıklar (mm ve % olarak) Tablo 2.'de gösterilmiştir. Deney ve kontrol grubu ölçüm değerleri ile ana model ölçüm değerleri birbirleriyle "t testi" ile karşılaştırılmış(28) ve elde edilen t değerleri Tablo 3.'de gösterilmiştir. Ana modelden istatistiksel olarak farklılık sadece su sprey edilerek 15 ve 60 dak. bekletilen BC ($t=2.60$, $t=3.49$), 30 dak. bekletilen CD ($t=4.15$); %1'lik sodyum hipoklorit solüsyonu sprey edilerek 15 ve 30 dak. bekletilen BD ($t=4.70$, $t=2.77$) boyutlarında saptanmıştır. Toplam boyutta ise, 15,30,60 dak.lık zaman dilimlerinde istatistiksel olarak ana modelden anlamlı farklılık oluşmamıştır.

Diğer yandan, su ve %1'lik sodyum hipoklorit solüsyonu sprey edilerek 15,30,60 dak. bekletilen aljinat ölçülerdeki AB, BC, CD, DA, AC ve BD boyutlarına ait değişimler; "çift yönlü varyans analizi (ANOVA) testi"(28) ile değerlendirildiğinde, zaman dilimine ve su veya %1'lik sodyum hipoklorit solüsyonuna bağlı olarak 6 boyutta da istatistiksel olarak farklılık görülmemiştir (Tablo 4).

* % 1'lük soydum hipoklorit solüsyonu İ.Ü. Dişhek. Fak. Biyokimya Bilim Dalında hazırlanmıştır.

TARTIŞMA VE SONUÇ

Hasta ağızından elde edilen ölçülerin yüzey dezenfeksiyonu, mikroorganizmaların ölçülerden modellere olan geçişini ve çapraz kontaminasyonu önleyecektir. Bu amaçla klor bileşikleri, iyodofor, fenol ve glutaraldehit grubuna ait kimyasal dezenfektanlar daldırma veya sprey şeklinde uygulanmaktadır. Özellikle hipokloritler ve glutaraldehitler HIV yanında Hepatit B vürüsünü de inaktive etmekte daha etkili oldukları için tercih edilmektedir(5,14,18,19). Bu nedenle; çalışmamızda ölçü maddeleri için mikrobiyolojik olarak etkin, ekonomik ve temini kolay bir dezenfektan olan sodyum hipoklorit solüsyonu tercih edilmiştir. Diğer yandan ADA (American Dental Association) ölçülerin, ağızdan çıkarıldıkten hemen sonra akar su altında iyice ykanarak kan tükürük ve organik kalıntılarından tamamen arındırılmasını, daha sonra da dezenfekte edilmesini önermektedir(1,4,5,11,19,26,30). 15 sn. süre ile ölçü maddelerinin durulanmasının, bakteri popülasyonunda %40 oranında azalmaya neden olduğu bildirilmektedir(27). Çalışmamızda, önerilen yıkama işleminin taklit edilebilmesi amacıyla; ölçüler modelden ayrıldıktan sonra 15 sn. süre ile akan su altında yıkanmışlardır.

Ölçü maddelerinin dezenfeksiyonunda, maddenin özelliklerine uygun dezenfeksiyon yöntemlerinin uygulanması önemlidir. Geriye dönüşemez hidrokolloid bir yapıya sahip olan aljinat ölçü maddeleri hidrofilik özellik göstermekte ve temel yapıları çözünebilir aljinatlardan oluşmaktadır. Bu nedenle; hızlı etkili dezenfektanlar ve sprey dezenfeksiyonu, batırma dezenfeksiyonuna tercih edilmektedir. Ayrıca aljinat ölçülerin kapalı bir plastik kutu içinde, %100 nemli ortamda dezenfeksiyon süresince bekletilmesi önerilmektedir(2,15,25,34). Diğer yandan ölçülerin dezenfeksiyonunda sodyum hipoklorit solüsyonlarının %0.1 ile %6 arasında değişik oranlardaki konsantrasyonlarının kullanılabilıldığı bildirilmektedir(1,13,14,17,23,29,30,32). Ancak Townsend ve ark(31), dönüşümsüz hidrokolloid ölçü maddelerinin dezenfeksiyonlarında ölçülerin distorsyonlarının önlenmesi için sulandırılmış formların tercih edilmesini önermektedirler. Bu nedenlerle; çalışmamızda hızlı etkili dezenfektan olan sodyum hipokloritin %1'lik solüsyonu ile dezenfekte edilen aljinat ölçüler, sprey dezenfeksiyonu yöntemi uygulanarak ve dezenfeksiyon süresince standart kağıt mendillere sarılarak kapalı bir plastik kap içinde %100 nemli ortamda bekletilmişlerdir.

Protetik diş hekimliğinde yaygın olarak kullanılan hidrokolloid ölçü maddeleri sinerezis sonucu bünyelerindeki suyu kaybederek, imbibisyon sonucu ise ortamdaki suyu bünyelerine alarak boyutsal değişim göstermektedirler (12,34). Çalışmamızda da, bu değişiklikler çeşitli zaman dilimlerinde ve


boyutlarda görülmüştür (Tablo 2). Su sprey edilerek 15 ve 60 dak. bekletilen BC, 30 dak. bekletilen CD; %1'lik sodyum hipoklorit sprey edilerek 15 ve 30 dak. bekletilen BD boyutlarında, ana modelden istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmıştır. Ancak, WHO (World Health Organization), aljinat ölçüler için klinik olarak kabul edilebilir maksimum boyutsal değişikliği %0.15 olarak bildirmektedir(17). Çalışmamızın sonuçlarını, 15, 30, 60 dak.lik zaman dilimlerinde, verilen bu değerle karşılaştırdığımızda; deney ve kontrol gruplarının boyut ortalamalarının ana model ölçümlerinin boyut ortalamalarından farkının %0.15'den daha az olduğu saptanmıştır. Bu sonuçlar, aljinat ölçüler için uyguladığımız %1'lik sodyum hipoklorit solüsyonunun ve sprey yönteminin boyutsal stabilité açısından WHO standartlarına uygun olabileceğini göstermektedir.

Diğer yandan; su veya %1'lik sodyum hipoklorit solüsyonu sprey edilerek 15,30,60 dak.lik zaman dilimlerinde bekletilen ölçülerde ölçülen 6 boyutda ve tüm boyutta da istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık görülmemiştir. Minagi ve ark(17) yaptıkları bir çalışmada, 5,10,20,30,60 ve 120 dak.lik zaman dilimlerinde %6'lik sodyum hipoklorit solüsyonunun aljinat ölçülerin boyutsal stabilitesine etkisini 3 boyutta incelemişler ve 60 dak.da ortaya çıkan boyutsal değişikliğin klinik olarak kabul edilebilir olduğunu bildirmiştir. Herrera ve Merchant(9), %0.5'lik ve %1'lik sodyum hipoklorit solüsyonuna 30 dak. süre ile daldırarak dezenfekte ettiğleri aljinat ölçülerin boyutsal stabilitelerinde anlamlı farklılık olmadığını belirtmektedirler. Tan ve ark(30), 1993 yılında yaptıkları çalışmada, 1/10 oranında sulandırılmış sodyum hipoklorit solüsyonu ve su sprey ederek 10,30,60 dak. bekletilen aljinat ölçülerde, deney grubunda kontrol grubuna göre boyutsal stabilitede anlamlı bir farklılık olmadığını bildirmiştir. Matyas ve ark(14), 1990 yılındaki çalışmalarında, %5.25'lik sodyum hipoklorit solüsyonuna 10 dak. daldırarak sprey ve daldırma yöntemleriyle dezenfekte ettiğleri aljinat ölçülerde, boyutsal stabilitenin anlamlı olarak değişmediğini ifade etmişlerdir. Durr ve Novak(6), aljinat ölçülerin 10 dak. %1'lik sodyum hipoklorit solüsyonuna daldırılarak dezenfeksiyonu sonucunda boyutsal stabilitede ana modelden anlamlı farklılıklar olduğunu belirtmekle beraber, ortaya çıkan farklılıklar, 0.1 mm'den az olduğu için klinik olarak kabul edilebilir olduğunu bildirmektedirler. Abour ve ark(1), 1996 yılında yaptıkları araştırmalarında, aljinat ölçülerin %4.65'lik sodyum hipoklorit solüsyonu ile 30 dak. dezenfekte edilmesinin boyutsal stabilitede anlamlı farklılığa neden olmadığını bildirmektedirler. Bu sonuçlar, çalışmamızın sonuçları ile paralellik göstermektedir.


Diğer yandan, Öke(20), aljinat ölçülere su ve %5.25'lik sodyum hipoklorit solüsyonu sprey ederek 10,30,60 dak. beklettiği çalışmasında, boyutsal değişimin sadece 60 dak.lık sürede %0.15'in üstünde ortaya çıktığını bildirmektedir. 60 dak.lık sürede de boyutsal değişimdeki farklılığı, %0.15'in altında saptadığımız çalışmamızın sonuçlarındaki bu farklılığın kullandığımız sodyum hipoklorit solüsyonunun oranının daha düşük olmasına bağlı olabileceğini düşünmektediyiz. Aykent ve ark(3), tam dişli alt çene modelinden aldıkları ve %1'lik sodyum hipoklorit solüsyonu içinde 30 dak. ve nemli ortamda 15 dak. beklettikleri aljinat ölçülerdeki boyutsal farklılığın istatistiksel olarak sadece kanin-kanin arası ön bölgede olduğunu bildirmektedirler. Ölçüm yapılan 6 boyutta da deney ve kontrol grupları arasında anlamlı farklılığın oluşmadığı çalışmamız 1 boyutta, araştırmacıların sonuçlarıyla farklılık göstermektedir. Bu farklılığın, kullanılan aljinat markalarının ve metod değişikliğinden kaynaklanabileceği düşünülebilir. Peutzfeldt ve Asmussen(21), aljinatların boyutsal stabilitesine dezenfektan solüsyonun tipi kadar, aljinatın markasının da etkisi olduğunu bildirmektedirler.

Çalışmamızın sonucunda; aljinat ölçü maddelerinin su ve %1'lik sodyum hipoklorit solüsyonu sprey edilerek 15,30,60 dak. bekletilmeleri sonucunda toplam boyutta, ana modelden anlamlı farklılık olusmamıştır. Ancak, incelenen 6 boyuttan 3 boyutta farklı zaman dilimlerinde anlamlı farklılıklar oluşmuştur. Ortaya çıkan bu farklılıklar, WHO tarafından bildirilen = boyutsal stabilitet için klinik olarak kabul edilebilir sınırın altında olmakla beraber, aljinat ölçülerin kullanımında ortaya çıkabilecek boyutsal değişiklikler açısından dikkatli olunması kanısındayız.

Diğer yandan, 15,30,60 dak.lık zaman dilimlerinde aljinat ölçü maddelerinin %1'lik sodyum hipoklorit solüsyonu ile dezenfekte edilmeleri ile ölçülerin sadece su sprey edilerek bekletilmeleri arasında tüm boyutta ve incelenen 6 boyutta, %95 güven aralığında anlamlı farklılık olusmamıştır. Bu sonuç, aljinat ölçülerin dezenfeksiyonunda %1'lik sodyum hipoklorit solüsyonun uygun bir dezenfektan solüsyon olarak önerilebileceğini düşündürmektedir.



Resim 1. Paslanmaz çelik aparey.



Şekil 1 : Ölçüm yapılan boyutların şematik görünümü

Blo 1: Su ve %1'lik sodyum hipoklorit solüsyonu sprey edilerek 15, 30, 60 dak. bekletilmiş aljinat ölçütlerin AB, BC, CD, DA, AC, BD boyutlarındaki ölçümlerin ortalaması ve standart sapmaları.

15 dak.						30 dak.						60 dak.					
Su			% 1'lik sod.hip.			Su			% 1'lik sod.hip.			Su			% 1'lik sod.hip.		
Ort.	SS	Ort.	SS	Ort.	SS	Ort.	SS	Ort.	SS	Ort.	SS	Ort.	SS	Ort.	SS	Ort.	SS
AB	22.1460	0.0371	22.1520	0.0324	22.1503	0.0477	22.1498	0.0984	22.1227	0.0618	22.1184	0.0281					
BC	36.6517	0.0438	30.6381	0.0419	30.6217	0.0580	30.6152	0.0518	30.6419	0.0253	30.6166	0.0513					
CD	22.3856	0.0401	22.3944	0.0483	22.4091	0.0192	22.4108	0.0918	22.3936	0.0362	22.3947	0.0440					
DA	43.9773	0.0571	43.9356	0.1991	43.9773	0.0571	44.0280	0.1598	44.0020	0.0630*	43.9648	0.0334					
AC	42.4353	0.0678	42.3650	0.1067	42.3781	0.0377	42.3906	0.0281	42.4069	0.0535	42.3803	0.0511*					
BD	43.4346	0.0424	43.4620	0.0335	43.4177	0.0540	43.4328	0.0250	43.4391	0.0383	43.4154	0.0445					
Toplam Boyalı	34.1717	9.6565	34.1579	9.6156	34.1646	9.6473	34.1712	9.6290	34.1677	9.6613	34.1484	9.6233					

Tabello 2: Su ve %1'lik sodyum hipoklorit solüsyonu sprey edilerek 15, 30, 60 dak. bekletilmiş aljinat ölcülerin AB, BC, CD, DA, AC, BD boyutlarındaki ölçümlein ana modelden ortalama boyutsal farklılıklar (mm ve % olarak).

	Su sprey						%1'lik sodyum hipoklorit sprey											
	15 dak.			30 dak.			60 dak.			15 dak.			30 dak.			60 dak.		
	mm	%	mm	mm	%	mm	mm	%	mm	mm	%	mm	mm	%	mm	mm	%	
AB	0.0077	0.03	0.0120	0.05	-0.0156	-0.07	0.0137	0.06	0.0115	0.05	-0.0199	-0.09						
BC	0.0430	0.14	0.0130	0.04	0.0332	0.11	0.0294	0.10	0.0065	0.02	0.0079	0.03						
CD	0.0064	0.03	0.0299	0.13	0.0144	0.06	0.0152	0.07	0.0316	0.14	0.0155	0.07						
DA	0.0085	0.02	0.0419	0.10	0.0332	0.08	-0.0332	-0.08	0.0592	0.13	-0.0040	-0.01						
AC	0.0602	0.14	0.0030	0.01	0.0338	0.08	-0.0101	-0.02	0.0155	0.04	0.0052	0.01						
BD	0.0248	0.06	0.0079	0.02	0.0293	0.07	0.0522	0.12	0.0230	0.05	0.0056	0.01						
Toplam Boyut	0.0251	0.07	0.0179	0.05	0.0262	0.08	0.0256	0.08	0.0245	0.07	0.0096	0.03						

%1'lik SODYUM HİPOKLORİT SOLÜSYONUNUN
ALJİNAT ÖLÇÜLERİİNİN BOYUTSAL STABİLİTESİNÉ ETKİSİ

Tablo 3: Su ve %1'lik sodyum hipoklorit solüsyonu sprey edilerek 15, 30, 60 dak. bekletilmiş aljinat ölümlerinin AB, BC, CD, DA, AC, BD ve toplam boyuttaki ölçümülerin ana modelden farklılıklarının “t testi” ile elde edilen t ve p değerleri.

	Su sprey						%1'lik sodyum hipoklorit sprey											
	15 dak.			30 dak.			60 dak.			15 dak.			30 dak.			60 dak.		
	t	p	t	p	t	p	t	p	t	p	t	p	t	p	t	p	t	p
AB	0.05	p>0,05	0.66	p>0,05	0.66	p>0,05	1.26	p>0,05	0.35	p>0,05	2.13	p>0,05						
BC	2.60*	p<0,05	0.61	p>0,05	3.49*	p<0,05	2.11	p>0,05	0.37	p>0,05	0.46	p>0,05						
CD	0.42	p>0,05	4.15*	p<0,05	1.05	p>0,05	0.94	p>0,05	1.03	p>0,05	1.06	p>0,05						
DA	0.39	p>0,05	0.39	p>0,05	1.34	p>0,05	0.50	p>0,05	1.11	p>0,05	0.36	p>0,05						
AC	2.35	p>0,05	0.21	p>0,05	1.57	p>0,05	0.28	p>0,05	1.66	p>0,05	0.30	p>0,05						
BD	1.55	p>0,05	0.38	p>0,05	2.03	p>0,05	4.70*	p<0,05	2.77*	p<0,05	0.37	p>0,05						
Toplam Boyut	0.007	p>0,05	0.005	p>0,05	0.006	p>0,05	0.004	p>0,05	0.008	p>0,05	0.001	p>0,05						

Tablo 4: Su ve % 1'lik sodyum hipoklorit solüsyonu sprey edilerek 15,30,60 dak.bekletilmiş aljinat ölçütlerin AB, BC, CD, DA, AC, BD boyutlarında ölçüm değerlerinin “çift yönlü varyans analizi testi” sonuçları.

	f	p
AB	0.118	0.949
BC	2.088	0.112
CD	0.014	0.998
DA	0.508	0.678
AC	1.527	0.218
BD	0.858	0.470
Toplam boyut	0.000	1.000

KAYNAKLAR

1. Abour MAB, O'Neill PJR, Stechell DJ, Pearson GJ. Physical properties of cast prepared from disinfected aljinate. *Eur J Prosthodont* 1996; 4:87-91.
2. Akçaboy C, Suca S. Ölçü Maddeleri ve Klinik Uygulamaları. GÜ Dişhek İletişim Matbaası, Ankara, 1993.
3. Aykent F, İnan Ö, Kesim B. Ölçü maddelerinin boyutsal stabilitesine dezenfektan solüsyonların etkisi. *Selçuk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi* 1994; 4:12-6.
4. Cottone, JA, Young JM, Dinyarian P. Disinfection sterilization protocols recommended by manufacturers of impression materials. *Int J Prosthodont* 1990;3:379-83.
5. Council on dental Materials, Instruments and Equipment; Dental practice and Dental Therapeutics. Infections control recommendations for the dental office and the dental laboratory. *J Am Dent Assoc* 1988;116:241-8.
6. Durr DP, Novak EV. Dimensional stability of alginate impressions immersed in disinfecting solutions. *J Dent Child* 1987;54:45-8.
7. Fong PG, Walter JD. The effects of an immersion disinfection regime on rigid impression materials. *Int J Prosthodont* 1990;3:522-7.
8. Heisler WH, Tjan AHL. Accuracy and bond strength of reversible hydrocolloid impression systems: A comparative study. *J Prosthet Dent* 1992;68:578-84.
9. Herrera SP, Merchant VA. Dimensional stability of dental impressions after immersion disinfection. *J Am Dent Assoc* 1986;113:419-22.
10. Hutchings ML; Vandewalle KS, Schwartz RS, Charlton DG. Immersion disinfection of irreversible hydrocolloid impressions in PH-adjusted sodium hypochlorite. Part 2: Effect on gypsum cast. *Int J Prosthodont* 1996;9:223-9.
11. Kaplan BA, Goldstein GR, Baylan R. Effectiveness of a professional formula disinfectant for irreversible hydrocolloid. *J Prosthet Dent* 1994;71:603-6.
12. Karacaer Ö. Çeşitli dönüsümsüz hidrokolloidlerin boyutsal stabilitelerinin ve sertliklerinin karşılaştırılması. *Atatürk Üniv. Diş Hek Fak Derg* 1995;5:34-8.

13. Look JO, Clay DJ, Gong K, Messer HH. Preliminary results from disinfection of irreversible impressions. *J Prosthet Dent* 1990;63:701-7.
14. Matyas J, Caputo AA, Lucatonto FM. Effects of disinfectants on dimensional accuracy of impression materials. *J Prosthet Dent* 1990;64:25-31.
15. Merchant VA, McNeight MK, Cibarowski CY, Molinara JA. Preliminary investigation of a method for disinfection of dental impressions. *J Prosthet Dent* 1984; 52:877-9.
16. Mısırlıgil A, Nalbant D, Suca S. Laboratuvarlardan gelen protezlerin kontaminasyon derecelerinin araştırılması. *GÜ Dişhek Fak Derg* 1988;5:177-82.
17. Minagi S, Fukushima K, Maeda N, Satomi K, Ohkawa S, Akagawa Y, Miyake Y, Suginaka H, Tsuru H. Disinfection method for impression materials. Freedom from fear of Hepatitis B and acquired immunodeficiency syndrome. *J Prosthet Dent* 1986;56:451-4.
18. Mutlu S, Parter S, Scully C. Diş Hekimliğinde Çapraz Enfeksiyon Kontrolü. Er Ofset San ve Tic A.Ş. 1996.
19. Owen CP, Goolam R. Disinfection of impression materials to prevent viral cross contamination: A review and a protocol. *Int J Prosthodont* 1993;6:480-94.
20. Öke SE. Silikon ve irreversible hidrokolloid ölçü maddelerinin 10,30,60 dakikalık sürelerde çeşitli kimyasal dezenfektanlarla dezenfeksiyonları sonucunda meydana gelebilecek boyutsal stabilité değişimlerinin incelenmesi. Doktora Tezi, 1977, İstanbul.
21. Peutzfeldt A, Asmussen E. Effect of disinfecting solutions on accuracy of alginate and elastomeric impressions. *Scand J Dent Res* 1989; 97:470-5.
22. Powel GL, Fenn JP, Runnels R. Hydrocolloid conditioning units: A potential source of bacterial cross contamination. *J Prosthet Dent* 1987;58:280-3.
23. Rueggeberg FA, Beall FE, Kelly MT, Schuster GS. Sodium hypochlorite disinfection of irreversible hydrocolloid impression material. *J Prosthet Dent* 1992;67:628-31.
24. Runnels RR. An overview of infection control in dental practice. *J Prosthet Dent* 1988;59:625-9.

25. Runnels RR: Infection Control and Office Safety. The Dental Clinics of North America 35:2, WB Saunders Co. Philadelpiha, London, Toronto, Montreal, Sydney, Tokyo 1991.
26. Sberna A, Crist RL, Adams AB, Dunning DG. Irreversible hydrocolloids: A comparison of antimicrobial efficacy. J Prosthet Dent 1994;71:387-9.
27. Shcwartz RS, Bradley DV, Hilton TJ, Kruse SK. Immersion disinfection of irreversible hydrocolloid impressions. Int J Prosthodont 1994;7:418-23.
28. Şenocak M. Temel Biyoistatistik, 1. baskı, Çağlayan Kitabevi, İstanbul 1990.
29. Tan HK, Wolfaardt JF, Hooper PM, Busby B. Effect of disinfecting irreversible hydrocolloid impression on the resultant gypsum casts: Part I-Surface quality. J Prosthet Dent 1993;69:250-7.
30. Tan HK, Hooper PM, Buttar IA, Wolfaardt JF. Effect of disinfecting irreversible hydrocolloid impression on the resultant gypsum casts: Part II-Dimensional changes. J Prosthet Dent 1993;70:532-7.
31. Townsend JD, Nicholls JI, Powell GL. The effect of disinfectants on the accuracy of hydrocolloid impression materials (Abstract). J Dent Res 1988;67:138.
32. Tullner JB, Commette JA, Moon PC. Linear dimensional changes in impressions after immersion in disinfectant solution. J Prosthet Dent 1988;60:725-8.
33. Üçtaşlı S, Hasanreisoğlu U. Dezenfektanların, elastik ölçü maddelerinin yüzey netliğine etkisi. AÜ Diş Hek Fak Derg 1995;22:67-72.
34. Zaimoğlu A, Can G, Ersoy E, Aksu L. Diş Hekimliğinde Maddeler Bilgisi. 1. Baskı, AÜ Dişhek Fak Yayıncı, Ankara, 1993.

Yazışma Adresi : Doç. Dr. Gülsen Bayraktar
İ.Ü. Dişhek. Fak. Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı
34390 Çapa - İSTANBUL