

---

SERİ

B

CİLT

37

SAYI

3

1987

---

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ  
ORMAN FAKÜLTESİ  
DERGİSİ



## **KAĞIT HAMURU ÜRETİMİNDE ODUN POLYOSLARI (HEMISELÜLOZLAR)**

**Doç. Dr. Güneş UÇAR<sup>1</sup>  
Prof. Dr. Turan TANK**

### **Kısa Özeti**

Odunun ortalama 1/4 ünү oluşturan odun polyosları (hemiselülozlar), odundan kimyasal yolla kağıt hamuru üretiminde, hamurun kalite ve verimini etkileyen önemli etkenler arasındadır. Belli başlı asid ve alkali yöntemlerde bu bilesenin kimyasal maddelerle reaksiyonlarını, çözünürlüğünü araştırmak, hamurun arzu edilen özelliklerde üretilmesi için zorunlu bulunmaktadır. Bu tür reaksiyonları, asid ve alkali hidroliz, alkali ortamda peeling, belirli grupların ayrışması ve oksidasyon reaksiyonları olarak özetlemek mümkündür.

### **1. GİRİŞ**

Günümüzde odun hammadde kaynağının sınırlı oluşu, odunun kimyasal teknolojik kullanım alanında, özellikle kimyasal yolla kağıt hamuru üretiminde en rasyonel şekilde kullanılması zorunluğunu getirmiştir. Teknikte uygulanan selüloz hamuru üretim yöntemlerinde verimin artırılması yoluyla bir yandan değerli olan hammadde atıklarının azalması sonucu çevre kirlenmesi sorununa önemli bir katkıda bulunulmuş olacaktır. Odunda selüloz ve ligninin yanısıra bulunan polyoslar (hemiselülozlar), herhangi bir kimyasal prosese göre elde edilen kağıt hamuru veriminin artırılması doğrultusunda ilk akla gelen madde grubu olmaktadır. Odunun yaklaşık % 20-30'unu teşkil eden bu tür polisakkaritler, selüloz hamuru üretiminde kimyasal maddelerin etkisi ile az ya da çok oranda odundan çözünüp artık sularına karışmaktadır. Polyosların bu uygulamalar sırasında uygun koşullar seçerek çözünürlüğünü azaltmak, kağıt hamuru verimini yükseltmede cazip bir olanak olarak ele alınabilir. Bu şekilde eryüzünde selülozden sonra en fazla bulunan organik madde sayılan bu bilesiklerden yararlanma alanı genişlemiş olacaktır (TIMELL, 1963). Öte yandan selüloz hamuru içinde kalan polyoslar geçirdikleri kimyasal işlem sonucu az veya çok değişikliğe uğramış durumlarıyla, hamurdan elde edilen kağıt, karton vb. son ürünlerin özelliklerini etkilemektedir. Bu açıdan odundan kağıt hamuru elde etmek amacıyla oduna uygulanan çeşitli kimyasal yöntemlerin farklı koşulları altında polyosların yoğunluk çözünmesi ve değişikliğe uğraması ile sonuçlaş-

<sup>1</sup> 1.Ü. Orman Fakültesi, Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü, Orman Ürünleri Kimyası ve Teknolojisi Anabilim Dalı.

nan prosesleri incelemek önem taşımaktadır. Ancak bu yolla istenen özelliklerde ve yüksek verimde kağıt hamuru üretemek için kimyasal üretim prosesleri yönlendirilebilir, koşulları değiştirilebilir kısaca optimize edilebilir.

İğne yapraklı ağaç odunlarında yaklaşık % 15-20 arasında galaktoglukomanan türü polyoslar bulunurken, yapraklı ağaç odunlarını özellikle % 20-30 oranında içerdikleri metilglukuronoksilan ile karakterize etmek mümkündür. Çeşitli kimyasal kağıt hamuru üretim yöntemlerinde polyosların davranışları incelenirken, önce bunların kimyasal yapı ve özelliklerini yakından tanımak gereklidir. Bu konuda daha önce yapılmış bazı ayrıntılı çalışmaları kaynak göstermek bu açıdan yerinde olacaktır (TIMELL, 1967, FENGEL, 1983, UÇAR, 1987).

## 2. KAĞIT (SELÜLOZ) HAMURU ELDE ETME ŞEKİLLERİ

Belli başlı odundan kimyasal yolla kağıt hamuru hazırlama yollarını, asit karakterde sülfit pişirmeleri, nötral sülfit yöntemleri ile, alkali ortamda reaksiyonlarının yürüdüğü sülfit, soda ve kostik yöntemleri şeklinde özetle ele almak mümkündür. Elde edilen hamurun ağartma yoluyla özellikleri daha da iyileştirilmek istenildiğinde, polyosların ağırtma maddeleri ile reaksiyonları da önem taşımaktadır.

- Bu işlemler sırasında odun polyoslarının uğradığı reaksiyon şekilleri ise,
  - a) Glikozidik bağların asid ortamda hidrolizi,
  - b) İndirgen molekül uclarında görülen alkali ortamda bir tür soyulma «peeling off» reaksiyonları ile glikozidik bağların alkali ortamda hidrolizi,
  - c) Asetil gruplarının ayrışması,
  - d) Oksidasyon reaksiyonları

Şekilde gruplanabilir. Bu arada bir çok pişirme şeklinde ortamın değişen pH değerine bağlı olarak çeşitli reaksiyonların bir arada yürüdüğünü, birbirlerini etkilediğini göz önünde tutmak gereklidir.

### 2.1. Sülfit Yöntemlerinde Reaksiyonlar


Asit karakterde, örneğin bisülfit yöntemlerinde, polisakkarid zincirlerinde bölgünlümler, tipik asid hidrolisinin sonucu olarak kaçınılmaz bir durumdur. Bu tür hidrolitik etkilerle glikozidik bağların özellikle polyoslarda hızla parçalandığı görülür. Böylece kısa molekül parçalarından ibaret polyos fraksiyonları ortamda çözünmeye başlamaktadır. Asid hidrolizi birçok durumda moleküllerin monomer şeker ya-pitaşlarına kadar varan ayrışmasına da neden olur.

Selülozun asit pişirmeler sırasında az oranda hidrolitik parçalanmaya uğraması, düzenli kristal molekül üstü yapılar oluşturma özelliği ile açıklanabilir. Polyoslar ise bu yetenekten yoksundur. Bununla birlikte çeşitli polyoslar asid pişirmelerde farklı hızlarda çözünmektedir. Bu konuda önemli etkenlerin başında polyos moleküllerinin farklı konformasyonlarda şeker birimlerinden oluşması gelmektedir.  $\alpha$ -L arabinozun dışında β-anomerler  $\alpha$ -formlara oranla daha hızla hidrolize uğrarlar (NA-

KANO, RANBY, 1962). Odun polisakkardlerinin yapı taşıları olan önemli monosakkardlerin hidroliz hız sabitleri arasında,  $\beta$ -D-glukoz;  $\beta$ -D-mannoz;  $\beta$ -D-galaktoz,  $\beta$ -D-Ksiloz = 1 : 3 : 4-5 : 4-6 gibi oranlar bulunmuştur (HARRIS, 1975). Bir başka konformasyon etkisi olarak da indirgen olmayan üç birimlerin, indirgen üç birimlere göre daha hızla hidrolize olduğuudur (HARRIS, 1975). Ksilan zincirlerine bağlı furanoz birimleri piranoz birimlerine kıyasla çok daha hızla kopup ayrılmaktadır. Bu durumu, yine konformasyonal bir nedene bağlamak, furan halkasında bağlar arasında açısal gerilimin yüksek olmasına karşı piran halkasında bu tür bir strüktürel gerilimin olmaması ile açıklamak mümkündür (FENGEL, WEGENER 1984).

Ana zincirlere bağlı birimlerin karbonil, karboksil gibi fonksiyonel gruplar taşıması durumunda bunların hidrolizde stabilize edici etkisi bilinmektedir (MARCHESSAULT, RANBY, 1959). Buna göre iğne yapraklı ağaçlarda bulunan ve daha fazla metil glukuronik asid (MGluU) yan grupları taşıyan ksilan (Ksiloz: MGluU = 5 : 1), yapraklı ağaç ksilanına göre (Ksi : MGluU = 10 : 1) daha zor hidrolize olmaktadır (HOFFMANN, PATT 1976). Bu arada sülfit pişirmesi sırasında hamurda kalan ksilanın pişirme zamanına bağlı olarak giderek daha az uronik asid içermesi söz konusu olmaktadır. Bu durumu uronik asidce zengin ksilan fraksiyonlarının suda çözünürlüklerinin fazla olması nedeniyle kolayca uzaklaşmaları ile açıklamak mümkündür (SJÖSTRÖM, 1981, JANSSON, SJÖSTRÖM, 1964). Sülfit pişirmelerinde arabinozun yanısıra galaktoz da hızla hidrolize olan monosakkardlerden biridir. Galaktoz birimlerinin ana glukomannan zincirlerine  $\alpha$ -(1 → 6) glikozidik tarzda bağlanması ile başka sterik ve konformasyonal nedenler bu hızlı hidrolizi açıklayabilir (MARKONEN 1967).

ANNERGREN ve RYDHOLM (1959)'un verilerine dayanarak sülfit pişirmesi sırasında ladin odunu polyosları monosakkardları, sulfit hamuru veriminin bir fonksiyonu olarak şekil 1 de gösterilmiştir. % 100 verim başlangıç anını, ordinat ekseni de odun içindeki mannoz, ksiloz, arabinoz ve uronik asidlerin miktarını vermektedir. Pişirme sulfid hamuru verimi % 50'ye düşünceye kadar sürmekte, bu arada mannanın 3/4'ü, ksilanın ise 2/3'tinden fazlasının çözünmüş olduğu anlaşılmaktadır.



Şekil 1. Sülfit pişirmesi sırasında Ladin odununda polyos kökenli monosakkardlerin durumu

Pratik açıdan selüloz kaybının görülmemiği sülfit pişirmelerinde (hamur verimi % 50) iğne yapraklı ve yapraklı ağaç polyoslarının durumu bir başka çalışmada da incelenmiştir (SJÖSTRÖM, 1981). Buna göre ladin odunu mannanının % 70'i ksilanının ise % 50 si çözünürken, yapraklı ağaç örneği olarak alman huş'da ksilanın % 80inden fazlası çözeltiye geçmekte, galaktoglukomannan molekülleri çok büyük oranda galaktoz birimlerini kaybetmektedir.


Galaktoglukomannan (iğne yapraklı ağaç odunları) ve ksilan (yapraklı ağaç odunları) moleküllerinde bulunan asetil grupları sülfit pişirmelerinde ortamın pH değerine bağlı olarak ayrışmaya uğramaktadır.

Asid ortamda, pH nin 4-5 olduğu durumlarda asetil ayrışması çok yavaş seyretmekte nötral noktada ( $\text{pH} = 7$ ) glikozid bağların dayanıklı olmasına karşın asetil grupları hızla parçalanmaya başlamakta, pH değerinin alkali bölgeye kayması tam anlamda bir sabunlaşmaya yol açmaktadır (ANNERGREN, RYDHOLM, 1960). Öte yandan oda sıcaklığında nötral olan ( $\text{pH} = 7$ ) bir sülfit çözeltisinde  $\text{HSO}_3^-$  iyonları Ka değerinin değişimemesine karşın sıcaklığın artmasıyla suyun iyonlar çarpımı büyümektedir. Bunun sonucu olarak  $\text{H}^+$  iyonları konsantrasyonu değişimese de bir sülfit çözeltisinde  $\text{OH}^-$  iyonları konsantrasyonu sıcaklık arttıkça artacaktır (TEDDER, 1972). Asetil gruplarının ayrılmasıyla glukomannan moleküllerinin çözünürlüğü önemli ölçüde azalmakta, böylece selüloz hamuru verimi artırılabilmektedir. Glukomannan stabilizasyonu iğne yapraklı ağaç odunlarını iki basamak içinde farklı pH ortamlarında pişirerek elde edilebilir. Örneğin pH değerinin 7 olarak tutulduğu ilk pişirme basamağını pH nin 1,5 olduğu ikinci basamağın izlemesiyle çam odununa oranla % 5 daha glukomannanın hamur içinde kalması sağlanmış ve verim bu ölçüde artırılmıştır (MAKKONEN, VIRKOLA, 1964, SJÖSTRÖM et al. 1962). Öte yandan yapraklı ağaç ksilanlarına bağlı asetil gruplarının bir alkali ön işlemi ile uzaklaştırılmasını izleyen sülfit pişirmelerinde odunda kalan ksilanın çözünürlüğü azalmakta böylece sülfit hamuru verimi yükselmektedir. Yalnız yapraklılarda ksilan moleküllerinin bu tür asid ortamındaki hidrolize dayanıklılıkları yalnızca deasetillenme olayı ile açıklanamamıştır (PRIMAKOV et al. 1974, FREIBERGA, GROMOV, 1974, 1975).

Sülfit yönteminde bazı polyos fraksiyonları pişirme asidinde çözünmekle beraber, deasetillenme sonrası lifler tarafından absorb edilmektedir (PEREIRA, PATT, 1976). Bir başka ilginç bulgu da, iğne yapraklı ve yapraklı ağaç odunlarıyla yapılan karışık pişirmelerde, çözeltiye geçmiş iğne yapraklı glukomannan fraksiyonlarının yapraklı odunu lifleri, yapraklı ksilanlarına ait fraksiyonların iğne yapraklı liflerince absorb edildiğidir (CZIRNICH, PATT, 1976). Nötral sülfit yöntemi ile ladin ve ökaliptüs pişirmeleri yapılmış, burada da çözünen polyos fraksiyonlarının özellikle iğne yapraklı mannanları ile yapraklı ksilanları olduğu görülmüştür (SHIMIZU, SAMUELSON, 1973, NELSON, 1969).

Asid pişirmelerinde uranik asidlerin oluşumu genelde olağan sayılan bir tür oksidasyondur. Örneğin glukuronik asid hem sülfit hamuru hem de atık sularında bulunur. Bu bileşik kısmen ksilanların metil glukuronik asid gruplarının ayrışması ve demetillenmesi sonucu da ortaya çıkabilir. Glukuronik asidden başka galakturonik, sellobiuronik vb. asidlere de az miktarlarda bisülfit ve nötral sülfit atık sularında rastlanmıştır (SJÖSTRÖM, ENSTRÖM, 1967, PFISTER, SJÖSTRÖM, 1977).


Öte yandan asid ve nötral sülfit atık sularında çoğuluk aldonik asidlerin varlığı bildirilmektedir. Glukonik asid başta olmak üzere bu tür oksidasyon ürünlerinden mannonik, ksilonik, arabinonik, ribonik ve galaktonik asidler az miktarlarda saptanmıştır (PFISTER, SJÖSTRÖM, 1977, LARSSON, SAMUELSON, 1969). Gerçekte polyosoların ayrışması sonucu sülfit pişirmeye gözeltisine geçmiş bulunan monosakkaridlerin hidrojen sülfit ile reaksiyonu ya da yükseltgenmesi aldonik asitleri meydana getirmektedir (Şekil 2).



Şekil 2. Sülfit pişirmelerinde aldonik asid oluşumu.

Göründüğü gibi hidrojen sülfit iyonunun monosakkarid molekülüne katılımıyla önce  $\alpha$ -hidrosiksülfonik asid (1) oluşmaktadır, daha sonraki oksidasyon aşamasında hidrojen sülfit, tiyosülfata indirgenirken (2), son aşamada aldonik asid ortaya çıkmaktadır (FENGEL, WEGENER, 1984). Odun polisakkaridlerinin bir çoğunda indirgen uçlarda, sülfit ve nötral sülfit pişirmelerinde benzer oksidasyon tipleri (aldonik asidler) görülmüştür (ERIKSSON, SAMUELSON, 1963, SHIMUZU, SAMUELSON, 1973).

Nötral sülfit pişirmelerinde ( $\text{pH} = 6-7$ ) monosakkaridlerin şeker sülfon asidlerine dönüştürüleceği de gösterilmiş bulunmaktadır (HARDELL, THEANDER, 1971). Şeker sülfonyik asidlerin oluşumu ile alkali ortamda monosakkaridlerin sakkarin asidlerine dönüşümü arasında görülen bazı benzerlikler sülfit gözeltilerinin sıcaklığın yükselmesiyle alkalitesinin artmış olabileceği ile açıklanabilir. Şekil 3, ksilozdan bu tür bir ksiloz sülfon asidi oluşumunu formüle etmektedir.




Şekil 3. Nötral sülfit yönteminde ksiloz sülfonyik asidlerin oluşumu.

pH değeri 6-7 olan bir sülfit gözeltisi ile metil  $\alpha$ -D-glukozidler 150-180°C arasında parçalanmakta, metansülfon asidi edilmektedir. Böylece nötral sülfit pişirmele-rinde «sülfitoliz» denen şekilde polisakkaridlerin glikozid bağlarının parçalanabile-ceği gösterilmiş olmaktadır (HARDELL, THEANDER, 1965).

## 2.2. Sülfat ve Diğer Alkali Yöntemler


Gerek sülfat (kraft), soda pişirmelerinde, gerekse elde edilen selüloz hamurlarının ağırtılması sırasında, odun polisakkaridlerinin alkali degradasyonu, verimi ve kağıt hamuru kalite ve özelliklerini belirleyen en önemli faktörler arasındadır (FEN-GEL, WEGENER, 1984). Sülfat yöntemi günümüzde kağıt hamuru eldesi, konusunda en fazla uygulanan yöntem olmasına karşın, sülfit yöntemine göre burada daha fazla karbonhidrat kaybı söz konusu olmaktadır. İçerdikleri lignin oranları birbirine çok yakın olan ladin ve çam odunlarının sülfit ve sülfat pişirmeleri uygulandığında, uzaklaştırılan lignin oranına göre ugradıkları polisakkarid kayıpları Şekil 4 de gösterilmiştir (SJÖSTRÖM, 1977). Sülfat yöntemlerinde % 48-52 civarında bir hamur verimi elde edilirken odunun % 5-6 lik bir bölümü selüloz kaybı olarak çözeltiye geçmektedir. Öte yandan aynı verimlerde sülfit yönteminde selüloz pratik açıdan kayba uğramamaktadır (SJÖSTRÖM, 1977). Şekil 4'ün incelenmesi sülfat pişirme-le-rinde özellikle başlangıçta polisakkarid çözünürlüğünün hızlı olduğunu göstermektedir. Örneğin oduna oranla % 5 lignin çözünmemesi sülfit yönteminde % 6-7 civarında



Şekil 4. Sülfit ve sülfat yöntemlerinin karşılaştırılması.

polisakkarid kaybına neden olurken, sülftatta lignin dışında odundan çözünen madde-lerin oranı % 17'yi bulmaktadır. Karbonhidratlar açısından olumsuz bu başlangıç periyodunu kısmen selektif bir delignifikasyon izlemekte, ama pişirme sonlarına doğru bu etki zayıflamaktadır.

Şekil 5'de iğne yapraklı ve yapraklı odunu sülfat pişirmelerinde bu odunlarda bulunan önemli polyosların çözünürlüğü, pişirme süresine bağlı olarak gösterilmiştir. Grafik AURELL ve HARTLER (1965 a, b)'in verilerine dayanılarak hazırlanmıştır.



Şekil 5. Çam ve huş odunu sülfat pişirmelerinde Lignin ve polyosların çözünmeleri.

Buna göre iğne yapraklı polyosları içinde miktar olarak büyük yer tutan glu-komannanın üste ikisi hızla çözülmekte, gerisi sülfat hamuru içinde kalmaktadır. Yapraklı ağaç odunu asıl polyosu olan ksilan ise çok daha yavaş bir şekilde çözünmeye uğramakta sonucta bu polyosun yaridan fazlası hamur içinde kalmak-

tadır. Çam odunu ksilanının da sülfat pişirme koşullarına dayanıklı olduğu, çok yavaş çözünmeye uğramasından anlaşılmaktadır. Ortamin pH değerinin kuvvetli alkali alanda bulunması öte yandan polyosların asetil gruplarının hızla sabunlaşması anlamını taşımaktadır.


Alkali yöntemlerde karbonhidratların hidroksil grupları ile ortamda bulunan hidroksil grupları arası assosiyasyon başlangıçta odunda şismeye neden olmaktadır. Sıcaklığın yükselmesi ile kuvvetli alkalinin polisakkardinere etkimesi gesiti reaksiyonlara göre gerçekleşmektedir. Bunlar arasında en önemlilerini şu şekilde sıralamak olasıdır :

- Polyosların kısmen parçalanmış polisakkardinler olarak ortamda çözünmeleri,
- Polyos molekülleri indirgen uçlarının parçalanma (= peeling reaksiyonu ve/ veya alkalistabil uç grupların oluşması,
- Glikozidik bağların ve asetil gruplarının alkali hidrolizi,
- Çözünen polisakkardinler, hidroliz sonucu ortaya çıkan fraksiyonlar ve peeling reaksiyonları ürünü monosakkardinlerin ayrışma ve parçalanmaları (SJÖSTRÖM, 1977, 1981, SAMUELSON, 1981, RYDHOLM, 1965).

Polisakkardin kayıplarına neden olan en önemli reaksiyonlar ise «Peeling» ve alkali ortamındaki hidroliz reaksiyonlarıdır. Alkali pişirmelerde ortam sıcaklığının 100°C yi bulmasıyla peeling reaksiyonları başlamakta ve polisakkardin zincirlerinin indirgen uçlarında etkili olmaktadır (HANSSON, HARTLER, 1970, LAVER, ZERRUDO, 1973). Böylece başlangıçta var olan indirgen uçların peeling reaksiyonundan etkilenmesi primer peeling olarak adlandırılmakta, 150°C nin üstündeki sıcaklıklarda alkali hidroliz sonucu parçalanan polisakkardin zincirlerinin yeni indirgen uçlarında başlayan peeling reaksiyonlarına ise sekonder peeling denmektedir (SJÖSTRÖM, 1977, FENGEL, WEGENER, 1984). Gerek primer, gerekse sekonder peeling zincir ucunda görülen bir parçalanma (= endwise degradation) şeklidir ve reaksiyon Şekil 6'da gösterilmiştir.

Gerek selülozun gerekse polyosların indirgen ucu kapalı halka formu<sup>(I)</sup> ile, açık aldehid grubu gösteren form<sup>(II)</sup> arasında denge durumundadır. Bu karbonil grubu, kendine göre β konumunda bulunan 3 nolu karbon atomunu aktive edebilir ve alkali ortamda ayrışmasına neden olabilir (β-hidroksi eliminasyonu). Bu reaksiyonun tamamlanmasıyla polisakkardin zincirinin indirgen ucu metasakkarin asid gruplarına dönüştürmektedir, glukomannanın söz konusu olmasına, gluko -veya mannometasakkardin asidi, ksilanın indirgen uç biçimlerinden ise ksilometasakkardin asidi olmaktadır. Metasakkardin asidleri alkallere dayanıklı gruppardır. Şekil 6'da tamami gösterilmemiş olmakla birlikte, 3 nolu karbon atomunun oksidasyonu 3-keto ara ürünleri ile de sonuclarabilir (V). 3 nolu C atomunun karbonil grubuna dönüşmesi, bu defa bu atoma göre β pozisyonundaki 5 nolu C atomunu aktive etmeye ve bunu izleyen aldol kondensasyonu buradan bir parçalanmayı beraberinde getirmektedir. Böylece uç birimin glukoz olması durumunda örneğin glukol aldehid ayrışmasına rastlanmakta, geriye kalan 4C atomlu uç sonuçta 2 metil gliserik asid halinde alkali ortamda stabil kalmaktadır. Ne var ki karbonhidrat zincirlerinin stabilizasyonu anlamını taşıyan bu reaksiyon türleri, sülfat yönteminde yan reaksiyon derecesinde-

dir. Asıl reaksiyon yolu Şekil 6'da koyu oklarla gösterilmiş bulunan ve indirgen ucun polisakkarid molekülünden ayrılmışla sonuçlanan «peeling» tipi reaksiyonlara aittir. Görüldüğü gibi indirgen üç grubu önce, 2-keto heksoz (glukomannan) veya 2-keto pentoz (ksilan)'a (IV) izomerize olmaktadır. Bu ketoz üç grupları az miktarda 3-keto ara ürünlerine (V) çevrilse de yoğunlukla 2 nolu C atomunun karbonil grubuna dönüşmesi, bu atoma göre  $\beta$  konumundaki 4 nolu C atomunu, başka açıdan eter köprüsünü aktive etmekte ve bu bağın alkali tarafından parçalanmasına yol açmaktadır. Böylece bir yandan bir birim kısalmış ve yeni indirgen ucuyla peeling degradasyonuna açık bir polisakkarid zinciri geriye kalırken, öte yandan serbest kalan ara ürün (V), tautomerizasyon ve yeniden düzenlenme sonunda büyük ölçüde izosakkarin asidlerine (VII) dönüşmektedir (glukomannan'larda gluko-izosakkarin-, ksilanlar'da ksilo-izosakkarin asidleri). VI nolu ara üründen az miktarda laktik asid, 2-hidroksi butanoik asid, 2,5 dihidrokispentanoik asid gibi asidler de oluşabilmektedir (SJÖSTRÖM, 1977, GREEN et al., 1977).




Şekil 6. Sülfat (kraft) yönteminde polisakkaridlerin reaksiyonları (= endwise degradation)

Karbonhidrat kayıplarının özellikle başlangıçta ısıtma aşamalarında (primer peeling) olduğu, alkali hidrolisinin bu kayıplarda önemli bir payı olmadığı anlaşılmıştır. Selüloza oranla çok daha fazla oranda peeling reaksiyonlarına uğrayan poliyos zincirlerinde ancak indirgen üçların bir karşı yan reaksiyonla yukarıda anlatıldığı gibi alkaliye dayanıklı gruplara dönüşmesi durumunda peeling degradasyonu sona ermektedir. Durdurma reaksiyonları da denilen bu tür yan reaksiyonların görülmemiş durumlarda tüm molekül zincirinin peeling reaksiyonları sonucu tamamen parçalanabileceği de bildirilmektedir (JOHANSSON, SAMUELSON, 1975).


Peeling reaksiyonlarının ksilanlarda, glukomannanlar hatta selüloza göre çok daha yavaş yürüdüğü görülmüştür. Ksilanların daha dayanıklı olmaları, molekülleerin indirgen üçlerinde 4 ayrı monosakkarid biriminin bulunmasından kaynaklanmak-

tadır. Gerek yapraklı ağaç odunu, gerekse iğne yapraklı ağaç odunu ksilanlarının peeling etkisinde kalması beklenen zincir uçları,



şeklinde son bulmaktadır (JOHANSSON, SAMUELSON, 1977 a, ANDERSSON et al., 1983).

Alkalinin etkisiyle, yukarıda anlatılan asıl peeling reaksiyonuna tamamen benzer şekilde, en uç ksiloz birimi, 2-keto pentoza izomerize olmaktadır. Bunu izleyen  $\beta$ -eliminasyonu bu birimin molekülden ayrılmamasına yol açmaktadır, geriye galakturonik asid ucu kalmaktadır. Galakturonik asidin 2 nolu C-atomuna ramnoz bağlı olduğundan burada ksilozda olduğu gibi karbonil grubunun yer değiştirmesi olamadığı için ancak 3 nolu C-atomu hidroksili grubu aktive edilebilmektedir. Bu hidroksil grubunun parçalanmasıyla tüm reaksiyon tamamlanmakta o halde peeling çok erken bir safhada kesilmiş olmaktadır (Şekil 7).



Şekil 7. Alkali ortamda ksilan molekülü indirgen uç grubunda reaksiyonlar.


Reaksiyon ortamı sıcaklığının  $150^{\circ}\text{C}$ 'nin üzerine çıkmasıyla alkali hidroliz etkisini göstermeye, glikozidik bağlar parçalanmaya başlamaktadır. Böylece parçalanmış ksilan moleküllerinde yeni indirgen uç birimlerde peeling reaksiyonları etkisi görülecektir. Ancak ksiloz birimlerinin 2 nolu C-atomlarına belirli aralıklarla bağlı bulunan metil glukuronik asidlerin, peeling'in bu birimlere ulaşmasıyla, artık 2 nolu C atomu karbonil grubuna çevrilemeyeceği için, stabilize edici etkisi olduğu bildirilmektedir (JOHANSSON, SAMUELSON, 1977 b). Yalnız  $100^{\circ}\text{C}$ 'nin üstünde bile alkali pişirmelerde uronik asitler yavaş yavaş parçalanmaya başlamaktadır. Özellikle sülfat hamurunda bulunan ksilanlar, uronik asit gruplarının büyük bir bölümünü, alkali hidrolizle kaybetmiş durumdadır. Öte yandan iğne yapraklı ağaç odunlarında bulunan ksilanlardan kolaylıkla arabinoz yan grupları parçalanmaktadır, fakat bu du-

rum alkali peelinge karşı stabilize edici bir etki yapmaktadır. Çünkü yan grubun ayrılmasıyla alkali stabil metasakkarin asid üç grupları oluşmaktadır (FENGEL, WEGENER, 1984).

Peeling sonrası yukarıda belirtilen asidlerin dışında, formik asid asetik asid ve az miktarda bazı dikarboksillii asidlerin de selüloz, heksozan ve pentozonların alkali ayırmış ürünleri olarak olduğu görülmüştür (MALINEN, SJÖSTRÖM, 1975, LÖVENDAHL et al., 1976). Formik asid peeling reaksiyonları sırasında oluşurken, asetik asid iğne yapraklı glukomannonları ve yapraklı ksilanları asetil gruplarının alkali pişirmenin daha başlarında parçalanmasıyla ortaya çıkmaktadır (NIEMELÄ et al., 1985).

Ksiloz ve glukozun alkali ortamda ( $0.63\text{ n NaOH}$ ), azot atmosferinde  $96^{\circ}\text{C}$  de 4 saat bekletilmesi ile, alifatik asidlere ek olarak az miktarlarda bir dizi fenolik ve karbonil bileşikleri elde edilmiştir (FORSSKAHL et al., 1976). Benzer ilmli reaksiyon basamaklarının alkali pişirmelerde de olduğu, o halde monosakkaridlerin aromatik yapılarına dönüşebilecegi düşünülmelidir.

Karbonhidratların alkali yöntemlerde peeling reaksiyonları sonucu çözünmelerini bir derece önlemek, başka bir deyişle selüloz hamuru verimini artırmak amacıyla çalışmalar yapılmaktadır. Burada özellikle polisakkarid moleküllerinin indirgen üç grupları üzerinde durulmaktadır. Sodyumborhidür veya hidrojensülfür ile indirgeme denemelerinde peelingden etkilenen üç birimler alditol ve thioalditol gruplarına çevrilmektedir (RYDHOLM, 1965, HARTLER, OLSSON, 1973). Küükürt ya da polisülfürlerle de indirgen üç gruplarının yükseltgenmesi yoluna gidilmiş, bu şekilde polisakkarid üçlerinin, reaksiyon mekanizmasının 2-keto ara bileşiği üzerinden yürütmesi nedeniyle mannan asidlerine dönüşmesi sağlanmıştır (AHLGREN et al., 1968). Çam odunlarının sülfat pişirmelerinde küükürt katılmasıyla verimi % bir kaç artırmak mümkün olmuştur (SAMUELSON, 1963). İndirgeme ve yükseltgeme yoluyla zincir üç gruplarının stabilizasyonu Şekil 8'de görülmektedir.



Şekil 8. İndirgen üç gruplarının stabilizasyonu.

Peeling parçalanmalarına karşı polisakkaridleri koruyan bir başka katkı maddesi olarak antrakinonun başarıyla denendiği görülmektedir. Antrakinon aldehid uç gruplarını alkaliye dayanıklı aldonik asidlere çevirerek (Şekil 8) yükseltgemekte, kendisi ise antrahidrokinona indirgenmektedir (LÖWENDAHL, SAMUELSON, 1977, 1978). Antrahidrokinon ise ligninle reaksiyona girerek bir yandan daha iyi bir delignifikasyon sağlarken, öte yandan oksidasyon sonucu antrakinona dönüşümde böylece çok defalar reaksiyon halkasına katılmaktadır (KUBES et al., 1980). Antrakinon bu arada pişirme çözeltisindeki pazı parçalama ürünleri ile reaksiyon vererek sürekli bağlanabildiğinden bir kısmı tüketilmiş durumdadır (BRYCE, 1980). Bir başka çahşında ise antrakinonun alkali yöntemde etkisinin, sülfürün yöntemdeki olumlu etkisinden daha fazla olduğu gösterilmiştir (GIERER et al., 1983).

Yüksek sıcaklıklarda, yani  $170^{\circ}\text{C}$  dolayında alkali hidroliz yoluyla polisakkaridlerin depolimerizasyonu önem kazanmaktadır. Sekonder peeling reaksiyonlarına neden olabilecek yeni indirgen uç gruplarının ortaya çıktıığı alkali hidroliz asid hidrolize göre çok daha yavaş gelişmektedir. Bu tür hidroliz, önce iki nolu C atomunun aktive edilmesi ve hidroksil ayrışımı ( $\beta$ -eliminasyonu) ile başlamakta, bunu glikozidik bağın parçalanması izlemektedir (LAI, 1981). Hidrolitik parçalanma sonucu indirgen uç grupları yanısıra bazan, alkali ortamda kolaylıkla degradasyona uğrayan, 1,6. anhidrid uç grupları da oluşabilmektedir.

### 2.3. Oksidasyon Reaksiyonları


Asid ve alkali ortamlarda az ya da çok hidrolitik parçalanma ile birlikte yürüyen oksidasyon reaksiyonları, hem seltüloz hamuru üretim (pişirme) hem de bir çok durumda bunu izleyen ağartma yöntemlerinde önemli reaksiyonlar arasındadır.

Prensipte di-, oligo- ve polisakkardlerin şeker birimlerinin hidroksil grupları ile indirgen uç grupları oksidatif etkiye maruz kalabilir. Oksidasyon sonrası bu gruplar aldehid, keton ve karboksil gruplarına dönüşmektedir. Halka yapısı bazan korunurken bazan da parçalanmaktadır (Şekil 9). Sonuçta bu yolla degradasyon sonucu oluşan asidler arasında uronik (glukuronik I), aldonik (glukonik II), aldarik (glukarik III) asidler sayılabilir. Daha şiddetli bir oksidasyon C-2 ve C-3 de keto gruplarının ortaya çıkmasına yol açmakta, dikarboksilli asidler de (IV) görülebilmektedir (FENGEL, WEGENER, 1984).

Asid pişirme yöntemlerinde uronik asidlerin oluşumu olağan bir durumdur. Glukuronik asid hem sülfit hamuru, hem de atık sularında bulunmakta bu bileşik kısmen metil glukuronik asidden de (demetillenme) oluşabilmektedir. Bundan başka az miktarlarda galakturonik, sellobiuronik, iduronik asidlere bisülfit ve nötral sülfit atık sularında rastlanmıştır. Asid ve nötral sülfit pişirmelerinde (ladin) aldonik asidler olarak glukonik asidin yanısıra mannonik, ksilonik, arabinonik, ribonik ve galaktonik asidler de tanımlanmıştır (PFISTER, SJÖSTRÖM, 1977).

Alkali yöntemlerde oksidatif reaksiyonlar, peeling ve polisakkard hidrolizini kapsayan tüm degradasyon reaksiyonlarının bir parçası olarak görülebilir. Alkali ortamda oksijenle delignifikasyon sırasında oksijen, su moleküline birkaç basamakta indirgenmeye ve peroksi ( $\text{HO}_2$ ), hidroksi (HO) radikalleri ile hidrojen peroksit oluşturmaktadır. Reaktif özellikte olan bu ara ürünler monomer şeker birimlerinin

C-2 pozisyonunda karbonil grupları formasyonuna neden olurlar. Bu durum ise hemen glikozidik bağın  $\beta$ -eliminasyonu olarak parçalanmasına yol açmaktadır (LAI, 1981). Oksidatif depolimerizasyonla böylece yeni indirgen uç grupları ortaya çıkmakta ve buralarda peeling reaksiyonları başlamaktadır.



Şekil 9. Polisakkaridlerin oksidasyonu ile çeşitli şeker asidlari oluşumu.

Bir başka ilgingç olay, oksidasyonun yalnızca degradasyona değil, bir ölçüde polisakkaridlerin stabilizasyonuna da yaradığıdır. Özellikle ortamda antrakinonun varlığı stabilizasyon etkisini belirginleştirmektedir. Daha önce de belirtildiği gibi bu etki indirgen uç grupların aldonik asidlere dönüşmesinden kaynaklanmaktadır. Son yıllarda huş odunu kraft pişirmelerinde karboksilik asidlerin oluşumu izlenmiş, gaz-likid kromatografi ve kütle spektroskopisi analiz yöntemleri ile formik ve aseptik asid dışında 26 hidroksi monokarboksilik, 16 dikarboksilik asid tanımlanmıştır. Odun ağırlığının % 20 sini oluşturan bu tür asidlerin miktarı ortama antrakinon katılmasıyla biraz düşme göstermekte, % 18 olmaktadır (NIEMELA et al., 1985). Mannan ve mannoz'un alkali yöntemlere göre işleme sokulması, burada da oksidas-

yon sonucu 30'un üzerinde hidroksi monokarboksilik ve dikarboksilik asid oluşumuna neden olmakta, ortama antrokinon eklenmesi ile, bunlardan laktik, 3,4 dideoksipentonik ve izosakkarinik asidlerin oluşumu engellenirken, glikolik, 3-deokspentonik ve 3,4 dideokspentonik asidlerin oluşumu hızlanmaktadır (NIEMELA, SJÖSTRÖM, 1986). Öte yandan yalnızca mannanın alkali ile işleme sıklıkla sonucu elde edilen dikarboksilli asidlerin tamamının iğne yapraklı sülfat atık sularında da bulunduğu görülmektedir (SAMUELSON, SJÖBERG, 1978, ALEN et al., 1985). Buradan galaktoglukomannanların bu tür oksidasyon ürünlerinin oluşumuna büyük katkıda bulunduğu söylenebilir.

Oksidatif etkinin olumlu yanlarıyla selüloz hamuru verimini yükseltmek amacıyla son yıllarda azot dioksid ve oksijen bir ön işlem olarak oduna uygulanmaktadır (BIHANI, SAMUELSON, 1983, BRINK et al., 1980, ABRAHAMSSON, SAMUELSON, 1982). Azot oksid ve oksijen ön işlemi sırasında indirgen üç grupların önemli bir bölümünü aldonik asid gruplarına yükseltgenmekte bu durum verimin artmasını sağlamaktadır (LÖWENDAHL, SAMUELSON, 1972, 1974).

Alkali ortamda hipokloritin polisakkaridler üzerine tipik oksidasyon etkisi bulunmaktadır. Aldehid üç grupları aldonik üç gruplarına dönüsürken C-2 ve C-3 arası C-C bağı parçalanmakta böylece piran halkası açılırken dikarboksilli asidler oluşmaktadır. Ayrıca mannanlarda molekül boyunca C-6 hidroksilleri karboksil gruplarına yükseltgenmektedir (NORSTEDT, SAMUELSON, 1965). Buna ek olarak ağartma atık sularında çok sayıda parçalanma ürünlerinin bulunduğu saptanmıştır (LÖRAS, 1980).

#### K A Y N A K L A R

- ABRAHAMSSON, K., SAMUELSON, O., 1982. *The Influence of Oxygen Pressure during Oxygen Bleaching of Kraft Pulp Pretreated with Nitrogen Dioxide Oxygen*. Svensk Papperstidn. 85. S.R. 27-R32.
- ALEN, R., LAHTELA, M., NIEMELÄ, K., SJÖSTRÖM, E., 1985. *Formation of Hydroxy Carboxylic Acids from softwood Polysaccharides during Alkaline Pulping*. Holzforschung 39, 233-236.
- ANDERSSON, S.I., SAMUELSON, O., ISHIHARA, M., SHIMIZU, K., 1983. *Structure of the Reducing End Groups in Spruce Xylan*. Carboh. Res. III. S. 283-288.
- ANNERGREN, G.E., RYDHOLM, S.A., 1959. *On the Behaviour of the Hemicellulose during sulfite Pulping*. Svensk Papperstidn. 62, S. 737-746.
- ANNERGREN, G.E., RYDHOLM, S.A., 1960. *On the Stabilization of Glucomannan in the Pulping Process*. Svensk Papperstidn. 63, S. 591-600.
- AURELL, R., HARTLER, N., 1965a. *Kraft Pulping of Pine*, Svensk Papperstidn, 68, 59-68.
- AURELL, R., HARTLER, N., 1965b. *Kraft Pulping of Birch*, Svensk Papperstidn, 68, 97-102.
- BIHANI, B., SAMUELSON, O., 1983. *Alkaline Pulping of Wood after Pretreatment with Nitrogen Dioxide*. Holzforschung, 37, S. 129-133.
- BRINK, D.L., LONS, WANG, L., RADHAKRISHNA, K., YAGHOUBZADEH, N., MERRIMAN, M.M., 1980. *Processing Conditions and Properties of Pulps Prepared in Soda Pulping Using a Nitric Oxide-Oxygen Pretreatment*. Pulping Conf. Proceeding Tappi, Atlanta.

- BRYCE, J.R.G., 1980. *Alkaline Pulping*, In: *Pulp and Paper Chemistry and Chemical Technology* (Casey J.P. Ed.) 3rd., Vol. I. Wiley-Intersci., New York, S. 377-492.
- CZIRNICH, W., PATT, R., 1976. Untersuchungen über die Stabilisierung Von Hemicellulosen beim sulfit-verfahren auf Magnesium-Basis. *Holzforschung*, 30, S. 19-27.
- ERIKSSON, E., SAMUELSON, O., 1963. Aldonic Acid end Groups in Hemicellulose and Cellulose after Bisulfite Cooking. *Svensk Papperstidn*, 66, S. 298-300.
- FENGEL, D. 1983. Isallierung, Charakterisierung und Struktur Von Polyosen. Das Papier. 37, S. 567-572.
- FENGEL, D., WEGENER, G., 1984. *Wood, Chemistry, Ultrastructure, Reactions* Walter de Gruyter Berlin. New York.
- FREIBERGA, A.K., GROMOV, V.S., 1974. Effect of Deacetylation of Birch wood O-Acetyl-4-O-Methylglucuronoxylan on its Stability during Sulfite Cooks, Khim. Drev. (Riga), Nr. 2, s. 26-30 (Abstr. Bull. IPC 46, Nr. 2 Ref. 1466, 1975).
- FREIBERGA, A.K., GROMOV, V.S., 1975. Effect of Preliminary Alkali Treatment on the Impregnation of Bircwood and Solubility of Components during Sulfite Pulping. Khim Drev. (Riga) No: 3, s. 34-40 (Abstr. Bull. IPC 46, Nr. 7, Ref. 6981, 1976).
- FORSSKAHL, I., POPOFF, T., TREANDER, O., 1976. Reactins of D. Xylose and D. Glucose in Alkaline Aqueous Solutions. *Carbohydrate Research*, 48, s. 13-21.
- GIERER, J., KJELLMAN, H. - NOEN I-, 1983. Alkaline D. lignification In the Presence of Anthraquinone/Anthrahydroquinone. p. 2, *Holzforschung*.
- GREEN, J.W., PEARL, I.A., HARDACKER, K.W., ANDREWS, B.D., HAH, F.C.. 1977. The Peeling Reaction in Alkaline Pulping. *Tappi* 60, s. 120-125.
- HANSSON, J.A., HARTLER, N., 1970. Alkaline Degradation of Pine Glukomanan, *Holzforschung* 24, s. 54-59.
- HARDELL, H.L., THEANDER, O., 1965. Reaction between Methyl -D- Glucopyranosid and Sulphite, *Svensk Papperstidn*, 68. s. 482-485.
- HLARDELL, H.L., THEANDER, O., 1971. Treatment of D-Erythrose und D-Xylose with Sulphite. *Acta Chem. Scand.* 25, s. 877-882.
- HARRIS, J.F., 1975. *Appl. Polym. Symp.* No: 28, s. 131-144
- HARTLER, N., OLSSON, L.A., 1973. Hydrogen Sulfide Cooking, *Svensk Pappers-tidn*, 76, s. 116-122.
- HOFFMANN, P., PATT, R., 1976. *Holzforschung* 30, s. 124 - 132.
- JANSSON, J., SJÖSTRÖM, E., 1964. Behaviour of xylan during sulphite cooking of Bircwood. *Svensk Papperstidn*, 67, s. 764-771.
- JOHANSSON, M.H., SAMUELSON, O., 1975. *J. Appl. Polymer Sci.* 19 (II) s. 3007-3013.
- JOHANSSON, M.H., SAMUELSON, O., 1977a. Reducing End Groups in Birch Xylon and Their Alkaline Degradation. *Wood Sci. Technol II*, s. 251-263.
- JOHANSSON, M.H., SAMUELSON, O., 1977b. Alkaline Destruction of Birch Xylon in the light of Recent Investigations of Its Structure. *Svensk Papperstidn*, 80, s. 519-524.
- LAI, Y.Z., 1981. Kinetics of Base - Catalyzed Cleavage of Glycosidic Linkages. In: *The Ekman Days 1981. Int Symp. Wood Pulp. Chem. Stockholm*, Vol. 2, s. 26-33.
- LARSSON, K., SAMUELSON, O., 1969. *Svensk Papperstidn*, 72, s. 97-100.
- LAVER, M.L., ZEKRUZO, J.V., 1973. Alkaline Peeling Reaction of a Xylan. *Can. Wood Chem. Symp.* (Abstr. Bull. IPC 44, Ref. 5987, Nr. 6).
- LORAS, V., 1980. Bleaching In: *Pulp and Paper. Chemistry and Chemical Technology* (Casey, J.P. Ed.) 3rd Ed., Vol I. Wiley-Intersci., New York, s. 633-764.

- LÖWENDAHL, L., PETTERSON, G., SAMUELSON, O., 1976. Formation of Carboxylic Acids by Degradation of Carbohydrates during kraft cooking of Pine. *Tappi* 59, s. 118-121.
- LÖWENDAHL, L., SAMUELSON, O., 1977. Carbohydrate Stabilization during Kraft Cooking with Addition of Anthraquinone. *Svensk Papperd*. 80, s. 549-551.
- LÖWENDAHL, L., SAMUELSON, O., 1978. Carbonhydrate Stabilization during Soda Pulping with Additon of Anthraquinone. *Tappi*, 61, s. 19-21.
- LÖWENDAHL, L., SAMUELSON, O., 1982. Formation of Aldanik Acid End Groups during NO<sub>2</sub>/O<sub>2</sub> Treatment and Alkali Cooking of Wood Meal. *Polymer Bulletin G*(10), s. 547-552.
- LÖWENDAHL, L., SAMUELSON, O., 1984. Pretreatment of Scots Pine With Nitric Oxide and Oxygen before Kraft Cooking. *Holzforschung* 38, s. 101-104.
- MALINER, R., SJÖSTRÖM, E., 1975. The Formation of Carboxylic Acids from Wood Polysaccharides during Kraft Pulping Paperi ja Puu 557, s. 728-736.
- MAKKONEN, H., VIRKOLE, N.E., 1964. On the stabilization of Glucomannon in two stage Pulping of Pine Paper Pulp. *Paperi ja Pvv* 46, s. 651-664.
- MAKKONEN, H., 1967. On the Influence of Different Conditions of Delignification upon the Wood Components of Scots Pine (*Pinus Silvestris L.*) with Particular Reference to Hemicelluloses I. II *Paperi ja Puu*, 49, s. 383-390, 437-455.
- MARCHESSAULT, R.H., G.G. RANBY, 1959. *Svensk Papperstidn*, 62, s. 230-240.
- NAKANO, J., RANBY, B.G., 1962. *Svensk Papperstidn*, 65, s. 29-33.
- NIELSON, P.E., 1969. An Examination of Hemicellulose Precipitated from Eucalypt Neutral Sulphite Spent Liquor. *Appita*, 22, s. 97-102.
- NORSTEDT, I., SAMUELSON, O., 1965. *Svensk Papperstidn*, 68, s. 565-571.
- NIEMELÄ, K., ALEN, R., SJÖSTRÖM, E., 1985. The formation of Carboxylic Acids during Kraft and Kraft. Anthraquinone Pulping of Birch Wood. *Holzforschung* 39, s. 167-172.
- NIEMELÄ, K., SJÖSTRÖM, E., 1986. Alkaline Degredation of Mannan, *Holzforschung* 40, s. 9-14.
- PEREIRA, H., PATT, R., 1976. Untersuchungen über das verhalten von Hemicellulogen beim Aufschlus von Fichte und Buche mit Magnesium und Natriumbisulfid-lösung. *Holzforschung* 30, s. 137-143, 191-196.
- PFISTER, K., SJÖSTRÖM, E., 1977. *Paperi ja Puu* 59, s. 711-720.
- PRIMAKOV, S.F., RUDENKO, U.M., SHEVCHENKO, T.U., SIDDRENKO, N.N., 1974. Effect of Preliminary Alkali Treatment on the Production of Sulfite Pulp from Poplar wood. *Bum. Prom. s. 40-52, (Abstr. Bull. IPC 45, Ref. 10675, Nr. 10, 1975).*
- RYDHOLM, S.A., 1965. *Pulping Processes*, Intersci Publ, New York.
- SAMUELSON, O., SJÖBERG, L.A., 1978. Spent Liquors from Sodium Hydroxide Cooking with Addition of Anthraquinone. *Cel. Chem. Techn.* 12., s. 463-472.
- SAMUELSON, O., 1981. Some Undesirable Carbohydrate Reactions During Alkaline Cooking and Bleaching. In: *The Ekman Days 1981, Int. Symp. Wood Pulp. Chem.*, Stockholm, Vol. 2, s. 78-82.
- SAMUELSON, O., 1983. Suppression of Undesirable Carbohydrate Reactions during Oxygen Bleaching of Wood Pulp. *Dure Appl. Chem.* 55, s. 695-704.
- SHIMIZU, K., SAMUELSON, O., 1973. Examination of Hemicellulose Precipitated from Spruce Neutral Sulfite Liquor. *Svensk Papperstidn*, 76, s. 156-161.
- SJÖSTRÖM, E., HAGLUND, B., JANSON, J., 1962. Changes in Cooking liquor Composition during Sulphide Pulping, *Svensk Papperstidn*, 65, s. 855-869.

- SJÖSTRÖM, E., ENSTRÖM, B., 1967. *Tappi* 50, s. 32-36.
- SJÖSTRÖM, E., 1977. *The Behavior of Wood Polysaccharides during Alkaline Pulping Processes*. *Tappi*, 60, s. 151-154.
- SJÖSTRÖM, E., 1981. *Wood Chemistry, Fundamentals and Applications* Academic Press, New York, s. 116.
- TEDER, A., 1972. *The Equilibrium between Hydrogen Sulfite and Sulfite I ans. Svensk Papperstidn*, 75, s. 704-706.
- TIMELL, T.E., 1963. *Wood Hemicelluloses*, Collage of Forestry, Syracuse, New York.
- TIMELL, T.E., 1967. *Recent Progress in the Chemistry of Wood Hemicelluloses*. *Wood Sci. Technol.* 1, s. 45-70.
- UÇAR, G., 1987. *İğne yapraklı ve Yapraklı Ağaç Odunları Polyosları (Hemicellulozlar)* İ.Ü. Orman Fak. Dergisi (Yayınlanmak üzere).