

## DİŞ HEKİMLİĞİNDE KULLANILAN ALTI FARKLI SİMANIN ANTİBAKTERİYEL ETKİLERİNİN İNCELENMESİ\*

Vard. Doç. Dr. Funda BAYINDIR\*\*

Yard. Doç. Dr. Yusuf Ziya BAYINDIR\*\*\*\*

Yard. Doç. Dr. K.Meltem ÇOLAK\*\*\*

Yard. Doç. Dr. Nimet YİĞİT\*\*\*\*\*

### THE EVALUATION OF ANTIBACTERIAL EFFECTS OF SIX DIFFERENT DENTAL CEMENTS

#### SUMMARY

#### ÖZET

Bu çalışmada Durelon (karboksilat), Duo cement kit (rezin), Adhesor (çinko karboksilat), Carbchem (çinkopolikarboksilat), Ceramchem ve Meron (cam iyonomer) simanlarının, E.coli, E.faecalis, S.sangius, S.aureus ve S.mutans bakterilere karşı gösterdikleri antibakteriel etki invitro olarak incelenmiştir.

Simanların antibakteriel etkinliği disk difizyon yöntemi kullanılarak incelenmiştir.

Tek bir araştırmacı tarafından, 2 mm. yüksekliğinde ve 5 mm çapında siman örnekler hazırlanmıştır (ortam ısısı  $22\pm1^{\circ}\text{C}$ ).

Taze olarak hazırlanan siman örnekler Brain-Heart infizyon besi yerine yerleştirilmiş ve  $37^{\circ}\text{C}$ 'de 24, 48 ve 72 saat inkubasyona bırakılmıştır. İnkubasyon periodu sonunda, mikroorganizma büyütmesinin engellenip engellenmediği gözlenmiştir.

Cam iyonomer, rezin siman ve çinkopolikarboksilat siman herhangi bir antibakteriyel etki göstermemiştir. Durelon (Karboksilat siman) test edilen tüm mikroorganizmala karşı antibakteriyel etki göstermiştir.

**Anahtar Kelimeler:** Antibakteriyel özellikler, dental simalar.

In this study the antibacterial action of commercial luting cements carboxylate (Durelon), resin (Duo cement kit), zinc carboxylate (Adhesor), zincopolycarboxylate (Carbchem) and glass-ionomer cements (Ceramchem and Meron) were investigated in vitro against five microorganisms *Esherichia coli*, *Enterococcus faecalis*, *streptococcus sangius*, *streptococcus aureus*, *S.mutans*.

Disc diffusion method was used to test the antibacterial action of cements.

Cement specimens with a height of 2 mm and a diameter of 5 mm was prepared by a single operator (in an environmental temperature of  $22\pm1^{\circ}\text{C}$ ).

The freshly prepared cements specimens were placed on the Brain Heart infissuon broth plates and incubated at  $37^{\circ}\text{C}$  for 24, 48 and 72 hours with a standard population of microorganisms. After the incubation period, the plate examined for evidence of microorganism growth inhibition.

Glass ionomer, resin cements and zincCarboxylate cements did not demonstrate any antibacterial effects. Durelon (Carboxylate cement) had a antibacterial effect against the tested all microorganism.

**Key words:** Antibacterial properties, dental cements.

\*\* Selçuk Üniv. Dişhek.Fak. 2. Uluslararası Kongresinde sunulmuştur. 25-28 Eylül 2003, Afyon-TURKIYE

\*\*+ Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Prostetik Diş Tedavisi Ana Bilim Dalı

\*\*\*+ Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti Bilim Dalı

\*\*\*\*+ Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Konservatif Diş Tedavisi Bilim Dalı

\*\*\*\*\*+ Atatürk Üniversitesi Tip Fakültesi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı

## GİRİŞ

Şu anda kullanılan restoratif materyaller ile kavite duvari arasında mükemmel bir kaplama sağlayan bir materyal yoktur. İki yüzey arasında daima bir mikrosızıntı vardır ve buradan mikroorganizmalar diş dokularına penetre olabilirler. Dental restorasyonun uzun dönemdeki başarısı için diş hekimliğinde kullanılan malzemeler ve simanlarım antibakteriyel özelliğe sahip olmaları büyük önem taşımaktadır.<sup>1</sup>

Pulpa iltihabı, restorasyon ile kavite duvarları arasındaki mikro sızıntı özellikle mikrobiyal sızıntı sonucu oluşabilmektedir. Kullanılan simantasyon materyalinin materyalin antibakteriyel özelliği oluşturabilecek bakteriyel sızıntıının miktarını etkilemektedir.<sup>2,3</sup> Pulpa iltihabında simantasyon materyallerinin kimyasal toksitesinin çok az etkili olduğu çeşitli araştırmalarda ifade edilmiştir.<sup>4-6</sup>

Pulpayı; kimyasal ve mikrobik sızıntıdan korumak için bir takım astar ve lakkalarla birlikte uygun restoratif malzemeler kullanılır. Bunların bazıları kısa dönemde, bazıları uzun dönemde daha fazla mikrosızıntı göstermektedir. Bu materyallerde, uzun süreli kullanımlarında başarısız olmaktadır. Restorasyonların polimerizasyon büzülmeleri sonucu oluşan uyum bozukluğu ve mikrobiyal yayılım ve pulpanın hasar görmesi birbiriyile oldukça yakın ilişkidedir.<sup>7,8</sup>

Mikrobiyal sızıntıyü azaltmak amacıyla kullanılan dental materyallerin antibakteriyel etkiye uzun süre sahip olmaları aranan bir özelliktir.

Çalışmamızda diş kliniklerinde kullanılan bazı simanların 24, 48 ve 72 sa. sonra belli bir bakteri grubuna karşı gösterdikleri antibakteriyel etkilerinin invitro olarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

## MATERİYAL VE METOD

Çalışmamızda kullanılan simanlar Tablo 1'de gösterilmiştir. Çalışmada; klinike yapıştırma ve kaide amacıyla kullanılan simanlar, üretici firma önerileri doğrultusunda 2 mm yüksaklığinde ve 5 mm çapında örnekler tek bir araştırcı tarafından aseptik koşullarda hazırlanmıştır. (ortam ısısı  $22\pm1^{\circ}\text{C}$ ). Örneklerin hazırlanması için fiber-glass kalıplar kullanıldı. Test edilecek simanlardan her grup için 5'er adet örnek hazırlanıldı.

Tablo 1. Çalışmada kullanılan simanlar ve üretici firmaları

Marka		Firma
Durelon	Karboksilat siman	ESPE Seefeld GERMANY
Duo-cement kit	Resin siman	Coltene Switzerland
Adhesor Carbofil	Çinkokarboksilat	Sofra Dental Černokostelecká Praha
Carbchem	Çinko polikarboksilat	Dental Co Belvedere UK
Ceramchem	Cam ionomer siman	Dental Co Belvedere UK
Meron	Cam ionomer siman	Voco Cuxhaven/ Germany

Antibakteriel etkinliği test etmek amacıyla E.coli (Klinik izolat) S.sangius (KUEN 1564), S.aureus (ATCC 6538), S.mutans (CNCTC 8177) ve E.faecalis (ATCC 29212) kullanıldı.

Kullanılan simanların antibakteriyel etkinlikleri Disk difüzyon yöntemi kullanılarak belirlendi. Çalışmada kullanılan bakteri suşları Brain-Heart infision broth besi yerinde kültürlerinden steril serum fizyolojik içinde Mc.Farland 0.5 eşeline denk olacak şekilde süspansiyonları hazırlanmıştır.

di. Süspansiyonlar steril eküvyonlar ile Mueller-Hinton Agar besi yerine yayıldı. Üzerine siman örneklerinden istatistiksel olarak değerlendirilirken dirmeye almak amacıyla 5'er adet yerleştirildi. 37°C'de 24 saatlik inkübasyondan sonra diskler etrafında zon oluşup olmadığı incelendi.

## BULGULAR

Çalışmamızda kullanılan simanların oluşturduğu inhibisyon zonları milimetre olarak Tablo II'de gösterilmiştir.

Tablo II. Çalışmada kullanılan simanların test edilen bakteriler üzerindeki inhibisyon zonları.(mm)

	S.aureus n=5	S.mutans n=5	S.sangius n=5	E.faecalis n=5	E.Coli n=5
Durelon	24 <sup>b</sup> 10 mm	24 <sup>b</sup> 10 mm	24 <sup>b</sup> 12 mm	24 <sup>b</sup> 10 mm	24 <sup>b</sup> 10 mm
	48 <sup>b</sup> 10 mm	48 <sup>b</sup> 10 mm	48 <sup>b</sup> 12 mm	48 <sup>b</sup> 10 mm	48 <sup>b</sup> 10 mm
	72 <sup>b</sup> 10 mm	72 <sup>b</sup> 10 mm	72 <sup>b</sup> 12 mm	72 <sup>b</sup> 10 mm	72 <sup>b</sup> 10 mm
Cerachem	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---
Cerichem	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---
Adhesor	24 <sup>b</sup> 10 mm	---	24 <sup>b</sup> 10 mm	---	24 <sup>b</sup> 10 mm
	48 <sup>b</sup> 10 mm	---	48 <sup>b</sup> 10 mm	---	48 <sup>b</sup> 10 mm
	72 <sup>b</sup> 10 mm	---	72 <sup>b</sup> 10 mm	---	72 <sup>b</sup> 10 mm
Duo-cement	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---
Meron	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---

Elde edilen bulgulara göre cam iyonomer, rezin ve çinko polikarboksilat simanlarda antibakteriyel etki olmadığı gözlemlendi. Durelon (karboksilat) test edilen tüm bakterilerine karşı antibakteriyel etkisinin 24 saat 48 ve 72 saat'lik kontrollerde değişmediği tespit edildi. Durelon simanı test edilen tüm bakterilere karşı 10mm'lik inhibisyon zonu oluştururken, S. Sangius'a karşı 12 mm'lik inhibisyon zonu göstermişti. Adhesor (çinko karboksilat) simanı; S.aureus, S.sangius ve E.coli bakterilerine karşı antibakteriyel etki gösterirken, S.mutans ve S.faecalis'e karşı inhibisyon zonu gözlenmedi. Durelon ve Adhesor simanları arasındaki fark Mann Whitney U testine göre istatistiksel olarak önemli bulunmuştur ( $P<0.001$ ).

## TARTIŞMA

Bir çok çalışmada, restorasyon ve simantasyon amacıyla kullanılan materyallerin kavite duvarıyla mükemmel bir bariyer sağlayamadığını ve daima bir mikro aralığın olduğu vurgulanmıştır.<sup>6,9</sup>

Bu araştırmada, restoratif materyallerin ve yapıştırma ajanlarının antibakteriyel özellikleri çeşitli bakterilere karşı incelenmiştir. Bu çalışmada kullanılan simanların, ağız ortamından izole edilebilen, S.sangius, E.coli , S.mutans, S.aureus ve E.faecalis bakterilerine karşı antibakteriyel etkinlikleri, disk difizyon yöntemi ile incelendi. Antibakteriyel etkinlik Mikro dilüzyon ve Agar difizyon yöntemleri ile de test edilebilmektedir. Fakat, mikro dilüzyon yönteminde test edilen materyal dilue edilerek materyalin hangi konsantrasyonlarında daha fazla antibakteriyel etki gösterdiği tespit edilmektedir. Diş hekimliğinde kullanılan simanları ise toz/sıvı oranlarının üretici firma

önerileri doğrultusunda hazırlandığı dikkate alınrsa, bu materyallerde herhangi bir seyreltme (dilüzyon) yapılamayacağından bu materyallere uygun bir yöntem olan Disk difüzyon yöntemi tercih edilmiştir.

Diş çürügü bir çok etkenlerin katıldığı, bakteriyel bir enfeksiyon hastalığıdır. Çürüük lezyonu ve plaktan izole edilen *S.mutans*, *streptococcus sabrinus* ve *lactobasil* en önemli dental patojenleridir.<sup>2,10,11</sup>

Diş hekimliğinde kullanılan materyallerin bakteriyel büyümeyi inhibe ettiği bazı çalışmalarla gösterilmiştir. Prepare edilmiş diş üzerinde bakterilerin varlığı pulpa iltihabına sebep olabilir. Dentinal tubulustar içinde kalan mikroorganizmalar düşük pH'ya sahip restorasyon materyalleri ile elimine edilebilir.<sup>12</sup>

Silikofosfat ve cam iyonomer simanların flor salımı özellikleri ve buna bağlı antimikrobiyal etkinlikleri, çinko-fosfat ve polikarboksilat simanlara alternatif gösterilmiştir.<sup>3,13</sup> Buna rağmen, çalışmamızda cam iyonomer simanlarının test edilen bakteri türlerinin hiç birisinde inhibisyon zonu oluşturmaması, cam iyonomerlerin flor salma özelliğinin diş yapısını kuvvetlendirerek pulpa iltihabını engellediğini düşündürmektedir.

Schwartzman ve ark.<sup>3</sup> çinkofosfat simanın orta derecede bir antibakteriel etki gösterdiği, etkisinin toz içinde bulunan çinko partiküllerine ve simanın düşük pH'sına bağlı olabileceğini, polikarboksilat ve kompozit rezinin ölçülebilir bir antibakteriel etki göstermediğini bildirmiştir. Bizim elde ettiğimiz bulgular da polikarboksilat ve rezin simanın antibakteriel etki göstermemesi bu araştırmaların sonuçıyla paralellik göstermektedir.

Ölmez ve ark.<sup>14</sup> 48 ve 7.gün sonunda cam iyonomer simanlarda antibakteriel etki olmadığını tespit etmişlerdir. Bunun sebebi ola-

rak ise örneklerin sertleşme süresince distile suda bekletilmiş olmalarını göstermişlerdir. Ayrıca kullandıkları cam iyonomer simanın florid kontrasyonunun düşük olma olasılığından dolayı antibakteriyel etkinliğin gözlenmediği sonucuna varmışlardır.

Coogan ve Creaven<sup>15</sup> farklı cam iyonomer simanlarının birbirinden değişik antibakteriyel etki gösterdiğini, rezin esası (Panavia Ex) ise en düşük antibakteriel etkinliği sahip olduğunu ifade etmişlerdir.

Pekçok invitro çalışmada materyallerin taze hazırlanmış örneklerde bakteriyel inhibisyon gözlenirken, sertleşme süresinde bu aktivitelerin kaybolduğu bildirilmektedir.<sup>1,2,7,16</sup>

Çalışmamızda taze hazırlanmış örneklerde elde edilen bakteriyel etki 24, 48 ve 72 saat sonunda değişmemiştir.

Rieberioro ve Ericson<sup>17</sup> ile Swartzman ve Caputo<sup>18</sup>nun sonuçları ile benzerlik gösteren bulgularımızda taze hazırlanan örneklerde antibakteriyel etkinliğin Durelon (karboksilat siman) materyalinde daha fazla olduğu tespit edilmiştir.

Schwartzman ve Caputo<sup>18</sup> polikarboksilat simana klorheksidin ilave edilmesi ile antibakteriyel özelliğinin arttığını, bu ilaveden simanın fizikal özelliklerini önemli derecede etkilemediğini belirtmişlerdir.

Rabin ve ark.<sup>19</sup> ise çinko, bakır ve cıva ihtiyaç eden simanların sertleşmelerinden 2 hafta sonra bile antibakteriyel etki gösterdiklerini ifade etmişlerdir.

## SONUÇ

Durelon (karboksilat simanı) test edilen tüm bakteriler üzerinde antibakteriyel etkiye sahip olmuştur. Buna rağmen, resin siman (Duo-

cement kit) cam iyonomer siman (Ceram-chem ve Meron) çinkopolikarboksilat (Carbchem) simanlarında hiç bir antibakteriyel etki gözlemlenmemiştir.

Sonuç olarak, herhangi bir dental materyal veya simanın ağız sıvalarında çözünmeye dirençli olup olmaması veya diş ile materyal arasında mükemmel bir bariyer oluşturabilmesi yanında antibakteriyel özellikleri de göz önünde bulundurulması gereken bir faktördür. Klinikte kullanılacak materyallerin tercihinde bu faktörlerin göz önünde bulundurulması yapılan restorasyonun uzun ömürlü olmasını sağlayacaktır.

## KAYNAKLAR

1. Tobias RS. Antibacterial properties of dental restorative materials: a review. *Int Endod J.* 1988; 21: 155-160.
2. Tobias RS, Browne RM, Wilson CA. Antibacterial activity of dental restorative materials. *Int Endod J.* 1985; 18: 161-171.
3. Schwartzman B, Caputo AA, Schein B. Antibacterial action of dental cements. *J Prost Dent.* 1980; 43: 309-312.
4. White SN, Furulchi R, Kyomen SM. Microleakage through dentin after crown cementation. *J Endod.* 1995; 21: 9-12.
5. White SN, Sorensen JA, Kong SK, Caputo AA. Microleakage of new crown and fixed partial denture luting agents. *J Prosthet Dent.* 1992; 67: 156-161.
6. Browne PM, Tobias RS, Crombie K, Plant CG. Bacterial microleakage and pulpal inflammation in experimental cautes. *Int Endod J.* 1983; 16: 147-155.
7. Bergenholz G, Cox CF, Loesche WJ, Syed SA. Bacterial leakage around dental restorations: Its effect on the pulp. *J Oral Pathol.* 1982; 11: 439-450.
8. Branstrom M. Communications between the oral cavity and dental pulp associated with restorative treatment. *Oper Dent.* 1984; 9: 57-68.
9. Bayındır F, Duymuş Z, Yanıkoglu N. Daimi yapıştırma işleminde kullanılan dört farklı simanın mikrosizintisının karşılaştırılması. *Atatürk Üniv Diş hek Fak Derg.* 2001; 11(1): 22-26.
10. Loesche WJ. Role of streptococcus mutans in human dental decay. *Microbial Rev.* 1986; 50: 353-380.
11. Von Houte J, Lopman J, Kent R. The predominant cultivable flora of sound and carious human root surface. *J Dent Res.* 1994; 73: 1727-1734.
12. Fraga RC, Siqueira JF, Uzeda M. In vitro evaluation of antibacterial effects of photo-cured glass ionomer liners and dentin bonding agents during setting. *J Prosthet Dent.* 1996; 76: 483-486.
13. Barkhordar RA, Kempler D, Pelzner RR. Antimicrobial action of glass-ionomer lining cement on *S.sanguis* and *S.mutans*. *Dent Mater.* 1989; 5: 281-283.
14. Ölmez A, Ayhan H, Alaçam A, Kutlar S, Ruhi MZ. Farklı yapıştırma materyallerinin antibakteriyel etkileri. *GÜ Diş Hek Derg* 13(2) 1996, 93-97.

15. Coogan MM, Creaven PJ. Antibacterial properties of eight dental cements. *Int Endod J.* 1993 Nov;26(6):355-361.
16. Forsten L, solderling E. The alkaline and antibacterial effect of seven  $\text{Ca}(\text{OH})_2$  liners invitro. *Acta Odont Scand.* 1984; 42: 93-101.
17. Ribeiro J, Ericson D. In vitro antibacterial effect of chlorhexidene added to glass ionomer cements. *Scand J Dent Res.* 1991; 99: 533-540.
18. Schwartzman B, Caputo AA. Enhancement of antimicrobial action of polycarboxylate cement. *J Prosthet Dent.* 1982; 48: 171-173.
19. Rabin JB, Hurst RW, Feary T. Antibacterial effects of dental cements. *J Dent Res.* 57 (Special Issue),128 , 1978 abstract No.214.

**Yazışma adresi:**

**Yard. Doç. Dr. Funda BAYINDIR**  
Atatürk Üniversitesi  
Diş Hekimliği Fakültesi  
Protetik Diş Tedavisi Ana bilim dalı  
ERZURUM  
TEL: 0442 2311683  
e-mail: ybayy@atauni.edu.tr