

ÇEŞİTLİ POLİMERİZASYON ŞARTLARININ SABİT GEÇİCİ AKRİLİK RESTORASYON MATERİYALİNİN TRANSVERS DAYANIKLILIGINA ETKİSİ

EFFECTS OF DIFFERENT POLYMERIZATION CONDITIONS ON TRANSVERSE STRENGTHS OF FIXED PROVISIONAL ACRYLIC RESTORATION MATERIAL

Suat YALUĞ[†]

Dilek NALBANT[†]

ÖZET

Sabit protetik tedavide geçici restorasyonlar protetik tedavinin önemli bir safasıdır. Geçici restorasyonlar çeşitli özelliklerinin yanında fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan kuvvetlere dayanacak mekanik özelliklere de sahip olmalıdır. Otopolimerizan akrilik rezin geçici restorasyonların yapımında sıkılıkla kullanılır. Bu çalışmanın amacı geçici kron ve köprü yapımında kullanılan otopolimerizan akrilik rezinin polimerizasyonu sırasında hava, su, su sıcaklığı ve basınç gibi ortam şartlarının materyalin transvers dayanıklılığına etkisini incelemektir.

Bu çalışmada kullanılan otopolimerizan metil metakrilat rezin (Temdent-Weil Dental GmbH Rosbock – Germany) karıştırıldıktan 2 dakika sonra ($65 \times 20 \times 3$ mm.) boyutlarında paslanmaz çelik kalıba yerleştirildi. Karıştırıldıktan 5 dakika sonra; havada(20°C), 20°C suda, 20°C su + basınçta, 40°C suda, 40°C su+ basınçta, 80°C suda, 80°C su + basınçta olmak üzere 7 değişik şartta polimerizasyonları tamamlandı. Karıştırıldıktan 7 dakika sonra örnekler kalıptan çıkarıldı ve transvers dayanıklıkları ölçüldü.

80°C su ve 80°C su + basınç gruplarının transvers dayanıklıkları diğer gruptardan istatistiksel olarak anlamlı fark göstermiştir.

Anahtar kelimeler: Geçici restorasyonlar, otopolimerizan akrilik rezin

SUMMARY

Provisional fixed partial dentures are important parts of many prosthodontic treatment procedures. Besides their important properties they should also have proper mechanical requirements to resist functional and non functional loads. Autopolymerizing acrylic resin is commonly used in preparation of provisional restorations. The purpose of this study is to examine the effects of curing environment ,air , water, water temperature , and pressure during polymerization on the transverse strength of autopolymerizing resin which is used in preparation of provisional crown and bridge. After mixing the autopolymerizing methyl methacrylate resin for 2 minutes it was placed in a stainless steel mold ($65 \times 20 \times 3$ mm.) . 5 and half minutes after the start of mixing ,the mold containing the resin was placed under the following 7 conditions : in air at 20°C , in water at 20°C , in water at 20°C + pressure , in water at 40°C , in water at 40°C + pressure, in water at 80°C , in water at 80°C + pressure . 7 minutes after mixing began the resin specimen was removed from the mold and the transverse test was performed.

There were statistically significant differences of transverse strength between 80°C and $80^\circ\text{C} +$ pressure group.

Keywords : Provisional restorations , autopolymerizing acrylic resin

* Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 2. Uluslararası Bilimsel Kongresinde sunulmuştur.

† Doç. Dr. Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı

GİRİŞ

Sabit protetik tedavide geçici restorasyonlar; kesimi yapılan dişleri korumak ve prognozlarını

gözlemek amacıyla fonksiyon, fonasyon, estetik ve doku uyumunu sağlamak üzere yapıllırlar.İdeal bir geçici kron ve köprüde; biyolojik,estetik ve mekanik faktörlerin birbirleriyle uyumlu olması gereklidir.^{2,4,19,21,22}.

Geçici restorasyon, diş fiziksel, kimyasal, bakteriyal ve termal etkilerden koruduğu gibi, dişeti sağlığını devamını sağlar. Ayrıca komşu ve karşıt dişlerle olan kontaktların sağlanması da yapım amaçları arasındadır. Geçici bir restorasyon, estetik olarak daimi uygulamalar hakkında bazı fikirler verebilir. Geçici restorasyonun renk uyumu, renk stabilitesi, lekelenme ve boyanma direncinin iyi olması da gereklidir. Geçici kron ve köprülerin fonksiyonel veya fonksiyon diş kuvvetlere karşı kırılmadan dayanabilmesi mekanik özellikleriyle ilgilidir. Bu restorasyonlar; hastaya bağlı sebepler, daimi restorasyon yapımının uzun sürdüğü vakalarda, eklem rahatsızlıklarını, periodontal veya pulpal hastalıklara bağlı uzun süreli tedaviler neticesinde ağızda uzun süre kalabilirler. Bu durumda restorasyonun dayanıklılığı daha da önem kazanır.^{1,2,6,8,9,19}

Geçici restorasyonlarda metal, selüloid ve polikarbonat gibi hazır kronlar kullanılabildiği gibi, rezin esaslı maddeler yardımcı ile kişisel olarak hazırlanan kron ve köprü protezleri de kullanılabilir. Bu amaçla polimetil metakrilat, polietilmekrilat, polivinilmetakrilat gibi metakrilat esaslı materyallerle, bis-akrilkompozit rezin, ürethan gibi kompozit rezin esaslı materyaller kullanılmaktadır. Bunlar ışıkla, kimyasal ya da dual olarak polimerize olurlar.^{9,19,22}


Bunların arasında otopolimerizan akrilik rezin geçici kron-köprü restorasyonlarda en yaygın kullanılan materyallerdir. Geçici restorasyonlarda kullanılan çeşitli materyallerin maddeye bağlı değişen özellikleri bulunmaktadır. Uzun süre kullanılan geçici bir restorasyonda mekanik dayanıklılığının iyi olması önemli bir özelliktir. Bu çalışmanın amacı kliniklerde rutin olarak kullanılan bir akrilik esaslı geçici kron ve köprü materyalinin, polimerizasyonu sırasında çeşitli ortam şartlarının, materyalin transvers dayanıklılıklarına etkisini incelemektir.

GEREÇ VE YÖNTEM

Araştırmada geçici kron ve köprü yapımında kullanılan, toz likid formunda olan otopolimerizan metil metakrilat rezin (Temdent-Weil Dental GmbH Rosbock / Germany) kullanıldı. Rezinlerin çeşitli

$$\delta = \frac{3xPx}{2xbxd^2} \quad P = \text{Yük, örneğin kırıldığı yük}, l = \text{destekler arası mesafe (50 mm.)}, b = \text{örneğin genişliği}, d = \text{örneğin kalınlığı}$$

ortamlarda polimerizasyonu tamamlandıktan sonra transvers dayanıklılığını incelemek amacıyla 65x20x3mm boyutlarında paslanmaz çelikten bir kalıp hazırlandı (**Sekil 1**).



Sekil 1. Örneklerin hazırlandığı çelik kalıp

Üretici firmanın önerileri doğrultusunda toz/likit oranı 2/1 olacak şekilde hazırlanan akrilik rezin 2 dak. içerisinde karıştırılıp kalıba yerleştirilerek 3.5 dak. bekletildi. Örnekler her grupta 10'ar adet olmak üzere 7 gruba ayrıldı (**Tablo I**).

Tablo I. Çalışmada kullanılan deney grupları

Grup 1	Oda ısısı (Ort. 20°C)
Grup 2	20°C su
Grup 3	20°C su + basınç
Grup 4	40°C su
Grup 5	40°C su + basınç
Grup 6	80°C su
Grup 7	80°C su + basınç

1. grupta oda ısısında (ortalama 20°C), 2. grupta 20°C derece suda, 3. grupta 20°C su ve basınçta, 4. grupta 40°C suda, 5. grupta 40°C su ve basınçta, 6. grupta 80°C suda, 7. grupta 80°C su ve basınçta 3.5 dak. bekletilerek polimerizasyonu tamamlandı. 3, 5 ve 7. gruptaki örnekler 4 atmosfer basınç uygulandı. (Bego-Germany) Karıştırıldıktan toplam 7 dak. Sonra (üretici firma önerileri doğrultusunda 3,5 dakika ağızda kalma, 1,5 dakika elastik faz ve 2 dakika sertleşmenin tamamlanması için toplam 7 dakika) kalıptan çıkarılan örnekler tesviye edilerek orijinal boyutlarında sabit tutuldu (**Sekil 2**).




Sekil 2. Hazırlanan test örnekleri

1 hafta oda ısısında suda bekletildi. Daha sonra örnekler 2.0 cm./dak. sabit hızla çalışan Hounsfield Tensometresinde (England) (**Şekil 3**) destekler



Şekil 3. Hounsfield Tensometresi (England)

arasındaki mesafe 50 mm. olacak şekilde üç nokta büküm testi uygulandı. (**Şekil 4**)




Şekil 4. 3 nokta büküm testi uygulama şeması

Elde edilen değerler formülüne konularak örneklerin transvers dayanıklılığı MPa olarak hesaplandı. Sonuçların istatistiksel analizleri $\alpha = 0,05$ düzeyinde tek yönlü varyans analizi kullanılarak yapıldı. Gruplar arası farklılıklar ise Fisher's istatistiksel analizi ile saptandı.

BULGULAR

Geçici kron ve köprü yapımında kullanılan otopolimerizan akriliklerin çeşitli ortam şartlarında polimerizasyon sonrası transvers dayanıklıklarının ortalama değerleri (**Şekil 5**) de gösterilmektedir.



Şekil 5. Grupların transvers dayanıklılık değerleri (MPa)

Gruplar arasında en yüksek dayanıklılık ortalaması 80°C su ve basınçta polimerizasyonu tamamlanan 7 grupta saptanmıştır. Yapılan tek yönlü varyans analizinde elde edilen istatistiksel değerler (**Tablo II**) de gösterilmektedir.

Tablo II. $\alpha=0,05$ düzeyinde Tek yönlü varyans analiz sonuçları.

Değişim Kaynakları	Serbestlik Derecesi df	Karelerin Toplamı SS	Karelerin Ortalaması MS	f	p
Gruplar	6	1192,6	198,8	4,44	0,00
Hata	63	2817,5	44,7		1
Toplam	69	4010,1			

$P<0,001$ olduğu için gruplar arasında fark vardır. Grupların ortalamaları arasında farklılıkların saptanması için Fisher's istatistiksel analizi yapılmıştır (**Tablo III**).

Tablo III. Fisher's analiz sonuçları

Grup	Örnek Sayısı	Ortalama (MPa)	Standart Sapma
Grup 1	10	62,020	6,655
Grup 2	10	57,313	4,231
Grup 3	10	57,680	5,724
Grup 4	10	57,230	6,058
Grup 5	10	57,440	4,469
Grup 6	10	65,080	7,836
Grup 7	10	68,120	10,002

Buna göre 6. ve 7. grup 1,2,3,4,5. gruplardan anlamlı olarak farklıdır. 6. grup ile 7. grup arasında ise istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır.

TARTIŞMA VE SONUÇ

Günümüzde geçici restorasyonların, periodontal dokular üzerindeki etkileri kenar uyumları, renk sta-

biliteleri, retansiyonları ve dayanıklıkları üzerinde en çok durulan özellikleridir.^{3,7,10,12,13,14,16,20} Geçici kron ve köprü restorasyonlarının mekanik dayanıklıklarını artırmak için çeşitli teknikler önerilmiştir. Literatürde bu konuya ilişkili metal alt yapı, paslanmaz çelik tel, polietilen veya karbon grafit fiber gibi materyal uygulamaları mevcuttur.^{5,11,17,18} Özellikle restorasyonların uzun süreli kullanımlarında dayanıklılık önemlidir. Bu nedenle araştırmada polimerizasyon sırasındaki çeşitli ortam şartlarının (hava, su sıcaklığı, basınç) otopolimerizan akrilik rezinin dayanıklılığı üzerine etkisi incelenmiştir.

Ireland ve ark.⁷ Işıklı, dual ve kimyasal polimerize olan geçici restorasyon maddelerinin mekanik dayanıklıklarını inceledikleri çalışmalarında ışıklı polimerize olan geçici kron materyallerinin transvers dayanıklılığının daha iyi olduğunu saptamışlardır. Araştırmamızda, ekipman gerektirmemesi ve maliyetinin az olması nedeniyle ülkemizde daha sıkılıkla kullanılan otopolimerizan akrilik rezin incelemecek materyal olarak seçilmiştir. Aynı çalışmada otopolimerizan akrilik rezin 1, 30 ve 60 gün suda bekletildikten sonra transvers dayanıklılığında herhangi bir farklılığın olmadığını bildirilmiştir. Araştırmamızda da deney örnekleri sadece 1 hafta suda bekletilerek teste tabii tutulmuştur.

Basma çekme ve makaslama kuvvetlerini kapsayan üç nokta bending testinin klinik durumu en iyi yansitan test olduğu belirtilmektedir.¹⁶ Transvers dayanıklılığın artması rezin kırılma direncinin büyülüğüne bağlıdır.¹⁹

Çeşitli kron köprü materyalleri ile yapılan bir çalışmada otopolimerizan akriliklerin kompozit ve epimin materyallere göre mekanik dayanıklılığının daha iyi olduğu bildirilmiştir.¹⁶

Araştırma sonuçlarımızda 80°C su sıcaklığında polimerize olan akrilik rezin örneklerinin havada, 20 ve 40°C suda polimerize olanlara göre transvers dayanıklılığının daha fazla olduğu saptandı. Bu sonuç Ogawa ve ark.¹⁵ yaptığı benzer çalışma sonuçlarıyla da aynı doğrultudadır. Ancak bu araştırmacılar 80°C suda polimerize olan örneklerinin dayanıklılıklarının, oda ısısında polimerize olan örneklerde göre iki misli arttığını bildirmiştir.

Çalışmamızda ise bu oranda belirgin bir artış saptanmamıştır.

Araştırmamızda, ısı + basıncın transvers dayanıklılığa etkisi de incelenmiş en büyük artış basıncın uygulandığı 80°C lik grupta olduğu bulunmuştur. İstatistiksel olarak 80°C lik ısı uygulanan grupla, 80°C ısı + basınç uygulanan grup arasında anlamlı bir fark tesbit edilememiştir. Bu araştırma sonucunda basıncın geçici restorasyon amaci ile kullanılan otopolimerizan akrilikler üzerine etkili olmadığı ama 80°C de ki ısının etkili olduğu tesbit edilmiştir.

İsı rezin monomer ve polimeri arasında kimyasal reaksiyonu aktive eder ve daha fazla polimerizasyon olur. Sıcak su uygulamalarında rezin mekanik özelliklerinin artması buna bağlanabilir. Diğer taraftan sıcak aktivasyonu rezin polimerizasyonu sırasındaki kontraksiyonun artmasına neden olabilir. Son yıllarda yapılan bir çalışmada geçici kron ve köprülerde kullanılan otopolimerizan akrilik rezinlerin 20°C ve 30°C su sıcaklığındaki polimerizasyon sonucunda kenar yumurmunun yüksek sıcaklık derecelerine göre daha iyi olduğu belirtilmiştir.¹⁴ Bu araştırma sonucunda ısının geçici restorasyonlarda kullanılan otopolimerizan akrilikler rezinlerin transvers dayanıklılığı üzerine etkili olduğu saptanmıştır.

KAYNAKLAR

1. Akçaboy C. Sabit protezlerde Başarsızlık Nedenleri. Türk Dişhekimleri Vakfı Ankara, 1996.
2. Dale B G, Ascheim K W. Esthetic Dentistry. Lea and Febiger London, 1993.
3. Diaz-Arnold AM, Dune JT, Jones AH: Microhardness of provisional fixed prosthodontic materials. J Prosthet Dent 82: 525-528, 1999.
4. Dykema R W, Doodacne C J, Phillips R W. Johnston's Modern Practice in Fixed Prosthodontics 4 ed W.B. Saunders Co. Philadelphia, 1986.
5. Galindo D, Soltys J L, Graser G N. Long-term reinforced fixed provisional restorations. J Prosthet Dent 79:698-701, 1998.
6. Grundy JR, Jones JG. A Color Atlas of Clinical Operative Dentistry. Crowns and Bridges. 2 ed Wolfe Publishing Ltd London, 1993.
7. Ireland M F, Diwon D L, Breeding L C, Ramp M H. In vitro

- mechanical property comparision of four resins used for fabrication of provisional fixed restorations. J Prosthet Dent 80:158-162, 1998.
8. Jackson AD, Butler CJ. Fabrication of a new crown and provisional to an existing removable partial denture. J Prosthet Dent 4:200-204,1995.
9. Jui J L, Setcos J C, Phillips R W. Temporary Restorations: A review. Operative Dent. 11:103-110, 1986.
10. Lang R, Rosentritt M, Leibrock A, Behr M, Handel G. Colour stability of provisional crown and bridge restoration materials. Br Dent. 185:468-467, 1988.
11. Larson W R, Dixon D L, Aquilli,no S A. Clancy J M. The effect of carbon graphite fiber reinforcement on the strength of provisional crown and fixed partial denture resins. J Prosthet Dent, 66: 816-820, 1991.
12. Lepe X, Bales DJ, Johnson GH. Retention of provisional crowns fabricated from two materials with the use of four temporary cements. J Prosthet. Dent 81:469-475,1999.
13. Luthard R G , Stassel M , Hinz M , Vollandt R . Clinical performance and periodontal outcome of temporary crowns and fixed partial dentures , Arandomized clinical trial . J. Prosthet Dent. 83:32-39,2000.
14. Ogawa T, Aizawa S, Tanaka M, Matsuya S, Hasegawa A, Koyano K. Effect of water temparature on the fit of provi-
- sional crown margins during polymerization. J Prosthet Dent 82:658-661, 1999.
15. Ogawa T, Tanaka M, Koyano K. Effect of water temparature during polymerization on strength of a autopolimerizing resin. J Prosthet Dent 84:222-224, 2000.
16. Osman Y I , Owen C P .Flexural strength of provisional restorative materials J Prosthet Dent 70:94-96, 1993
17. Powell D B, Nicholls J I, Yuodelis R A . A comparison wire and Kevlar-reinforced provisional restorations. Int J Prosthodont 7: 81-89, 1994.
18. Ramos V, Runyan D A, Cristensen L C. The effect of plasma-treated polyethylene fiber on the fracture strength of the polymethyl methacrylate. J Prosthet Dent 76:94-96, 1996.
19. Rosental S F , Land M F , Fujimoto J . Contemporary Fixed Prosthodontics. 2 nd St Louis Mosby Year Book ,1995.
20. Scotti R, Mascellani S C, Forniti F. The in vitro color stability of acrylic resins for provisional restorations. Int J Prosthodont, 10:164-168, 1997.
21. Shillingburg HT, Hobo S , Whitsett LD . Fundamentals of Fixed Prosthodontics. 3rd ed Chicago ; Quintessence publishing, 1981.
22. Yavuzılmaz H.Metal Destekli Estetik (Veneer-Kaplama) Kronlar. 2. Baskı. G.Ü İletişim Fakültesi Basımevi Ankara. 1996.

SUMMARY

Yazışma adresi

Doç. Dr. Suat YALUĞ

GÜ. Diş Hekimliği Fakültesi

Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı

06510 Emek - ANKARA

Film thickness is not only the retention of restoration but also its resistance. By measuring the cement-film thickness, the film thickness can be evaluated. In most of the investigations film thickness of dentine is determined. Restoration fidelity is not as loyal as the samples prepared in laboratory. The dentine film thickness is determined - film thickness of teeth with gold inlay restorations.

In this study, 25 anterior and 35 posterior teeth were selected in random. The dentine film thickness is evaluated under the stereomicroscope with x125 magnification.

Data is determined and statistical analysis is performed. Statistically it is found out that the cement-film thickness on buccal surfaces of the anterior teeth differs from the cement thickness on the lingual and mesial surfaces. Whereas in the posterior teeth there is statistical significant difference only between the occlusal surface and buccal/lingual surfaces.

Keywords: Cement film thickness, cement space

* Gazi Üniversitesi Dekanlığı Fakültesi İkincil Diş Hekimliği Anabilim Dalı
† Doç. Dr. Gazi Üniversitesi Dekanlığı Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı

giriş

Simen film kalınlığı restorasyonun retansiyonu açısından büyük önem taşımaktadır. Ayrıca simen film kalınlığında dağınçılık ekstramn kuvvetler tarafından dayanımı etkilemek ve kuşnakaları yol

acıtlıtmaktadır. Simen film kalınlığı, diş kesimi, yataklırmıçısı, diş boyutları, basamak-tırı ve preparasyonda oluk hazırlanması gibi diş kesimine bağlı faktörlere, kren iş yüzeyinin diş uyumu, simen kâğız defleksyonu ve simen boyluğu olumsuznak etkili olmaktadır.