

ARAŞTIRMALAR

DEZENFEKTAN SOLÜSYONLARININ DEĞİŞİK ÖLÇÜ MADDELERİİNİN BOYUTSAL DEĞİŞİKLİĞİNE ETKİSİ

EFFECTS OF DISINFECTANTS ON THE DIMENSIONAL CHANGE OF DIFFERENT IMPRESSION MATERIALS

EMRE KANAD ER*, ÖZLEM ALTINAY †, ÇETİN SUCA ‡

ÖZET

Araştırmamızın amacı, ölçü maddelerinin dezenfeksiyon işlemi sonucunda ugrayabilecekleri boyutsal değişimleri tespit etmektir. Çalışmamızda klinikte en çok kullanılan ölçü maddeleri olan irreversible hidrokolloid (Kromopan), silikon (Protesil light) ve çinkooksit (Cavex outline) esaslı materyaller seçildi. Araştırmada kullanılan dezenfektanlar ise gluteraldehit (Steranios %2 NG), iyot (Betadin) ve klorheksidin (Savlex) esaslı solüsyonlardı. T S 78 04/Ocak/1990 No'lu T S E 'nın belirlediği üzerinde birbirine paralel ve dik yivler açılmış olan silindir şeklinde paslanmaz çelik master model ile ölçü maddelerinden her bir dezenfektan için 33 adet ve toplam 99 adet standart numune elde edildi. Üç dakika sonra numuneler modelden ayrıldı ve mikroskopta ölçüldü. Her bir ölçü maddesinden elde edilen bir kontrol ve on adet deney numunesi her bir dezenfektan solüsyon içinde 3 ve 10 dakikalık sürelerde bekletildi. Daha sonra numuneler tekrar mikroskop altında ölçüldü ve değerler kaydedildi. Paslanmaz çelik modelin üzerinde birbirine paralel olarak açılmış yivlerin vertikal uzunluğuna A, 3 adet paralel yivin aralarında kalan mesafeden büyük olanına B, daha küçük olanına ise C harfi verildi. Deneylerden önce ve sonra ölçülen bu boyutlardan elde edilen değerleri karşılaştırmak için üç boyutlu varyans analizi kullanıldı ($p < 0.05$). Çalışmamızda kullanılan en büyük boyut olan A için ölçülen minimum ve maximum değerler 22.00 ve 24.50 idi. Sonuç olarak dezenfeksiyon sonrasında, ölçü maddelerinin boyutsal stabilitelerinde istatistiksel olarak anlamlı bir değişim olmadığı gözlandı.

Anahtar kelimeler : Çapraz kontaminasyon, dezenfektan, ölçü maddeleri

SUMMARY

The aim of our study is to evaluate the dimensional changes that the impression materials may show after disinfection process. In our study irreversible hydrocolloid (Kromopan), silicone (Protesil light) and ZnO eugenole (Cavex Outline) based impression materials which are most used clinically were chosen. The disinfection agents used in this study were glutaraldehyde (Steranios %2 NG), iodophor (Betadine) and chlorhexidine (Savlex) based solutions. 33 for each disinfection solution and totally 99 standart specimens were prepared from the impression materials by a specially formed stainless steel master model. Three minutes later specimens were separated from the model and measured under microscope. One control and ten specimens prepared from each impression material were held for 3 and 10 minutes' time in each disinfection solution. Then the specimens were measured under microscope and the values were recorded. The height of the vertical parallel lines on the stainless steel model was named A, the bigger space between the vertical parallel lines was named B, and the smaller one C. The three way variance analysis was used to compare the values of these dimensions measured before and after the experiments ($p < 0.05$). In our study, the minimum and the maximum values measured for the biggest dimension A were 22.00 and 24.50. As a result, no considerable change was observed statistically in the dimensional stability of impression materials.

Key words : Cross contamination, disinfection solutions, impression materials

* Dr.Dt., Serbest Dişhekimi

† Dt. GÜ Dişhekimliği Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı

‡ Prof. Dr. GÜ Dişhekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı

GİRİŞ

Sağlık kurallarının ve korunma yöntemlerinin yeterli olmadığı kültürel ve sosyal yönden gelişmekte olan toplumlar için enfeksiyon hastalıkları ve bunların yayılışları özel önem taşımaktadır. Patojen mikroorganizmaların çeşitli bulaşma yolları ile bir canlıdan diğerine geçmeleri ve o canlıda meydana getirdikleri enfeksiyona çapraz enfeksiyon denir¹².

Dişhekimleri ve dişhekimliği personeli, hastaların kan ve tükürüklerinde bulunan çok sayıda ve tipteki mikroorganizmalarla sürekli karşı karşıyadırlar. Klinikler ve laboratuvarlarda uygun sterilizasyon ve dezenfeksiyon yöntemleri kullanılmadığı sürece dişhekimlerinden hastalara, hastalardan dişhekimlerine, hastalardan hastalara, dişhekimliği personeline ve teknik elemanlara bu enfektiif ajanların kros kontaminasyon yolu ile geçisi mümkündür^{2,17,18}.

Herhangi bir cismin birlikte bulunduğu tüm mikroorganizmaların her türlü canlı ve aktif şekillerinden arındırılması işlemeye sterilizasyon, enfeksiyona neden olan patojen mikroorganizmalardan arındırma işlemeye dezenfeksiyon denir^{8,11}.

Protetik işlemler sırasında bu çapraz enfeksiyon riskinin en üst düzeye ulaşığı safha ölçü safhasıdır. Sterilizasyon yöntemlerinin uygulanamadığı bu safhada kimyasal dezenfektanlar devreye girer³.

Literatürde yapılan araştırmalara göre, ölçü maddeleri üzerinde canlı kalabilen organizmalar; "Streptococcus mutans, Staphylococcus aureus, Escherichia coli ve Candida albicans"dır. Ölçü maddeleri hastaların kan, tükürük ve dental plaklarından kontamine olur. Bu kontaminasyon viral, bakteriyal ve fungal patojenlerin geçişine neden olur. Ölçü çeşitli aşamalarda dezenfekte edilebilir;

1) Ölçü kaşığı ve mümkünse ölçü maddesinin dezenfeksiyonu

2) Hasta ağızının antiseptikler ile çalkalatılması

3) Ölçü alımı sonrasında ölçünün dezenfeksiyonu

4) Laboratuvara model eldesi sonrası dezenfeksiyon

Ölçü alınırken mutlaka eldiven giyilmeli ve ölçü hemen dezenfekte edilmelidir. Ölçü alındıktan sonra su ile yıkanır ve dezenfektanla temasta olacağı kapalı bir cam ya da plastik kaba veya kapalı bir plastik torbaya konur. 10 ila 15 dakika sonra çıkarılır ve akarsu altında yıkanır. Buna ek olarak sprey dezenfektanlar da tavsiye edilmektedir¹.

Vücut harici uygulamalarda, enfeksiyona neden olan patojen mikroorganizmalardan arındırma işleminde kullanılan kimyasal ajanlara dezenfektan, vücut ve doku ile ilgili uygulamalarda kullanılan kimyasal ajanlara da antiseptik denir^{1,7,8,11,19}.

Genel olarak antiseptik ve dezenfektanları aşağıdaki şekilde sınıflayabiliriz^{7,8,11,19}.

A) HALOJENLER ve BİLEŞİKLERİ a) iyodin
b) Klorin c) Bromin d) Florin

B) ALDEHİTLER a) Gluteraldehit b) Formaldehit

C) FENOLLER ve BİLEŞİKLERİ a) Kresol b) Öjenol
c) Heksaklorofenol d) Paraklorofenol

D) ALKOLLER a) Etanol b) Isopropanol

E) KLORHEKSİDİN

F) DETERJANLAR a) Anyonik ajanlar b) Katyonik ajanlar

G) OKSİTLEYİCİ AJANLAR a) Hiperbarik oksijen
b) Hidrojen peroksit c) Sodyum perborat d) Potasyum permanganat e) Kromik trioksit

H) AĞIR METALLER a) Civa bileşikleri b) Gümüş
bileşikleri

I) ORGANİK ASİTLER a) Borik asit b) Salisilik
asit c) Benzoik asit d) Asetik asit

J) BOYA MADDELERİ a) Rivanol b) Nitrofural
c) İhtiylol

Ölçü dezenfeksiyonu için çoğunlukla aldehit ve halojen grupları kullanılmaktadır.

GEREC VE YÖNTEM

Çalışmamız M T A laboratuvarlarında ve G Ü D H F Protetik Diş Tedavisi Anabilim dalı kliniklerinde yapıldı. T S 78 04/Ocak /1990 No'lu T S E'nün belirlediği üzerinde birbirine paralel olarak açılmış yivlerin vertikal uzunluğuna A, üç adet paralel dik çizginin aralarında kalan mesafeden büyük olanına B ve daha küçük olanına C harfi verilmiş olan silindir şeklinde paslanmaz çelik master model, içine mikrometre yerleştirilmiş ışık mikroskopu[§] ile ölçüldü, bir solvent ile temizlenip, pudralandı. Modelden numune yükseltici halka modele yerleştirildi. Klinik kullanımlarının fazlalığı gözönüne alınarak aljinat[¶], çinkooksit öjenol[¶] ve silikon[#], ölçü maddeleri (G2 grubu) ve gluteraldehit^{**}, klorheksidin^{††} ve iyot^{##} esaslı dezenfektanlar (G1 grubu) kullanıldı. Aljinat, Silikon ve Çinkooksit esaslı ölçü maddeleri üretici firmanın tavsiyesine göre karıştırılıp modele aktarıldı ve üzerlerine gelen yükün standart olması için bir siman camı üzerine T S E'nün belirlediği 1500 gr'luk ağırlık koyuldu. 3 dakika sonra numune modelden ayrıldı ve mikroskopta ölçülüp kaydedildi. Numuneler her ölçü maddesi için bir kontrol ve on deney olmak üzere tekrarlandı. Deney numuneleri üç ve on dakikalık sürelerde Gluteraldehit, iyot ve Klorheksidin esaslı dezenfektan solusyonlarda bekletildi ve aynı şekilde mikroskop altında ölçümleri yapılp kaydedildi.

Ölçüm sonuçları üç boyutlu varyans analizi kullanılarak istatistiksel olarak değerlendirildi ($p < 0.05$).

Tablo I. G1 ve G2 gruplarında bulunan dezenfektan ve ölçü maddelerine ait alt gruplar.

G1	G1:1	G1:2	G1:3
Dezenfektanlar	Glutaraldehit	Klorheksidin	Betadin
G2	G2:1	G2:2	G2:3
Ölçü Maddeleri	Silikon	Aljinat	Çinko Oksit

§ Olympus, Tokyo / Japan

Kromopan, Lascod, Italya


Cavex Outline, Cavex, Harlem / Hollanda

Protesil light, President, München / Germany

** Steranios, Anios, Fransa

†† Savlex, DrogSAN, Ankara / Türkiye

Betadin, Kansuk lab., İstanbul / Türkiye



Sekil 1. Paslanmaz çelik master modelin sematik cizimi

BULGULAR

ABOYUTU İÇİN:

Yapılan istatistiksel analiz sonucuna göre, sadece dezenfekstanlar gözüne alındığında kontrol numelerindeki ölçümler ile 3 dakikalık dezenfeksiyondan sonra yapılan ölçümler arasında zaman içerisinde istatistiksel olarak anlamlı bir değişim görüldü. Aynı zamanda 10 dakikalık ölçümler sonucunda elde edilen verilerle 3 dakikalık ölçümler arasında da anlamlı bir değişim gözlendi. Kontrol ölçümleri ile 10 dakikalık ölçümler arasındaki değişim ise istatistiksel olarak anlamlı olmadığı tesbit edildi. Dezenfektanlara genel olarak bakıldığından zaman içerisindeki değişim anlamlı bulundu. Ölçü maddeleri gözüne alındığında kontrol, 3 dakika ve 10 dakika ölçümleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark gözlenmedi. Dezenfektanların ve ölçü maddelerinin zaman içerisindeki değişimle ortak etkisinin kontrol, 3 dakika ve 10 ölçümlerinde istatistiksel olarak anlamlı olmadığı gözlendi. Analize genel olarak bakıldığından A boyutundaki zaman içerisindeki değişim anlamlı bulunmadı.

B BOYUTU İÇİN :

Yapılan istatistiksel analiz sonucu sadece dezenfektanlar gözönüne alındığında zaman içerisindeki değişimin anlamlı olmadığı, ölçü maddeleri değerlendirildiğinde ise, yine anlamlı bir sonuç bulunmadığı, her iki grubun zaman içerisindeki değişime ortak etkisinin de anlamlı olmadığı gözlendi.

Tablo II. Aboyutu için G1 ve G2 nin kontrol (K) , 3 ve 10 dakikaya göre karşılaştırmalı aritmetik ortalama (X) , standart sapma (SS), minimum (min) , ve maksimum (max) değerleri , Z: zaman

GRUPLAR	Z	X	SS	MİN	MAX
G1:1	K	24.165	0.175	24.000	24.500
	3'	24.175	0.151	23.950	24.500
	10'	24.165	0.123	23.950	24.350
	K	22.435	0.175	22.000	22.600
G1:1	G2:2	3'	22.360	0.194	22.000
		10'	22.435	0.163	22.000
		K	22.428	0.102	22.300
G1:1	G2:3	3'	22.430	0.095	22.300
		10'	22.473	0.057	22.400
		K	24.155	0.161	24.100
G1:2	G2:1	3'	24.240	0.147	24.000
		10'	24.110	0.170	23.900
		K	22.475	0.103	22.300
G1:2	G2:2	3'	22.605	0.164	22.400
		10'	22.530	0.201	22.200
		K	22.430	0.103	22.250
G1:2	G2:3	3'	22.493	0.091	22.250
		10'	22.470	0.118	22.250
		K	24.120	0.101	24.000
G1:3	G2:1	3'	24.275	0.136	24.050
		10'	24.295	0.169	24.000
		K	22.445	0.177	22.000
G1:3	G2:2	3'	22.393	0.232	22.000
		10'	22.400	0.225	22.000
		K	22.478	0.072	22.350
G1:3	G2:3	3'	22.493	0.079	22.350
		10'	22.503	0.057	22.400
					22.575

Tablo IV. C boyutu için G1 ve G2 nin kontrol (K) ,3 ve 10 dakikaya göre karşılaştırmalı aritmetik ortalama (X) , standart sapma (SS), minimum (min) , maximum (max) değerleri , Z: zaman

GRUPLAR	Z	X	SS	MİN	MAX
G1:1	K	1.770	0.020	1.750	1.800
	3'	1.783	0.026	1.750	1.825
	10'	1.780	0.026	1.750	1.825
	K	1.883	0.037	1.825	1.950
G1:1	G2:2	3'	1.903	0.022	1.850
		10'	1.900	0.029	1.850
		K	1.878	0.032	1.825
G1:1	G2:3	3'	1.883	0.029	1.825
		10'	1.890	0.024	1.850
		K	1.768	0.026	1.750
G1:2	G2:1	3'	1.788	0.036	1.750
		10'	1.780	0.031	1.725
		K	1.878	0.032	1.850
G1:2	G2:2	3'	1.888	0.034	1.850
		10'	1.893	0.039	1.850
		K	1.883	0.033	1.825
G1:2	G2:3	3'	1.895	0.028	1.850
		10'	1.895	0.026	1.850
		K	1.778	0.025	1.750
G1:3	G2:1	3'	1.788	0.038	1.725
		10'	1.798	0.032	1.750
		K	1.898	0.022	1.875
G1:3	G2:2	3'	1.910	0.017	1.900
		10'	1.913	0.027	1.850
		K	1.885	0.029	1.825
G1:3	G2:3	3'	1.880	0.040	1.800
		10'	1.880	0.035	1.925

Tablo III. B boyutu için G1 ve G2 nin kontrol (K) ,3 ve 10 dakikaya göre karşılaştırmalı aritmetik ortalama (X) , standart sapma (SS), minimum (min) , maximum (max) değerleri , Z: zaman

GRUPLAR	Z	X	SS	MİN	MAX
G1:1	K	1.915	0.021	1.875	1.950
	3'	1.913	0.027	1.875	1.950
	10'	1.913	0.027	1.875	1.950
	K	2.005	0.016	2.000	2.050
G1:1	G2:2	3'	1.995	0.058	1.900
		10'	2.009	0.058	1.875
		K	2.018	0.029	1.975
G1:1	G2:3	3'	2.017	0.040	1.975
		10'	2.015	0.042	1.975
		K	1.910	0.027	1.875
G1:2	G2:1	3'	1.918	0.033	1.875
		10'	1.925	0.039	1.850
		K	2.005	0.019	1.975
G1:2	G2:2	3'	2.017	0.036	1.975
		10'	2.036	0.028	2.000
		K	1.998	0.022	1.975
G1:2	G2:3	3'	2.005	0.033	1.975
		10'	1.997	0.024	1.975
		K	1.918	0.031	1.875
G1:3	G2:1	3'	1.930	0.026	1.900
		10'	1.925	0.033	1.875
		K	2.010	0.021	2.000
G1:3	G2:2	3'	2.021	0.047	1.925
		10'	2.019	0.035	1.975
		K	2.015	0.031	1.975
G1:3	G2:3	3'	2.005	0.048	1.925
		10'	1.997	0.047	1.950

Analize genel olarak bakıldığından, B boyutunda zaman içerisindeki değişim anlamlı bulunmadı.

C BOYUTU İÇİN;

İstatistiksel verilere göre, sadece dezenfektanlar gözönüne alındığında zaman içerisindeki değişimin anlamlı olmadığı, ölçü maddeleri içinde anlamlı bir fark olmadığı ve her ikisinin de zaman içerisindeki değişimde ortak etkisinin bulunmadığı tespit edildi.

Analize genel olarak bakıldığından, C boyutunda zaman içerisindeki değişim anlamlı bir fark göstermedi.

TARTIŞMA

Dezenfeksiyon işlemi sırasında, dezenfektanın tipi, uygulama süresi, uygulama şekli ve etkinlik alan başarıyı etkileyen faktörlerdir. Bu faktörlerden ölçü maddesinin fiziksel özelliklerini üzerinde en fazla etkisi olan faktörün, uygulama süresi olduğu bilinmektedir. Araştırmacıların daha önce yaptıkları çalışmalar-

da, enfeksiyon yayılmasını engellemek için kullanılan ölçü dezenfeksiyon metodlarında uygulama süresi oldukça uzun tutulmuştur^{4,13}.

Günümüzde araştırmalar dezenfeksiyon metodlarının sürelerinin kısaltılması yönündedir. Sürenin daha kısa tutulduğu yeni araştırmalar ve çalışmalara da literatürde rastlanmaktadır^{6,16}. Çalışmamızı, etkili dezenfektan solüsyonunun kısa uygulama süresinde oluşturabileceğim boyutsal değişimini belirlemek amacıyla planladık. İyot esaslı dezenfektan solüsyon ile yaptığımız çalışmamızda, üç ayrı değişik boyut üzerinde yaptığımız ölçümeler, dezenfektana ve zamana bağlı olarak istatiksel yönden herhangi bir boyutsal değişimini olmadığını göstermiştir. Tan ve arkadaşları¹⁵, 1993 yılında iyodofer kullanarak irreversible hidrokolloid ölçü maddelerini 10, 30 ve 60 dakika süre ile % 100 nemli ortamda tutarak dezenfekte etmişler ve boyutsal stabilitede herhangi bir değişim olmadığını tespit etmişlerdir. Çalışmanın, dezenfektanın ölçü yüzeyine püskürtülmesi yöntemi ile yapılması, bizim çalışmamız ile metod yönünden farklı olmakla beraber, % 100 nemli ortamın kullanılması ve elde edilen değerlerin benzerliği dikkate değerdir.

Klorheksidin esaslı dezenfektan solüsyonla yaptığımız çalışmada da, diğer dezenfektan solüsyonlar ile yapılan çalışmalarla benzer sonuçlar alındı. Dezenfektan veya zamana bağlı istatiksel olarak anlamlı bir boyutsal değişim görülmeli. Suca¹⁴, 30 dakika süre ile %1'lik Savlon solüsyonu içinde bekletilen çinkooksit ve silikon esaslı ölçü maddelerinin dezenfeksiyon sonucunda önemli sayılabecek bir boyutsal değişim göstermediğini bildirmiştir.

Gluteradehit solüsyonu ile yapılan çalışmamızda da, üç ayrı boyut üzerinde yaptığımız ölçümeler dezenfektana ve zamana bağlı olarak istatiksel yönden herhangi bir boyutsal değişimini olmadığını göstermiştir. Townsend ve Nichols¹⁶, Johnson, Chellis ve Gordon⁶, Matyas ve arkadaşları⁹, 10 dakikalık gluteradehit dezenfeksiyonunda, aljinat ve silikon ölçü maddeleri üzerinde dikkate değer bir boyutsal değişim rastlamamışlardır. Kısa süreli yapılan bu dezenfeksiyonda elde edilen veriler çalışmamızda elde ettigimiz 3 ve 10 dakikalık verilerle benzerlik göstermiştir.

SONUÇ

Önceki çalışma raporlarının ve çalışmamızın sonuçları, bizi iyot, klorheksidin ve gluteradehit esaslı dezenfektanların, silikon, irreversible hidrokolloid ve çinkooksit esaslı ölçü maddelerinin yüzey dezenfeksiyonunda kullanılabileceği sonucuna ullaştırmaktadır. Çalışmamızda kullandığımız dezenfektan maddelerin kısa süreli uygulamalarının, ölçü maddeleri üzerinde dikkate değer bir boyutsal değişim oluşturmadan etkin dezenfeksiyon sağlama nedeniyle bu uygulamanın klinikte ve laboratuvarlarda enfeksiyon kontrolü ve çapraz enfeksiyonun önlenmesi için etkin bir yöntem olacağı düşüncesindeyiz.

KAYNAKLAR

1. Block S S. Disinfection, sterilization and preservation. Lea and Febiger Co London, 1991.
2. Council on Dental Materials, Instruments and Equipment, Council on Dental Practice, Council on Dental Therapeutics : Infection Control Recomendations for the Dental Office and Dental Laboratory. J Am Dent Assoc 116 : 241-247, 1988.
3. Guidelines for Infection Control in the Dental Office and the Commercial Dental Laboratory. J Am Dent Assoc 110 : 969-972, 1985.
4. Herrera P S, Merchant V A. Dimensional stability of dental impressions after immersion disinfections. J Am Dent Assoc 113 : 419-422, 1986.
5. Johansen R, Stackhouse J A. Dimensional changes of elastomers during cold sterilization. J Prosthet Dent 57 : 233-236, 1987.
6. Johnson G H, Chellis K D, Gordon G E. Dimensional stability and detail reproduction of disinfected alginate and elastomeric impressions. J Dent Res 78 : 368, 1990.
7. Katzburg B G, Trevor A J. Pharmacology, Examination and Board Review. Prentice-Hall International Inc London, 1990.
8. Kayaalp O S. Rasyonel tedavi yönünden tıbbi farmakoloji. 1 : 883 - 900, 1984.
9. Matyas J, Dao N, Caputo A A, Lucatorto M. Effects of disinfectants on dimensional accuracy of impression materials. J Dent Res 65 : 764, 1986.
10. Minagi S, Yanu N, Yoshida K, Tsuru H. Prevention of acquired immunodeficiency syndrome and hepatitis B. Disinfection method for hydrophilic impression materials J Prosthet Dent 58 : 462 - 465, 1987.
11. Neidle E A, Yagielo J A. Pharmacology and therapeutics for dentistry. The C V Mosby Co St Louis, 1989.

12. Onul M. Sistemik enfeksiyon hastalıkları. Hacettepe Taş Kitapçılık Ankara, 1983.
13. Storer R, McCabe, J F. An investigation of methods available for sterilising impressions. *Brit Dent J* 151:217-219, 1981.
14. Suca Ç. Bazı ölçü materyallerinin dezenfeksiyon solüsyonlarında bekletilmeleri sonucundaki boyutsal stabiliteleri. *GÜ Diş Hek Fak Derg* 5 : 1-13, 1988.
15. Tan, Han-Kuang, Hooper P M, Butlar IA, Wolfaardt J F. Disinfecting irreversible hydrocolloid impressions on the resultant gypsum casts : Part 2-Dimensional changes. *J Prosthet Dent* 70 : 532-537, 1993.
16. Townsend J D, Nichols J I. Effect of disinfectants on the accuracy of hydrocolloid impression materials. *J Dent Res* 02 : 138, 1990.
17. Vandewalle K S, Charlton D G. Immersion disinfection of irreversible hydrocolloid impressions with sodium hypochlorite Part 2 : Effect on gypsum. *Int J Prosthodont* 7 : 314 - 322, 1994.
18. Vignarajah S. Simplified cross-infection : A study of cost, time and patient flow in Antigua. *Int Dent Journal* 41: 335-340, 1991.
19. Walton J G, Thompson J W. *Textbook of dental pharmacology and therapeutics*. Oxford Uni Press 170-177, 1989.

Yazışma adresi

Dt. Özlem ALTINAY

GÜ DişHekimliği Fakültesi
Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı
06510 Emek - Ankara