

DELTON* VE HELIO SEAL**'İN KENAR SIZINTI ACISINDAN İNCELENMESİ

Dr. Gamze Aren***, Doç. Dr. Tevfik Akıncı****

Yayın kuruluna teslim tarihi: 26. 10. 1992

A COMPARISON OF MARGINAL LEAKAGE OF TWO DIFFERENT FISSURE SEALANTS "DELTON" AND "HELIO SEAL"

ABSTRACT

In this study, the two fissure sealants were applied on 40 caries free primary molars in vivo to examine the marginal leakage. After 30 days the teeth were extracted and examined under optic microscope and no marginal leakage was observed in the two groups.

Key words: Marginal leakage, fissure sealant.

ÖZET

Bu çalışmada, iki ayrı fissür örtücü uygulanan 40 adet çürüksüz süt azısı kenar sizintisi kontrolu açısından invivo olarak incelenmiştir. Bir ay sonra dişler çekilmiş ve preparatlar optik mikroskop altında incelenmiş ve her iki grupta da sizinti gözlenmemiştir.

Anahtar sözcükler: Kenar sizintisi, fissür örtücü.

GİRİŞ

Toplumlarda sağlıklı diş dizisine sahip bireylerin yetiştirmesini amacına yönelik koruyucu çalışmalar, özellikle de fissür örtücü uygulamaları giderek artan bir şekilde önem kazanmaktadır.

Fissür örtüçülerde ve dolgu maddelerinde gözlemlenen önemli bir sorun kenar sizintisi olayıdır. Bu amaçla materyal ile diş arasında zamana bağlı olarak bir aralığın oluşup oluşmadığını saptamaya yönelik çeşitli yöntemler kullanılmaktadır.

Bu çalışmada fissür örtüçünün kalıcılık ve etkinliği konusunda önemli rolü olan kenar sizintisi iki farklı örtücü "Helio Seal" ve "Delton" uygulanarak araştırıldı.

GEREÇ VE YÖNTEM

Bu çalışmada İ.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı Polikliniğine 1992 yılında başvuran yaşıları 8-10 arasında bulunan 20 çocuğun, düşme yaşı gelmiş ve çürüksüz 40 adet alt ve üst sütazı dışından yararlanılmıştır.

Araştırma için seçilen dişlerin çevresi, fissür ve çukurcuları fluorid içermeyen bir pomza ve mikromotora takılan fırça yardımı ile temizlenmiş, hava-su spreyi ile yıkanmıştır. İkinci aşamada dişler yüksek volümlü tükürük emici ve pamuk tamponlarla tükürükten yalıtılmış ve basınçlı hava ile kurutulmuştur.

Tükürükten yalıtılan dişlerin okluzal yüzlerine, ufak bir pamuk pelete emdirilmiş % 37'lik ortofosforik asit presel yardımıyla 90 saniye süre ile uygulanmıştır. Asitle dağlama işleminde, asitlemenin genişliğinin, fissürlerden tüberkül tepelerine kadar olmasına özen gösterilmiştir.

Asitleme sürelerinin dolmasından sonra dişler, tükürükten yalıtımları sürdürülerek 20 saniye su ile yıkanmış 20 saniye hava ile kurutulmuştur.

Daha sonra uygun örtücü tüberkül eğimli yüzeyin yaklaşık 2 mm yukarısında olacak şekilde, asitle dağlanmış mineyi aşmamasına dikkat edilerek okluzal yüzeye yerleştirilmiş ve polimerizasyon sürelerinin tamamlanması beklenmiştir. Polimerizasyon sonrası örtüçünün yüzeyi bir sondla kontrol edilerek örtücü ile diş yüzeyi arasında sond takılması olup olmadığı

* Delton: Üretici firma "Johnson & Johnson Dental Products"

** Helio Seal: Üretici firma "Vivadent"

*** Dr., İ.Ü. Diş Hekimliği Pedodonti Anabilim Dalı

**** Doç. Dr., İ.Ü. Diş Hekimliği Pedodonti Anabilim Dalı

ve örtüünün tüm fissürleri kapatıp kapatmadığı kontrol edilmiştir. Bu çalışma iki grup altında gerçekleştirılmıştır.

I. Grup: Bu bölümde önceden belirtildiği gibi hazırlanan 20 adet sütazısına "Delton" isimli fissür örtücü uygulanmıştır.

II. Grup: Bu bölümde belirtilen şekilde hazırlanan 20 adet sütazısına "Helio Seal" isimli fissür örtücü uygulanmıştır.


Fissür örtüülerin yerleştirilmesinden bir ay sonra çocukların çağırılarak dişler lokal anestezi altında çekilmiştir. Çekilen dişler pomza ile temizlenerek kan ve birikintilerden arındırılmış, serum fizyolojik içerişine konulmuştur. Daha sonra dişler kenar sızıntısı değerlendirilmesi yapmak için hazırlanmıştır. Bunun için dişlerin kök uçları önceden düzleştirilerek mavi mumla tıkanmış ve çığneyici yüzeylerinde fissür örtüünün gevresindeki mine yaklaşık 0.5 mm açıkta kalacak şekilde birkaç kat tırnak cılısı sürülmüş boxing mumu ile kaplanmış, üzerine son bir kat daha tırnak cılısı sürülmüştür. Daha sonra dişler kapalı ve numaralandırılmış şişelerde bulunan % 2'lik "basic fuchsin" boyasına atılarak 24 saat etüvde 37°C'de bekletilmiştir. Bu sürenin sonunda dişler boyanın uzaklaştırılması için akarsu altında yeterli sürede yıkamış, üzerlerindeki mum tabaka spatülle kazınarak çıkarılmıştır. Daha sonra alkolle yıkanıp, hava spreyi ile kuрутulmuştur. Dişler üzerinde kesit yönü kurşun kalemlle çizilerek belirlendikten sonra cam gişeciklere yerleştirilmiş ve üzerlerine sanayi tipi polyester doldurularak, sertleşmesi beklenmekten sonra cam şişeler kırılmış, bloklar çıkarılmıştır. Bloklar İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Metalurji ince kesit laboratuvarında yavaş hızla dönen ve glijerinle soğutulan elmas testere ile (Low Speed Diamond Wheel Saw, Model 650-South Bay Technology) mesio-distal yönde dişin uzun eksene paralel ve kesit pulpa odasının ortasından geçecek şekilde ikiye ayrıldıktan sonra kalan parçaların mesial ve distal diş yüzeye yakın yerlerinden birer kesit daha alınmıştır. Böylelikle işlem her diş için üç kesit olacak şekilde sonuçlandırılmıştır. Parçalar 500 ve 1000 no'lulu su zımparaları ile zımparalanıp alüminia ile döner çuhada parlatılmıştır. Daha sonra bu bloklar ışık mikroskopu ile incelenmiş (Zeizz-Gest Germany) ve fotoğrafları çekilmiştir. Hazırlanan bloklardaki kenar sızıntısı her diş için kesitlerin ortalamalarının değerlendirilmesi ile kontrol edilip, buna göre sızıntı var veya yok denilmiştir.

BULGULAR


Birinci grupta bulunan ve "Delton" uygulanan 20 adet dişin her biri için gerçekleştirilen kesitlerin ışık

mikroskobunda incelenmesi sonucunda hiçbirinde kenar sızıntısı saptanmamıştır (Resim 1,2).

*Resim 1. Delton uygulanmış bir süt azısı.
F.Ö=Fissür Örtücü, P=Polyester, M=Mine (x60 büyütme)*




Resim 2. Delton uygulanmış bir süt azısı. (x60 büyütme)



İkinci grupta yer alan ve "Helio Seal" uygulanan 20 adet dişteki fissür örtücülerinin her biri için hazırlanan kesitlerin ışık mikroskopunda incelenmesi sonucunda hiçbirinde kenar sızıntısı gözlenmemiştir (Resim 3,4).

*Resim 3. Helio Seal uygulanmış bir süt azısı
(x60 büyütme)*



I. ve II. grup birbirleri ile karşılaştırıldığında kenar sızıntısı açısından fark bulunmamıştır. Kurallarına uygun olarak uygulanan iki tip fissür örtücünün de kenar sızıntısı oluşturmadığı belirlenmiştir.

TARTIŞMA


Fissür örtücü kenar sızıntısını saptamada birçok yöntem bildirilmiştir.

- Farklı ısı banyoları uygulanması sonucu dış dolgular ile dolgu maddesi arasında oluşan sızıntıların derinliğinin ölçülmesi esasına dayanan "kenar süzülmeli teknigi", ya da "perkolasyon teknigi",

- Diş dokusu ile dolgu maddesi arasındaki mikro sızıntılarının basınçlı hava ile ölçülmesine dayanan "başınçlı hava teknigi",

- Dolgu çevresinde asitli jelatin jeli veya bakteri kültürleri kullanılması yoluyla yapay çürükler oluşturarak, başta diş yüz lezyonu ve kavite duvarı lezyonu olmak üzere bölgedeki dentinin incelenmesi esasına dayanan "yapay çürük teknigi",

*Resim 4. Helio Seal uygulanmış bir süt azısı
(x60 büyütme)*



- "Methylen mavisi, eosin, methyl violet, hematoxylen, anilin, basic fuchsin, crystal violet, fluorescein" gibi boyaların kullanıldığı "boya teknigi",

- " S^{35} , Na^{22} , P^{32} " gibi radyoaktif maddelerin dolgu kenarında bulunan mikro oluklardan geçebilmesi esasına dayanan "radyoaktif izotop teknigi",

- Kavite duvarı ile dolgu arasındaki bağlantının doğrudan gözlendiği "SEM (Scanning electron microscope) teknigi",

- Dişlerin aldığı mangan miktarının ölçümü ile kenar sızıntısının değerlendirildiği "nötron aktivasyon analizi",

- $4^{\circ}C$ ile $60^{\circ}C$ 'lik banyolarda belli süre bekletilecek dolgu maddesinin ağızdaki ısı değişiklikleri ile daralıp genişlemesini taklit eden "ısı banyoları (thermal cycling) teknigi",

- Hava basıncı yerine fosfat ile tamponlanmış serum fizyolojik sıvısının kullanıldığı "sıvı basıncı teknigi" sayılabilir (4,6,10,13).

Kenar sızıntısı konusundaki in vivo çalışmalarında insan ya da hayvan dişlerinde dolgular, ağızda hazırlanmakta ve araştırma için istenilen süre kadar ağızda bırakılmakta, bu süre sonunda dişler çekiliplik mikro sızıntı için in vitro olarak incelenmektedir.

Fissür örtüculerle ilgili kenar sızıntısı çalışmada araştırmacılar çalışmalarını çoğunlukla in vitro koşullarda gerçekleştirmiştir (6,7,8,12).

İn vivo araştırmalar ise daha az sayıda yapılmış olup genellikle hayvan dişleri üzerinde gerçekleştirilmiştir (8,9). İnsan dişleri üzerinde yapılan in vivo çalışmaların çok az sayıda olmasının nedeni araştırma sonunda kenar sızıntısı değerlendirmesinin yapılabilmesi için dişlerin çekilmesi zorunluğunu bulmuştur.

İn vivo çalışmalarda çürüksüz ve sonradan çekilmesinde sakınca bulunmayan diş sağlanmasıının zorluğu yanında hastaların da dişleri üzerinde böyle bir araştırmayı yapmasını kabul etmelerinin ayrıca sorun yaratması olasıdır. Ancak sonradan çekilmesinde sakınca bulunmayan yani ortodontik amaçla çekimine karar verilmiş küçükazı dişleri, yerine yer tutucu konulabilecek ya da ileri derecede rezorbe süt dişleri de in vivo araştırmalarda kullanılabilir.

İn vitro çalışmalarda ağız ortamına benzer düzenekler oluşturulmasına karşı bulgular, in vivo çalışmalarına ile farklı olabilmektedir.

Sızıntı testinden önce termal siklusun önemini tarteştiği bir çalışmada in vitro termal siklus uygulanmasının sizintiyi hızlandıracığı ileri sürülmüştür (13).

Kidd (1976)'inde belirttiği gibi kenar sızıntısı ile ilgili in vivo çalışmaların az olması bu tür çalışmaların zorluklarından kaynaklanmaktadır (6).

Fuks ve Shey (1983), kenar sızıntısının in vivo koşullarda, in vitro koşullara oranla daha az olduğunu vurgulamıştır (3).

Bu çalışmanın kenar sızıntısı ile ilgili bölümü ise in vivo koşullarda süt azıları üzerinde gerçekleştirilmiştir. Farklı tip fissür örtüculerin uygalandığı süt azıları uygulamayı izleyen bir ay sonunda çekilerek kenar sızıntısı açısından incelenmiştir.

Dişlere uygulanan materyal ile diş dokusu arasındaki aralığın en iyi şekilde boyalı teknik ile incelenibeleceğini belirtmiştir (1).

Powell ve arkadaşları (1977), in vitro ve in vivo olarak iki bölümden oluşan çalışmalarında kenar sızıntısını saptamak amacıyla Ca45 izotop solüsyonunu yer aldığı radyoaktif izotop teknigini kullanmışlardır (11).

Hicks ve Silverstone (1982), in vitro çalışmalarında 4 ayrı fissür örtücenin kenar sızıntısı açısından değerlendirilmelerinde yapay çürük teknigini kullanmıştır (5).

Fuks ve Shey (1983), amalgam-fissür örtüci birleşimde kenar sızıntısını değerlendirdikleri araştırmalarında % 2'lik "basic fuchsin" boyası kullanarak, dişleri 24 saat boyada tutmuşlardır (3).

Fuks ve arkadaşları (1986), in vivo kenar sızıntısı araştırmalarında yine "basic fuchsin" boyası kullandıklarını ve dişleri 24 saat boyada tuttuklarını belirtmişlerdir. Bu tekniği kullanarak direkt diseksiyon mikroskopunda gözlemenin radyoaktif izdüşüm ölçümleri kadar açıklayıcı ve güvenilir olduğunu ileri sürmüştür (2).

Bu çalışmada ise Barber ve Massler (1962) ile Fuks ve Shey'in (1983), önerdikleri şekilde boyalı tekniginden yararlanılmış ve boyalı olarak "basic fuchsin" kullanılmıştır. Kenar sızıntısının araştırılması için alınacak diş kesitlerinin hazırlanmasında kolaylık sağlamak ve kesme işlemi sırasında dişlerin zedelenmesini önlemek amacıyla bloklama işlemi sırasında sanayi tipi polyester kullanılmıştır. Şeffaflığı, içinde hava kabarcığı oluşturmaması ve polimerizasyon sırasında fissür örtücyü etkilememesi gibi özellikleri sanayi tipi poliesteri seçmemizde etkili olmuştur. Diğer bazı araştırmacıların tercih ettikleri şeffaf soğuk akrilik yoğun hava kabarcığı oluşturmaması nedeniyle kullanılmamıştır (1,3).

Dolgu maddeleri ile diş dokuları arasındaki kenar sızıntısı, sızıntıının derecesine göre araştırmacılar tarafından çeşitli şekillerde değerlendirilmiştir.

Bu çalışmada ise Fuks ve arkadaşlarının (1984), çalışmalarında kullandıkları, fissür örtüci ile okluzal mine yüzeyi arasında boyalı sızıntı ya da aralığın oluşup olmadığını ve buna göre sızıntı olup olmadığıının değerlendirildiği yöntemden yararlanılmıştır. Bu yönteme göre sızıntı "var" veya "yok" şeklinde değerlendirilmiştir (2).

Kenar sızıntısının olup olmadığını belirleyecek olan "basic fuchsin" boyası, diş-fissür örtüci birleşimi boyunca, mikroskopta net olarak görülebildiği X60 büyütmede kesitler mikroskop altında hareket ettirilerek tüm fissür örtüci çevresinde araştırılmıştır. Ancak netlik için gerekli olan X60 büyütme de, tüm kesit yüzeyini bir bütün olarak fotoğrafta görüntülemek mümkün olmamıştır.

İn vivo kenar sızıntısı çalışmamızda kenar sızıntı oluşturup oluşturmadıkları araştırılan farklı iki tip fissür örtücenin karşılaştırılmasında her iki tip fissür örtüci de kenar sızıntısı olmadığı saptanmıştır. Bu nedenle istatistiksel olarak bir değerlendirme yapılmamıştır.

Fuks ve Shey (1983), fissür örtücü-amalgam restorasyon bileşiminin uygulandığı deney grubunda amalgamın tek başına uygulandığı kontrol grubuna oranla çok daha iyi kenar uyumu gözlendiğini çalışmalarında ortaya koymuşlardır (3).

Fuks ve arkadaşları (1984), farklı asitleme sürelerinin karşılaştırıldığı in vitro çalışmalarında fissür

örtüçülerin diş adaptasyonlarının oldukça iyi olduğunu belirterek kenar sızıntısı oluşturmadıklarını ileri sürmüştür (2).

Bu çalışmada bulgular araştırmacıların çalışmalardan elde ettikleri sonuçlara uymaktadır.

KAYNAKLAR

1. Barber, D.B., Massler, M. Penetration of isotopes through liners and bases under silicate cement restorations, *J Am Dent Assoc.*, 1962; **65**: 786-96.
2. Fuks, A.B., Grajover, R., Shapira, J. In vitro assessment of marginal leakage of sealants placed in permanent molars with different etching times, *J Dent Child.*, 1984; **51**: 425-7.
3. Fuks, A.B., Shey, Z. In vitro assessment of marginal leakage of combined amalgam-sealant restorations on occlusal surfaces of permanent posterior teeth, *J Dent Child.*, 1983; **50**: 425-9.
4. Going, R.E.: Microleakage around dental restorations: A summarizing review, *J Am Dent Assoc.*, 1972; **84**: 1349-57.
5. Hicks, M.J., Silverstone, L.M. Fissure sealants and dental enamel, *Caries Res.*, 1982, **16**: 353-60.
6. Kidd, E.A.M. Microleakage: a review, *J Dent.*, 1976, **4**: 199-206.
7. Kidd, E.A.M. Microleakage in relation to amalgam and composite restorations. A laboratory study. *Br Dent J.*, 1976; **141**: 305-19.
8. McCurdy, C.R., Swartz, M.L., Phillips, R.W., Rhodes, B.F. A comparison of in vivo and in vitro microleakage of dental restorations, *J Am Dent Assoc.*, 1974, **88**: 592-602.
9. Newburn, E., Plasschaert, A.J.M., König, K.G. Progress of caries in fissures of rat molars treated with occlusal sealants, *J Am Dent Assoc.*, 1974; **89**: 121-6.
10. Pasheley, D.H. Clinical considerations of microleakage, *J Endodon.*, 1990; **16**: 70-77.
11. Powell, P.B., Johnston, J.D., Membree, J.H., McKnight, J.P. Microleakage around a pit and fissure sealant. *J Dent Child.* 1977; **44**: 298-301.
12. Turner, J.E., Anderson, R.W., Pasheley, D.H., Pantera, E.D. Microleakage of temporary endodontic restorations in teeth with amalgam, *J Endodon.*, 1990; **16**: 1-4.
13. Ulukapı, I. Süt dişlerinde çeşitli kavite lakklarının kenar sızıntısını önlemedeki ve pulpayı zararlı etkilerden korumadaki etkinliklerini in vivo ve in vitro incelenmesi, Doktora Tezi İstanbul. 1990; 3-7

Yazışma adresi

Arş. Gör. Dr. Gamze Aren
İ. Ü. Dişhekimliği Fakültesi
Pedodonti Anabilim Dalı
34390 Çapa - İstanbul